

FARBA GRUNTUJĄCA SILIKONOWA

- Ułatwia aplikację tynków
- Wysoka odporność na zabrudzenia
- Zwiększa przyczepność do podłoża
- Zmniejsza nasiąkliwość podłoża
- Redukuje pylistość i ujednolica chłonność podłoża
- Aplikacja ręczna i mechaniczna



Opis produktu

Podkładowa farba gruntująca na bazie dyspersji silikonowych i kopolimerów organicznych z dodatkiem nowoczesnych środków ochronnych, wyselekcjonowanych wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Zapewnia idealną przyczepność tynku, wyrównuje kolor podłoża, zmniejsza jego chłonność i zapobiega przebarwieniom. Dzięki wysokiej jakości składnikom poprawia trwałość i estetykę tynków silikonowych, mineralnych, akrylowych i innych. Dostępna w kolorze białym lub barwiona według palety producenta.

Zastosowanie

Przeznaczona do malowania ochronnego, konserwacyjnego i dekoracyjnego elewacji. Stosowana w celu zwiększenia przyczepności tynku, wyrównania koloru, ograniczenia wchłaniania i odizolowania warstwy tynku od podłoża. Doskonale sprawdza się na podłożach mineralnych tj.: tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonu, a także do płyt GK, promonta, wiórowych, sklejek i drewna. Dostępna w kolorze białym oraz w barwach z palety producenta.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być sucha, nośna i stabilna, wolna od zanieczyszczeń chemicznych oraz biologicznych. Luźne powłoki malarskie czy niezwiązane fragmenty tynku należy usunąć. W przypadku pojawienia się grzybów, porostów czy alg konieczne jest ich usunięcie odpowiednim środkiem biobójczym. Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne mogą być malowane po co najmniej 28 dniach dojrzwania. Zawilgocone podłoża należy osuszyć, a źródło wilgoci wyeliminować. Powierzchnie o podwyższonej chłonności powinny być uprzednio zagruntowane odpowiednim preparatem. Ubytki należy uzupełnić, a kolor podkładu dopasować do planowanej warstwy wykończeniowej. Kolejne prace można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu podłoża.

Przygotowanie produktu

Farba dostarczana jest w formie gotowej do użycia (nie dotyczy barwienia). Przed aplikacją należy ją dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Produktu nie należy rozcieńczać wodą ani modyfikować składu, gdyż może to pogorszyć jego właściwości i obniżyć trwałość powłoki.

Sposób użycia i zalecenia

- Nakładanie wykonywać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.
- Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć sąsiednie powierzchnie przed zabrudzeniem.
- Kolejny etap robót można rozpocząć po wyschnięciu powłoki i uzyskaniu odporności na zmywanie – zwykle po 4–6 godzinach, w zależności od temperatury, wilgotności i chłonności podłoża.

- Optymalna temperatura pracy to ok. +20°C; dopuszczalny zakres to +5°C do +30°C (wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 65%)
- W trakcie schnięcia należy chronić powierzchnię przed nasłonecznieniem, wiatrem i deszczem.
- Na jednej płaszczyźnie zaleca się stosowanie farby pochodzącej z tej samej partii lub wymieszanej z kilku partii w celu ujednolicenia odcienia.
- Podłoże po gruntowaniu powinno być szorstkie i suche. W przypadku wątpliwości należy poczekać do uzyskania wymaganych parametrów lub powtórzyć gruntowanie. Niewłaściwe przygotowanie podłoża może prowadzić do uszkodzeń warstwy tynku.
- W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić wentylację aż do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Narzędzia myć wodą zaraz po zakończeniu prac. Resztki usuwać przed zaschnięciem.
- W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację do zaniku zapachu.
- Narzędzia po użyciu czyścić wodą, przed zaschnięciem resztek materiału.

Uwagi końcowe

- Informacje zawarte w instrukcji mają charakter ogólny i nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej, gdyż producent nie ma wpływu na warunki wykonania prac.
- Produkt przeznaczony jest dla profesjonalnych wykonawców. Przed użyciem należy sprawdzić jego parametry (kolor, konsystencję, właściwości aplikacyjne).
- Instrukcja zawiera możliwie pełne informacje dotyczące stosowania, jednak nie opisuje każdej sytuacji. W razie wątpliwości należy kierować się zasadami sztuki budowlanej lub skonsultować się z działem technicznym producenta.
- Do zgłoszenia reklamacji wymagane jest podanie numeru partii oraz przedstawienie dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii umieszczone są na opakowaniu.

Średnie zużycie

0,4 - 0,45 kg/m² * - przy jednokrotnym wymalowaniu

*w zależności od sposobu nakładania, zastosowanych narzędzi, grubości warstwy i stopnia nierówności podłoża.

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +25°C).

Dane techniczne

Średnia wydajność przy jednokrotnym malowaniu: max. 35 m² /l*

Czas schnięcia jednej warstwy: około 4-6 godziny

Zalecana ilość warstw: 2

Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Gęstość produktu: ~1,60 g/cm³

Wyrób zgodny z normą: PN-C-81906

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE kat. A/c/FW: od 01.01.2010 r. - 40 g/l

Maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku – max. 40 g/l

Klasyfikacja bezpieczeństwa

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. EUH208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Waga/opakowanie:

Opakowania jednostkowe 4,5; 15 kg

