

KKM SEALS EcoLINE

PŁYTA USZCZELKARSKA

MARKA WŁASNA:

KKMSEALS

INFORMACJE PODSTAWOWE

Ciśnienie maksymalne	4 MPa
Maksymalna temperatura pracy stała	140 °C (Para 120 °C)
Maksymalna temperatura pracy chwilowa	210 °C
Zastosowanie: woda, para wodna, gazy, oleje, chemikalia podstawowe	

EcoLINE

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość	Norma
Gęstość	1,7-2,1 g/cm ³	DIN 28090-2
Napężenia resztkowe* 16h/175°C	20 MPa	DIN 52913
Ścisliwość	5-15 %	ASTM F36-J
Powrót elastyczny	min 50 %	ASTM F36-J
Przepuszczalność gazowa	≈0,1 mg/(m*s)	DIN 3535-6

Odporność na działanie cieczy - Przyrost masy

Parametr	Wartość	Norma
Paliwo B (CSN ISO 1817 5h/150°C)	max. 15 %	ASTM F146
ASTM Olej - IRM 903(CSN ISO 5h/23°C)	max 10 %	ASTM F146
Odporność na zgięcia	Bez pęknięć i załamań	ASTM F147

Oznaczenie wg TP 62-084-06. Parametry zostały podane dla grubości 2,0 mm

*wartość podana dla grubości 1,5 mm

Kolor i nadruk

Zółty - z jednostronnym nadrukiem KKM SEALS EcoLINE

DIN 28091-2 FA-Z-12-0 ASTM F104 F712120 M4

Niniejsza karta techniczna zawiera informacje oparte na naszej wiedzy i badaniach laboratoryjnych, które uważamy za rzetelne i wiarygodne. Jednakże, chcielibyśmy podkreślić, że informacje te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią żadnej gwarancji, wyrażonej ani domniemanej. Pomimo naszych najlepszych starań, nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości, parametry techniczne, zastosowania lub inne informacje zawarte w karcie technicznej będą odpowiadać wszystkim indywidualnym sytuacjom czy spełniać wszystkie oczekiwania użytkownika. Warunki zastosowania i zewnętrzne czynniki mogą mieć istotny wpływ na zachowanie się produktu w praktyce. Zalecamy, aby przed podjęciem decyzji o zastosowaniu produktu, dokładnie zapoznać się z instrukcjami, zaleceniami i specyfikacjami producenta, a także przeprowadzić niezbędne testy w konkretnych warunkach. Zabrania się dokonywanie jakichkolwiek zmian w dokumencie.

KKM Polska sp. z o.o. ul. Brzozowa 8a, 97-400 Bełchatów



+48 44 632 19 09



www.uszczelnieniatechniczne.pl



uszczelnienia@kkmpolska.pl