

NaturExpert Hartwachssiegel

Informacje techniczne

- Charakterystyka:** Kombinacja twardego oleju i wosku o niskiej lepkości na bazie olejów, kwasów tłuszczowych i wosków.
NaturExpert Hartwachssiegel wysycha zarówno tlenowo jak i fizycznie oraz zapewnia aksamitnie matowe, antypoślizgowe i odporne powierzchnie.
Nie jest samozapalny!
Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe instrukcje.
- Obszar zastosowania:** Do uszlachetniania drewna wykorzystywanego do wyposażenia wnętrz, w celu poprawy wytrzymałości powierzchni.
NaturExpert Hartwachssiegel dobrze wnika w impregnowane drewno i zapewnia wodoodporne, odporne na ścieranie i odporne mechanicznie powierzchnie.
- Podłoże:** Powlekane podłoże musi być suche, czyste, nadające się do obrabiania i wolne od pyłu szlifierskiego, smaru, żywicy i innych pozostałości oddzielających. Usunąć luźne, stare powłoki przed aplikacją. Szlifowanie drewna granulacją 150-180, a następnie 320, w zależności od pożądanego efektu.
NaturExpert Hartwachssiegel nadaje się do aplikowania na wszystkie rodzaje drewna. W przypadku drewna egzotycznego wskazane jest wykonanie aplikacji testowej, dotyczy to również napraw i ponownego uszczelniania starych powłok.
- Aplikacja:** Przez natryskiwanie, malowanie pędzlem, wcieranie lub walcowanie.
NaturExpert Hartwachssiegel nakładany jest dwukrotnie na surowe drewno, nie ma potrzeby usuwania jego nadmiaru. Po nałożeniu warstwy podkładowej, czas schnięcia wynosi co najmniej 4 godziny (w temperaturze 20°C i maks. 65% wilgotności względnej powietrza). Przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej, należy przeszlifować powierzchnię granulacją 240-320. Wyschniętą powierzchnię można wypolerować odpowiednim narzędziem polerskim (np. szczotką lub padem).
NaturExpert Hartwachssiegel musi być przed każdą aplikacją dokładnie mieszany.
- Rozcieńczalnik:** **NaturExpert Hartwachssiegel** jest gotowy do aplikacji i w razie potrzeby może być rozcieńczany do 20% rozcieńczalnikiem **NaturExpert Ölverdünnung**.
- Wydajność:** Ilość do nałożenia: 50-70 g/m²
12-17 m²/l na warstwę w zależności od chłonności drewna i rodzaju aplikacji.
- Czas schnięcia:** W temperaturze pokojowej 20°C i maks. 65% względnej wilgotności powietrza:
- odporny na dotyk po ok. 60 min.
- gotowy do układania na sobie po ok. 4 godzinach
- wysuszony po ok. 24 godzinach.
- Powlekanie:** **NaturExpert Hartwachssiegel**
- Czyszczenie urządzeń:** Do czyszczenia urządzeń nadaje się rozcieńczalnik **NaturExpert Ölverdünnung**.
- Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym opakowaniu **NaturExpert Hartwachssiegel** może być przechowywany 2 lata. Przechowywać w suchym, chłodnym i chronionym przed mrozem miejscu.

Prosimy odwrócić kartkę!

NaturExpert Hartwachssiegel

Informacje techniczne

Szczególne wskazówki:

Nawet jeśli powierzchnie pokryte **NaturExpert Hartwachssiegel** są już suche i nadają się do układania na sobie po krótkim czasie, wymagana odporność chemiczna i mechaniczna jest osiągana dopiero po kilku dniach utwardzania (20°C/65% względnej wilgotności powietrza).

Sprawdzony wg:

DIN 53 160: Odporność na ślinę i pot (Skala szarości stopień 5)

Uwagi prawne:

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych dla robót budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności.

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie.

Wersja 09/23