

ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA **ZC-1** BIAŁA

ZASTOSOWANIE Zaprawę cienkowarstwową ZC-1 stosuje się do klejenia bloczków silikatowych, gazobetonowych w systemie łączenia na pióro wpust, łączeniem bocznym i gładkim. Do cienkowarstwowego murowania ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI Zaprawa cienkowarstwową ZC-1 jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszkanką klejową na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokiej jakości cementów i dodatków, gotową do użycia po dodaniu wody.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Przed rozpoczęciem prac murarskich należy oczyścić bloczki z resztek produkcyjnych i kurzu. Luźne fragmenty bloczka mogą osłabić wiązanie muru. Elementy murowane nie mogą być mokre ani zmrożone.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA Zawartość worka wsypać do odmierzanej czystej wody w ilości ok. 5,5 l. Wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po ok. 5 min. ponownie zamieszać, tak umieszana masa jest zdatna do użycia przez ok. 4h. W przypadku częściowego związania masy można ją rozrobić, ponownie mieszając, bez dolewania wody. Przygotowana zaprawa nie powinna być mieszana z wodą i suchą mieszkanką w celu zmiany konsystencji. Zaprawę należy nanosić za pomocą specjalnego dozownika na odpowiednią grubość muru lub pacy zębatej. Nanosząc zaprawę trzeba zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie. Grubość spoin nie powinna przekraczać od 1 do 3 mm max. Ewentualną korektę wykonać za pomocą gumowego młotka. Temperatura podczas klejenia nie powinna być niższa niż +5°C.

FORMUŁA ZIMOWA:

Stosować w temperaturze > 0°C.

Po zakończeniu prac temperatura otoczenia w ciągu 8h nie może spaść poniżej - 10°C. Bloczki do murowania nie mogą być zawilgocone ani zmrożone!

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT W nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach i suchym pomieszczeniu przez okres 12 miesięcy.

GWARANCJE I UWAGI Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób w określonych

warunkach stosowania i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Produkt drażniący. Podczas użytkowania należy stosować odpowiednie środki ochronne, chronić oczy, układ oddechowy i skórę. Nie wdychać pyłu. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

DANE TECHNICZNE Proporcje składników w zaprawie:

ok. 5,5 l wody na 25kg zaprawy

Czas zużycia zaprawy - 4 godziny (przy temp. +20°C)

Czas obróbki - 15 minut

Czas korekty - 10 minut

Przyczepność do betonu po 28 dniach ≥ 0,5 MPa

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Wytrzymałość na ściskanie M10



Opakowania:
25 kg

25kg