



Zaprawa naprawcza do betonu FloorPack

OPIS Zaprawa naprawcza do betonu Coo-Var Floorpack to bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, wysoko wytrzymała zaprawa do naprawy posadzek betonowych. Po utwardzeniu Zaprawa naprawcza do betonu Coo-Var Floorpack posiada bardzo dobrą odporność mechaniczną (na ścieranie i uderzenia) oraz dobrą odporność chemiczną. Floorpack posiada zdolność do utwardzenia w niskich temperaturach w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Przeznaczona do naprawy uszkodzeń, wypukłości/nierówności w betonie lub podłogach kamiennych. Floorpack jest dostarczany w gotowych opakowaniach zawierających 2,5kg bazy i 2,5kg utwardzacza, a także 0,5l rozpuszczalnika i rękawice. Posiada niezrównaną twardość i siłę wiązań epoksydowych – szybko schnąca i praktycznie niezniszczalna, zapewnia trwałą naprawę ciężkich pęknięć w zużytym betonie i podłogach kamiennych. Wypełnia ubytki o dowolnym kształcie i wielkości, szczeliny, pęknięcia a także pozwala na wyrównanie krawędzi. Może być pomalowany w celu uzyskania pożądanego koloru.

Zalecenia stosowania Zaprawa naprawcza do betonu Coo-Var Floorpack jest przeznaczony do stosowania w warunkach wysokiej ścieralności, obszarach narażonych na uderzenia oraz korozję chemiczną. Może być stosowany do uzupełniania dużych ubytków w belach betonowych, prefabrykacjach, posadzkach betonowych oraz pasach startowych.

Podłoża Floorpack ma dobrą przyczepność do betonu oraz lastryko. Nie zalecamy aplikacji na asfalt.

DANE TECHNICZNE

Kolor Kolor betonu, Szary. W celu uzyskania pożądanego koloru, Coo-Var Floorpack może być pomalowany jak zwykły beton.

Wytrzymałość na ściskanie: 76 MN/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie: 18 MN/mm²

Wytrzymałość na zginanie: 32 MN/mm²

Skurcz podczas utwardzania: Nieznaczny

Odporność chemiczna: Dobra ogólna odporność chemiczna na umiarkowanie mocne kwasy, zasady, rozpuszczalniki itp. Więcej informacji w Karcie Odporności Chemicznej.

Czas schnięcia przy wilgotności 50% (op. 5 kg.):

Przydatny do użycia po wymieszaniu:

przy 20°C : 1 godzina

przy 5°C : 3 godziny

Początkowa twardość:

przy 20°C : 3 godziny

przy 5°C : 12 godzin

Pełna twardość:

przy 20°C : 3 dni

przy 5°C : 10 dni

Wydajność teoretyczna	Opakowanie 5kg wypełnia ubytek o powierzchni 0,5m ² i głębokości 5 mm (proszę wziąć pod uwagę, że pęknięcia mogą mieć różną szerokość i głębokość i dlatego, podane tutaj wartości są jedynie wskaźnikowe i szacunkowe).
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Powierzchnie betonowe (min. 4 tygodnie po wylaniu) oraz kamienne powinny być suche, wolne od zanieczyszczeń oraz wszelkich luźnych elementów. Stare powłoki malarskie należy usunąć. Bardzo gładki beton, lub beton z mleczkiem cementowym należy wytrawić preparatem Acid Etch, plamy z oleju lub smaru należy usunąć preparatem do usuwania zanieczyszczeń Oil Remover. Następnie powierzchnie należy spłukać obficie wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Powierzchnie metalowe powinny być przeszlifowane szczotką drucianą lub wypiąskowane i zagruntowane farbą antykorozyjną. Śruby oraz powierzchnie metalowe należy dobrze odtłuścić. Powierzchnia podczas aplikacji powinna być sucha.
GRUNTOWANIE	Chociaż gruntowanie nie zawsze jest wymagane, zwilżenie powierzchni rozpuszczalnikiem załączonym do kompletu przed aplikacją poprawi penetrację oraz przyczepność.
SPOSÓB APLIKACJI	
Warunki aplikacji	Przeznaczony do stosowania w temp. od 10°C do 30°C – Coo-Var Floorpack powinien być aplikowany na dobrze przygotowany beton oraz na nierówne powierzchnie. Dla aplikacji przy niższych temperaturach np. w magazynach czy chłodniach zalecamy użycie Zaprawa do Chłodni CSP M200.
Sposób aplikacji	Aplikować za pomocą kielni / stalowej pacy. Jeżeli wymagana jest bardzo gruba powłoka, dla najlepszych efektów estetycznych zalecana jest aplikacja w kilku warstwach. Jeśli paca będzie zwilżona rozcieńczalnikiem załączonym do kompletu (Coo-Var G.P. Q265/1S) istnieje możliwość uzyskania gładkiego wykończenia. Wszystkie narzędzia mogą być czyszczone za pomocą rozcieńczalnika Coo-Var G.P. Q265/1S.
Instrukcje dotyczące mieszania	Mieszać równymi porcjami bazę oraz utwardzacz. Każdy z komponentów ma inny kolor, po zmieszaniu ich razem, mieszanina powinna przybrać barwę szarą. Istnieje możliwość przygotowania każdej ilości zaprawy, w zależności od zapotrzebowania przy danej pracy. Przygotowywanie mniejszych porcji jest bardziej ekonomiczne, pozwala to zmniejszyć straty materiału wynikające z bardziej gwałtownych warunków mieszania większych porcji. Pozostałe części bazy i utwardzacza mogą być przechowywane przez co najmniej jeden rok.
UWAGI	Nasze produkty mają pełną gwarancję na wady materiałowe i produkcyjne. Sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których kopia jest dostępna na życzenie. Wszelkie informacje podane są w dobrej wierze, oparte na wielu latach pracy teoretycznej i praktycznej. Jednakże, ponieważ nie mamy pełnej kontroli nad końcowym wykorzystaniem naszych produktów, oraz mimo iż doradzamy w razie potrzeby, nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe użytkowanie, niezgodne z wszelkimi poradami, specyfikacjami, zaleceniami lub informacjami odnoszącymi się do któregośkolwiek z naszych produktów.
Warunki bezpieczeństwa	Bazy i utwardzacze żywicy firmy Coo-Var są z reguły nieszkodliwe, pod warunkiem zachowania standardowych środków ostrożności podczas obchodzenia się ze środkami chemicznymi. Nieutwardzone materiały nie powinny mieć kontaktu z żywnością, naczyniami przeznaczonymi na żywność oraz ze skórą, w przypadku aplikacji przez osoby z wrażliwą skórą. Zalecane jest stosowanie odzieży ochronnej, rękawic ochronnych lub kremu ochronnego, oraz okularów ochronnych. Skórę narażoną na kontakt należy dokładnie umyć po zakończonej pracy, za pomocą ciepłej wody z mydłem, lub kremu usuwającego żywicę. Nie myć skóry rozcieńczalnikiem. W miejscu pracy zalecana jest odpowiednia wentylacja. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub ostami przemyć natychmiast czystą wodą oraz w razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza. Po więcej informacji oraz szczegółów prosimy o kontakt z działem technicznym.

Warunki przechowywania 1-2 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania zamkniętych pojemników w temperaturze między 5°C a 35°C w suchych, zacienionych i wentylowanych pomieszczeniach.

Wersja

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



Opravná malta na beton FloorPack

TECHNICKÝ POPIS

Opravná malta na beton Coo-Var Floorpack je bezrozpouštědlová, dvousložková, vysoce odolná malta určená k opravě betonových podlah. Po vytvrzení má opravná malta na beton Coo-Var Floorpack velmi dobrou mechanickou odolnost (proti oděru a nárazům) a také dobrou chemickou odolnost. Floorpack má schopnost vytvrzovat i při nízkých teplotách a ve vlhkých atmosférických podmínkách. Je určen k opravě poškození, nerovností a vyvýšenin v betonu nebo kamenných podlahách. Floorpack je dodáván v předem připravených baleních obsahujících 2,5 kg základní složky a 2,5 kg tvrdidla, stejně jako 0,5 l rozpouštědla a rukavice. Má bezkonkurenční tvrdost a pevnost epoxidového spojení – rychleschnoucí a prakticky nezničitelný, poskytuje trvalou opravu hlubokých prasklin ve starém betonu a kamenných podlahách. Vyplňuje dutiny jakéhokoliv tvaru a velikosti, spáry a praskliny a umožňuje vyrovnaní hran. Může být přetřen, aby odpovídal požadované barvě.

Doporučení k použití

Opravná malta na beton Coo-Var Floorpack je určena pro použití v podmínkách s vysokým opotřebením, v oblastech vystavených nárazům a chemické korozi. Lze ji použít k vyplňování velkých dutin v betonových trámech, prefabrikovaných prvcích, betonových podlahách a přistávacích drahách.

Podklady

Floorpack má dobrou přilnavost k betonu a teracu. Nedoporučujeme aplikaci na asfalt.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva

Betonová šedá. Pro dosažení požadované barvy lze Coo-Var Floorpack přetřít jako běžný beton.

Pevnost v tlaku:

76 MN/mm²

Pevnost v tahu:

18 MN/mm²

Pevnost v ohybu :

32 MN/mm²

Srážení během vytvrzování:

Nepatrné

Chemická odolnost:

Dobrá obecná chemická odolnost vůči středně silným kyselinám, zásadám, rozpouštědlům atd. Další informace naleznete v **Kartě chemické odolnosti**.

Doba schnutí při vlhkosti 50 % (balení 5 kg):

Doba zpracovatelnosti po smíchání:

při 20°C: 1 hodina

Při 5 °C: 3 hodiny

Počáteční tvrdost:

Při 20 °C: 3 hodina

při 5 °C : 12 hodina

Plná tvrdost:

při 20°C : 3 dny

při 5°C : 10 dny

Teoretická výtěžnost

Balení 5 kg vyplní dutinu o ploše **0,5 m²** a hloubce **5 mm**. (Je třeba vzít v úvahu, že praskliny

mohou mít různou šířku a hloubku, a proto jsou zde uvedené hodnoty pouze orientační a přibližné.)

PŘÍPRAVA POVRCHU

Betonové (min. 4 týdny po vylití) a kamenné povrchy by měly být suché, čisté a zbavené všech nečistot a volných částic. Staré nátěry je nutné odstranit. Velmi hladký beton nebo beton s cementovým mlékem je třeba naleptat přípravkem **Acid Etch**, skvrny od oleje nebo mastnoty odstranit přípravkem **Oil Remover**. Poté povrch důkladně opláchněte vodou a nechte úplně vyschnout. Kovové povrchy by měly být obroušeny drátěným kartáčem nebo otryskány a opatřeny antikorozním nátěrem. Šrouby a kovové povrchy musí být důkladně odmaštěny. Během aplikace musí být povrch suchý.

GRUNTOVÁNÍ

Ačkoli penetrace není vždy nutná, zvlhčení povrchu rozpouštědlem přiloženým v sadě před aplikací zlepší pronikání materiálu a přilnavost.

ZPŮSOB APLIKACE

Podmínky aplikace

Určeno pro použití při teplotách od **10 °C do 30 °C** – Co-Var Floorpack by měl být aplikován na dobře připravený beton a nerovné povrchy. Pro aplikace při nižších teplotách, například ve skladech nebo chladírnách, doporučujeme použít **opravnou maltu do chladíren CSP M200**.

Způsob aplikace

Aplikujte pomocí **ocelového hladítka nebo zednické lžice**. Pokud je vyžadována velmi silná vrstva, pro nejlepší estetický výsledek doporučujeme aplikaci **v několika vrstvách**. Pokud je hladítko navlhčeno přiloženým ředidlem (**Coo-Var G.P. Q265/1S**), lze dosáhnout hladkého povrchu. Všechno nářadí lze čistit pomocí **ředidla Co-Var G.P. Q265/1S**.

Instrukce pro míchání

Smíchejte **stejně díly báze a tužidla**. Každá složka má jinou barvu, po smíchání by směs měla získat **šedý odstín**. Lze připravit libovolné množství malty podle aktuální potřeby. **Příprava menších dávek je ekonomičtější**, protože omezuje ztráty materiálu způsobené rychlejším vytvrzením větších množství. Zbylé části báze a tužidla lze skladovat **minimálně jeden rok**.

Poznámky

Naše produkty mají **plnou záruku na materiálové a výrobní vady**. Prodej podléhá **obecným obchodním podmínkám**, jejichž kopii lze poskytnout na vyžádání. Veškeré informace jsou poskytovány **v dobré víře** na základě mnohaletých teoretických a praktických zkušeností. Jelikož však **nemáme plnou kontrolu nad konečným použitím** našich produktů, a přestože v případě potřeby poskytujeme poradenství, **neneseme odpovědnost** za konečné použití v rozporu s doporučeními, specifikacemi nebo jakýmkoli poskytnutými informacemi o našich produktech.

Bezpečnostní opatření

Epoxidové báze a tužidla od společnosti Co-Var jsou **obecně bezpečné**, pokud se s nimi manipuluje podle standardních **bezpečnostních opatření** pro práci s chemikáliemi. Doporučuje se používat **ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranný krém a oNezpevněný materiál by neměl přijít do kontaktu s potravinami, nádobím na potraviny ani s pokožkou (zejména u osob s citlivou pokožkou). chranné brýle**. Po práci je nutné **omýt pokožku** teplou vodou s mýdlem nebo speciálním čisticím krémem na pryskyřice. **Nepoužívat rozpouštědlo k mytí pokožky!** Pracoviště by mělo být **dobře větrané**. Při **náhodném kontaktu s očima nebo ústy** ihned vypláchněte čistou vodou a v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.

Podmínky skladování

Skladovatelnost: **1–2 roky od data výroby**, pokud jsou nádoby **neotevřené** a skladované při teplotách **mezi 5 °C a 35 °C** v **suchých, stíněných a dobře větraných** prostorech.

Verze

Veškeré zde uvedené informace jsou poskytovány **v dobré víře** a mají pouze **informační charakter**. Vzhledem k tomu, že podmínky aplikace jsou **mimo kontrolu výrobce**, společnost **Coo-Var nenese žádnou odpovědnost** ani **finanční závazky**, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávného použití těchto produktů. Společnost si vyhrazuje právo **měnit technické údaje bez předchozího upozornění**. Tento technický list **nahrazuje všechny předchozí verze**. **Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN, Anglie**

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás prosím kontaktujte:

**Poznań**

ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa

al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk

ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków

ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław

ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



Opravná malta na betón FloorPack

TECHNICKÝ OPIS

Opravná malta na betón Coo-Var Floorpack je bezrozpúšťadlová, dvojzložková, vysoko odolná opravná malta určená na opravu betónových podláh. Po vytvrdnutí má opravná malta Coo-Var Floorpack vynikajúcu mechanickú odolnosť (proti oderu a nárazom) a dobrú chemickú odolnosť. Floorpack má schopnosť vytvrdzovať aj pri nízkych teplotách a vo vlhkých podmienkach. Je určený na opravu poškodení, výstupkov/nerovností v betóne alebo kamenných podlahách. Floorpack sa dodáva v hotových baleniach obsahujúcich **2,5 kg bázy** a **2,5 kg tužidla**, ako aj **0,5 l rozpúšťadla** a rukavice. Má bezkonkurenčnú tvrdosť a pevnosť epoxidových väzieb – je rýchloschnúci a prakticky nezničiteľný, čím zabezpečuje trvalú opravu hlbokých prasklín v opotrebovanom betóne a kamenných podlahách. Vyplňuje trhliny a medzery ľubovoľného tvaru a veľkosti, umožňuje vyrovnanie hrán. Môže sa natrieť na požadovaný odtieň.

Odporúčania na použitie

Opravná malta na betón Coo-Var Floorpack je určená na použitie v podmienkach s vysokým opotrebením, v oblastiach vystavených nárazom a chemickej korózii. Možno ju použiť na vyplnenie veľkých poškodení v betónových nosníkoch, prefabrikátoch, betónových podlahách a vzletových a pristávacích dráhach.

Podklady

Floorpack má dobrú priľnavosť k betónu a terazzovej podlahe. Neodporúčame aplikáciu na asfalt.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba

Betónová sivá. Na dosiahnutie požadovaného odtieňa môže byť Coo-Var Floorpack natretý ako bežný betón.

Pevnosť v tlaku:

76 MN/mm²

Pevnosť v ťahu:

18 MN/mm²

Pevnosť v ohybe:

32 MN/mm²

Zmrštenie počas vytvrdzovania:

Nezanedbateľné

Chemická odolnosť:

Dobrá všeobecná chemická odolnosť voči stredne silným kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám atď. Viac informácií nájdete v Karte chemickej odolnosti.

Doba schnutia pri vlhkosti 50 % (pre balenie 5 kg):

Doba spracovateľnosti po zmiešaní:

Pri 20°C: 1 hodina

Pri 5°C: 3 hodiny

Počiatočná tvrdosť:

Pri 20°C: 3 hodiny

Pri 5°C: 12 hodín

Plná tvrdosť:

Pri 20°C: 3 dni

Pri 5°C: 10 dní

Teoretická výdatnosť	Balenie 5 kg vyplní poškodenie s plochou 0,5 m² a hĺbkou 5 mm . (Upozorňujeme, že trhliny môžu mať rôznu šírku a hĺbku, preto sú uvedené hodnoty len orientačné a približné).
Príprava povrchu	Betónové povrchy (minimálne 4 týždne po naliatí) a kamenné podklady by mali byť suché, čisté a zbavené všetkých voľných častíc. Staré náterové vrstvy je potrebné odstrániť. Veľmi hladký betón alebo betón s cementovým mliekom je potrebné vytráviť prípravkom Acid Etch , olejové alebo masťné škvrny odstrániť čistiacim prostriedkom Oil Remover . Následne je potrebné povrch dôkladne opláchnuť vodou a nechať úplne vyschnúť. Kovové povrchy by mali byť obrúsené drôtenou kefou alebo pieskované a následne ošetrené antikoróznym základným náterom. Skrutky a kovové časti musia byť dôkladne odmastené. Počas aplikácie musí byť povrch suchý .
Základný náter	Hoci základný náter nie je vždy nevyhnutný, navlhčenie povrchu priloženým rozpúšťadlom pred aplikáciou zlepšuje penikanie a prilnavosť materiálu.
Spôsob aplikácie	
Podmienky aplikácie	Určený na použitie pri teplote od 10°C do 30°C – Coo-Var Floorpack by mal byť aplikovaný na dobře pripravený betón a nerovné povrchy . Pre aplikáciu pri nižších teplotách , napríklad v skladoch alebo chladiarňach, odporúčame použiť opravnú maltu do chladiarní CSP M200 .
Spôsob aplikácie	Aplikujte pomocou oceľovej hladidla alebo murárskej lyžice . Ak je potrebná hrubšia vrstva , pre dosiahnutie najlepšieho estetického výsledku sa odporúča aplikovať materiál vo viacerých vrstvách . Pre hladký povrch je možné hladidlo navlhčiť rozpúšťadlom Coo-Var G.P. Q265/1S (priložené v sade). Všetky nástroje je možné čistiť rovnakým rozpúšťadlom.
INávod na miešanie	Miešajte rovnaké množstvo bázy a tužidla. Každá zložka má odlišnú farbu – po zmiešaní by mala mať zmes sivú farbu . Môžete si pripraviť ľubovoľné množstvo malty podľa potreby, pričom miešanie menších porcií je ekonomickejšie, pretože minimalizuje straty materiálu spôsobené rýchlejším vytvrdzovaním väčších dávok. Zvyšné množstvo bázy a tužidla je možné skladovať najmenej jeden rok .
Poznámky	Naše produkty majú plnú záruku na materiálové a výrobné vady. Predaj podlieha všeobecným obchodným podmienkam , ktorých kópia je k dispozícii na vyžiadanie. Všetky poskytnuté informácie sú uvádzané v dobrej viere a sú založené na mnohoročných teoretických a praktických skúsenostiach . Keďže však nemáme plnú kontrolu nad konečným použitím našich produktov, a hoci poskytujeme poradenstvo, nezodpovedáme za nesprávne použitie , ktoré nie je v súlade s odporúčaniami, špecifikáciami alebo technickými pokynmi.
Bezpečnostné podmienky	Bázy a tužidlá živíc Coo-Var sú vo všeobecnosti neškodné , pokiaľ sa pri manipulácii s chemikáliami dodržiavajú štandardné bezpečnostné opatrenia . Nezareagované materiály nesmú prísť do kontaktu s potravinami, riadom určeným na potraviny ani s pokožkou, najmä u osôb so zvýšenou citlivosťou kože . Odporúča sa používať: Ochranné oblečenie , rukavice alebo ochranný krém Ochranné okuliare . Po kontakte s pokožkou ju umyť teplou vodou s mydlom alebo použiť čistiaci krém na živice (nepoužívať riedidlo na čistenie pokožky). Zabezpečiť dostatočné vetranie pracovného priestoru. Pri náhodnom kontakte s očami alebo ústami okamžite vypláchnuť čistou vodou a v prípade pochybností vyhľadať lekársku pomoc . Pre viac informácií kontaktujte technické oddelenie .
Podmienky skladovania	Produkt je možné skladovať 1 – 2 roky od dátumu výroby , pokiaľ sú nádoby uzavreté a uchovávané pri teplote medzi 5°C a 35°C v suchých, zatienených a vetraných priestoroch .
Verzia	

Uvedené informácie sú poskytované **v dobrej viere** a majú **informatívny charakter**. Keďže podmienky aplikácie sú **mimo kontroly výrobcu**, spoločnosť **Coo-Var** **nenesie žiadnu zodpovednosť** ani finančné záväzky vyplývajúce z **nesprávneho použitia** týchto produktov. Spoločnosť si **vyhradzuje právo** na **zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia**. Tento technický list **nahrádza všetky predchádzajúce verzie**. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN, Anglicko

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte.



Poznań

ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa

al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk

ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków

ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław

ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

**FloorPack beton javítóhabarcs****LEÍRÁS**

A Coo-Var Floorpack beton javítóhabarcs egy oldószermentes, kétkomponensű, nagy szilárdságú habarcs, amely betonpadlók javítására szolgál. Kikeményedés után a Coo-Var Floorpack beton javítóhabarcs kiváló mechanikai ellenállással rendelkezik (kopással és ütésekkel szemben), valamint jó vegyszerállósággal bír. A Floorpack képes alacsony hőmérsékleten és nedves időjárási körülmények között is kikeményedni. Beton- vagy kőpadló sérüléseinek, egyenetlenségeinek javítására ajánlott. A Floorpack kész kiszerezésben kerül forgalomba, amely tartalmaz 2,5 kg bázisanyagot, 2,5 kg keményítőt, továbbá 0,5 liter oldószert és kesztyűket. Egyedülálló keménységével és epoxi kötőerejével rendelkezik – gyorsan szárad, gyakorlatilag elpusztíthatatlan, tartósan javítja a súlyosan repedezett, sérült beton- és kőpadlókat. Tetszőleges alakú és méretű hiányok, rések, repedések kitöltésére, valamint élek kiegyenlítésére is alkalmas. A kívánt szín elérése érdekében átfesthető.

ALKALMAZÁSI JAVASLATOK

A Coo-Var Floorpack beton javítóhabarcs nagy kopásállóságot igénylő, ütésnek és vegyi korróziónak kitett területeken való alkalmazásra ajánlott. Alkalmas nagyobb hiányosságok pótlására beton gerendákban, előregyártott elemekben, betonpadlóban és kifutópályákban.

ALJZATOK

A Floorpack kiváló tapadással rendelkezik beton és terrazzo felületekhez. Aszfaltra történő alkalmazása nem javasolt.

Műszaki adatok**Szín**

Betonszínű, szürke. A kívánt szín eléréséhez a Coo-Var Floorpack ugyanúgy festhető, mint a hagyományos beton.

Nyomószilárdság:

76 MN/mm²

Húzószilárdság:

18 MN/mm²

Hajlítószilárdság:

32 MN/mm²

Zsugorodás kötés közben:

Csekély

Vegyszerállóság:

Általánosan jó ellenálló képesség mérsékelten erős savakkal, lúgokkal, oldószerekkel stb. szemben. További információk a Vegyszerállósági Adatlapon találhatók.

Száradási idő 50%-os páratartalom mellett (5 kg-os kiszerezés esetén):

Felhasználhatósági idő keverés után:

20°C-on: 1 óra

5°C-on: 3 óra

Kezdeti keménység:

20°C-on: 3 óra

5°C-on: 12 óra

Teljes keménység:

20°C-on: 3 nap

5°C-on: 10 nap

Elméleti kiadósság:

Az 5 kg-os kiszerezés kb. 0,5 m² felületű, 5 mm mélységű hiány kitöltésére elegendő *(Felhívjuk a figyelmet, hogy a repedések szélessége és mélysége változó lehet, ezért a*

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS	A betonfelületek (öntést követően min. 4 hét elteltével) és kőfelületek legyenek szárazak, szennyeződésektől és laza részekről mentesek. A régi festékbevonatokat el kell távolítani. A nagyon sima beton, illetve cementtejjel borított felületek kezelése Acid Etch maratószerrel javasolt. Az olaj- vagy zsírfoltok eltávolítása Oil Remover zsírtalanító szerrel történjen. Ezután a felületet alaposan le kell öblíteni vízzel, majd hagyni teljesen megszáradni. A fémfelületeket drótkéfével meg kell csiszolni vagy homokfúvással előkészíteni, majd korróziógátló alapozóval lealapozni. Csavarokat és fémfelületeket gondosan zsírtalanítani kell. A felületnek az alkalmazás során száraznak kell lennie.
ALAPOZÁS	Bár az alapozás nem mindig szükséges, a készlethez mellékelt oldószerrel történő enyhe nedvesítés az alkalmazás előtt javítja az anyag behatolását és tapadását.
FELHASZNÁLÁSI MÓD (ALKALMAZÁSI MÓD)	
ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK	A Coo-Var Floorpack használata 10°C és 30°C közötti hőmérsékleten javasolt, megfelelően előkészített betonra vagy egyenetlen felületekre. Alacsonyabb hőmérsékleten, például raktárakban vagy hűtőkamrákban történő felhasználáshoz a CSP M200 hidegálló habarcs használata javasolt.
FELHASZNÁLÁSI MÓD	A felületre glettvassal vagy simítóval kell felvinni. Nagyobb rétegvastagság esetén esztétikai szempontból a legjobb eredmény érdekében több rétegben való felvitel javasolt. Ha a simító a készlethez tartozó oldószerrel (Coo-Var G.P. Q265/1S) enyhén nedvesített, sima felület érhető el. Valamennyi szerszám tisztítható a Coo-Var G.P. Q265/1S oldószerrel.
KEVERÉSI ÚTMUTATÓ	A bázist és a keményítőt egyenlő arányban kell összekeverni. A két komponens eltérő színű; összekeverve a keveréknek szürke színűnek kell lennie. Igény szerint bármilyen mennyiségű habarcs előállítható, ezért gazdaságosabb kisebb adagokat keverni, így csökkentve az anyagvesztést, amely nagyobb mennyiségek keverése során gyorsabban felléphet. A megmaradt bázis és keményítő komponensek legalább egy évig tárolhatók.
MEGJEGYZÉSEK	Termékeinkre teljes körű garanciát vállalunk az anyag- és gyártási hibák tekintetében. Az értékesítés az általános értékesítési feltételeink szerint történik, amelyek egy példánya kérésre rendelkezésre áll. Valamennyi megadott információ jóhiszeműen, többéves elméleti és gyakorlati tapasztalaton alapul. Mivel azonban nincs teljes kontrollunk a termékek végső felhasználása felett, és bár kérés esetén tanácsot adunk, nem vállalunk felelősséget olyan végső alkalmazásért, amely nem egyezik meg az általunk adott tanácsokkal, specifikációkkal, ajánlásokkal vagy bármilyen termékünkre vonatkozó információval.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	A Coo-Var műgyanta bázisok és keményítők általában nem veszélyesek, amennyiben a vegyszerekkel történő munka során az általános biztonsági előírásokat betartják. Kikeményített anyagok nem érintkezhetnek élelmiszerekkel, élelmiszer-tároló eszközökkel, valamint érzékeny bőrű személyek esetén a bőrrel. Ajánlott védőruházat, védőkesztyű vagy védőkrém, valamint védőszemüveg használata. A munkavégzést követően a szennyeződött bőrfelületet alaposan le kell mosni meleg, szappanos vízzel vagy gyantaeltávolító kéztisztító krémmel. A bőrt oldószerrel mosni tilos. A munkaterületen megfelelő szellőzést kell biztosítani. Ha az anyag véletlenül szembe vagy nyálkahártyára kerül, azonnal alaposan öblítse ki tiszta vízzel, és kétség esetén forduljon orvoshoz. További részletekért és információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal.
TÁROLÁSI FELTÉTELEK	A gyártástól számítva 1–2 évig tárolható, amennyiben zárt csomagolásban, száraz, árnyékos, jól szellőző helyiségben, 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten tartják.

Az itt közölt információkat jóhiszeműen, tájékoztatási céllal adjuk meg. Mivel az alkalmazási körülmények kívül esnek a gyártó ellenőrzésén, a Coo-Var vállalat nem vállal semmilyen felelősséget vagy pénzügyi kötelezettséget, amely a termékek nem megfelelő felhasználásából adódhat. A vállalat fenntartja magának a jogot az adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Ez a műszaki adatlap érvénytelenít minden korábbi változatot. **Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN, Anglia**

További kérdések esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.



Poznań

ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa

al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk

ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków

ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław

ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl