

PEQE niesiec.35 HD



QUARTO ELEMENTO

Pianka polietylenowa (blok) niesieciowana

Parametr	Norma	Jednostka	Wartość
Gęstość	EN ISO 845	kg/m ³	35±10%
Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/ w poprzek)	ISO 1798	kPa	>140/190
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 1798	%	
Wzdłuż ekstruzji			40
W poprzek ekstruzji			25
Wytrzymałość na ściskanie	ISO 3386/1	kPa	
25%			>65
50%			>120
Odształcenie trwałe (24h, 50%, 23°C)	ASTM D-1056	%	
po uwolnieniu 2 h			<20
po uwolnieniu 24 h			<10
Zachowanie własności (przy odpowiednim przechowywaniu)	-	miesiąc po produkcji	9
Twardość	ISO 868	Shore 00	40±6
Absorbcja wody (dla grubości powyżej 40mm)	ISO 2896	Vol. %	<1,7

Materiał o grubości poniżej 40mm ma charakter materiału porowatego. Frezowany materiał może ukazać większe pory materiału. Nie powinny być one głębsze niż 1,2mm. Kolor materiału może różnić się odcieniem – efekt taki można ujednolicić opalaniem gotowych elementów. Materiał może być poddany 100% recyklingowi.

Informacje zostały należycie określone, odpowiedzialność jest wykluczona. Powyższe informacje nie zwalniają użytkownika z własnych testów. Bardziej szczegółowych informacji można udzielić dopiero po formalnym przetestowaniu w indywidualnych przypadkach.