

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DACH-GLOSS-TOP

Lakier o wysokim połysku

Opis produktu

Jednoskładnikowa, transparentna, nieżółknąca nawierzchniowa powłoka ochronna, dedykowana do natrysku bezpowietrznego. Produkt wodny, przyjazny dla środowiska, o doskonałej trwałości oraz właściwościach ochronnych lakierowanego podłoża. Idealna rozlewność zapewnia uzyskanie gładkiej powłoki o wysokim połysku.

Zakres zastosowań

Stosowany jako powłoka ochronno-dekoracyjna, nadająca wysoki połysk lakierowanej powierzchni oraz wydobywająca głębię koloru na wcześniej wymalowanej powierzchni.

Kompatybilność: Wyłącznie z farbami nawierzchniowymi BEKERFARB: DACH-METAL-TOP, DACH-BRISSTOP, DACH-KER-TOP. W razie wątpliwości co do zgodności – zaleca się próbne wymalowanie.

Charakterystyka / Zalety

- Wodny, przyjazny dla środowiska
- Gotowy do użycia
- Praktycznie bezwonny podczas nakładania
- Bardzo łatwa aplikacja
- Bardzo dobra rozlewność
- Odporność na zabrudzenia
- Wykończenie w wysokim połysku

Wstępne przygotowanie podłoża

Aplikować bezpośrednio po uzyskaniu suchości na dotyk farby nawierzchniowej BEKERFARB. W przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają bezpośrednią aplikację lakieru na farbę nawierzchniową, dokonać aplikacji lakieru w czasie nie dłuższym jak 7 dni. Zadbać o czystość lakierowanego podłoża, poprzez spłukanie powierzchni wodą lub jej odpylenie (w przypadku wystąpienia zabrudzeń między warstwami).

Dla podłoży metalowych, w warunkach pogodowych o podwyższonej wilgotności (powyżej 75% RH), rekomendujemy zachowanie co najmniej dobowego odstępu czasowego między warstwami, aby ograniczyć ryzyko kondensacji wilgoci i zapewnić odpowiednie przyleganie powłoki.

Przygotowanie mieszaniny

Doprowadzić lakier do temperatury około 15-25°C. NIE MIESZAĆ RĘCZNIE. Użyć mieszadła mechanicznego z małą prędkością (ok.

300 obr./min) przez co najmniej 1 minutę. Łopatki mieszadła powinny być przez cały czas zanurzone w materiale, aby uniknąć wprowadzania pęcherzyków powietrza. Po prawidłowym wymieszaniu (do jednolitej konsystencji), produkt jest gotowy do użycia.

Aplikacja

Zalecana 1 warstwa, metodą natrysku bezpowietrznego (alternatywnie: wałek/pędzel). Rekomendowana dysza niskociśnieniowa: 0,010–0,015 cala, filtr 100 mesh. Nie rozcieńczać podczas natrysku! Unikać suchych krawędzi i nakładać „na mokro”, by uniknąć cieniowań („zakurz”).

Uwaga: Zbyt gruba warstwa może skutkować mleczną, nierównomierną poświatą. Zaleca się wykonanie próbki, dopasowując ilość lakieru do typu podłoża i warunków.

Wskazówka: Lakierowana powierzchnia powinna być zabezpieczona przed deszczem przez min. 3 godzin.

Zużycie

Średnie zużycie: 10–14 m²/l (zależnie od aplikacji i rodzaju podłoża)

Środki czyszczące

Narzędzia wielokrotnego użytku, niezwłocznie po użyciu, należy dokładnie umyć zimną wodą. Czyszczenie agregatu malarskiego – płukanie wykonać z użyciem zimnej wody. Po utwardzeniu się materiału wymagane jest czyszczenie mechaniczne.

Opakowanie

Lakier dostarczany jest w opakowaniach 1L, 5L, 10L.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy z produktem należy zachować następujące środki ostrożności:

Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. W przypadku kontaktu z oczami należy zwrócić się do lekarza.

W trakcie pracy z wyrobem nie należy spożywać pokarmów. Dodatkowe odniesienia do ostrzeżeń przed niebezpieczeństwem, przepisów dotyczących transportu i gospodarowania odpadami zamieszczono w odpowiedniej karcie charakterystyki.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DACH-GLOSS-TOP

Lakier o wysokim połysku

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Wodorozcieńczalna żywica akrylowa
Pakowanie	1, 5, 10L
Czas składowania	Produkt składowany w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.
Gęstość	~ 1,0 kg/dm ³
Zawartość części stałych wagowo	~36%

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia	Minimum +10°C / Maksimum +40°C		
Wilgotność względna powietrza	< 75%		
Punkt rosy	Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału.		
Temperatura podłoża	Minimum +10°C / Maksimum +30°C		
Czas utwardzania	Temperatura	Minimum	Minimum
	+10°C	3 godziny	7 dni
	+20°C	1 godziny	7 dni
	+30°C	30 min	7 dni

BEKERFARB

Zastrzeżenie:

Ze względu na dużą zmienność warunków montażu i informacje zawarte w niniejszej ofercie stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia, czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania.