



GRIP X910 FILL&WOOD

DWUKOMPONENTOWY GRUNT DO TRUDNYCH PODŁOŻY

KARTA TECHNICZNA FP01.38

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Duża wytrzymałość i elastyczność
- Do wszystkich podłóg drewnianych (wypełnia wolne przestrzenie pomiędzy deskami)
- Szybkoschnący
- Chroni stare podłogi drewniane przed wilgocią podczas prac renowacyjnych
- Nakładanie metodą szpachlowania
- Świetna przyczepność
- Redukuje czas prac i koszty

OPIS PRODUKTU

GRIP X910 FILL&WOOD to dwuskładnikowy grunt do podłóg krytychnych takich jak np. stare parkiety, stare płytki ceramiczne.

ZASTOSOWANIE

Gruntowanie podłóg drewnianych, parkietów, płyt drewnopochodnych, podłóg z dobrze przylegającymi pozostałościami starych klejów (nie rozpuszczalnych w wodzie) a także na stare płytki ceramiczne. Można stosować na podłogach zaopatrzonych w wodne ogrzewanie podłogowe.

DANE TECHNICZNE

Baza	Cementy specjalne / dyspersja
Kolor	ciemny szary
Temperatura użycia	+15°C do +25°C; względna wilgotność powietrza nie większa niż 75%
Czas pracy*	25 minut
Czas utwardzania/podjęcie dalszych prac*	ok. 1-2 godziny

*Wartości są określone dla powierzchni normalnie chłonnej przy założeniu temperatury +25°C oraz wilgotności względnej 50%.

RODZAJE POWIERZCHNI

Stare parkiety, deski drewniane, płyty wiórowe, płyty drewnopochodne, płytki ceramiczne.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia musi być nośna, równa, sucha (bez wilgoci podciągającej kapilarnie), czysta i odtłuszczona oraz wolna od kurzu i mleczka cementowego. Pozostałości starych klejów należy usunąć metodą piaskowania bądź szlifowania.

Stare parkiety i podłogi drewnopochodne: sprawdzić wytrzymałość parkietu. Naprawić luźne elementy. Usunąć wosk, lakier, farbę oraz słabe lub nieprzylegające elementy podłogi. Dokładnie odkurzyć.

Stare płytki ceramiczne: dokładnie umyć a następnie obficie przepłukać wodą. Począć do wyschnięcia. Luźne lub spękałe płytki usunąć i wypełnić ubytek zaprawą naprawczą SL C920 RENO ST.

SPOSÓB UŻYCIA

Do czystego wiadra wlać składnik płynny. Następnie wsypać proszek i wymieszać do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Nakładać masę gładką pacą metodą szpachlowania. Nakładać warstwę o grubości nie większej niż 1 mm. Wymieszana masa musi być zużyta w czasie nie dłuższym niż 25 minut.

NARZĘDZIA

mieszadło wolnoobrotowe, gładka paca.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu: przy pomocy wody.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi 200 – 600 g/m² (w zależności od podłoża).

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia wynosi około 1 – 2 godzin w zależności od temperatury, wilgotności w pomieszczeniu oraz porowatości podłoża.

UWAGI

Należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe na 48 godzin przed rozpoczęciem prac. Ponowne włączenie może nastąpić stopniowo po 48 godzinach od zakończenia prac.

Należy przestrzegać czasu schnięcia.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed mrozem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30616479	zestaw 17,5 kg

ATESTY



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- SL C740 FIBER MAXI

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.