



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

POKOST LNIANY DO DREWNA

OPIS PRODUKTU

Produkt naturalny na bazie zagęszczonego oleju lnianego, z dodatkiem substancji przyspieszających wysychanie, przeznaczony do impregnacji drewna. Zabezpiecza drewno przed działaniem wody i niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych (temperaturą, promieniowaniem UV). Chroni drewno przed pękaniem i wysychaniem. Użyty raz chroni drewno przez wiele lat, nie wymagając sezonowej aplikacji.



KORZYŚCI

- Bezbarwny
- Nie tworzy warstwy lakierowej




1 warstwa sucha w dotyku już po 30 min.



Doskonale impregnuje



Zabezpiecza przed UV, mrozem i wilgocią



Głęboka penetracja drewna



Uwydatnia słoje drewna



Na bazie oleju lnianego

ZASTOSOWANIE

Pokost Lniany przeznaczony jest do impregnacji surowego drewna i materiałów drewnopochodnych użytkowanych wewnątrz jak i również na zewnątrz pomieszczeń (drzwi, okna, meble, płyty, altany, pergole, szklarnie, domki letnie, bramy, balustrady, meble ogrodowe, boazerie, itp.). Pokost można ponadto stosować do konserwacji bud dla psów, klatek, karmników i wolier, czyli tam, gdzie bezpośredni kontakt z drewnem mają zwierzęta. Przykładowe miejsca zastosowań:



Do wewnątrz i na zewnątrz



Do surowego drewna



DRZWI I OKNA



MEBLE I PÓŁKI



MEBLE OGRODOWE



ALTANY I FASADY



OGRODZENIA I BRAMY



BOAZERIE I COKOŁY

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Produkt przed użyciem dokładnie wymieszaj.
- Krok 2: W przypadku bardzo chłonnego drewna pokost możesz rozcieńczyć 1:1 np. Rozcieńczalnikiem olejno ftalowym DRAGON lub Terpentyną balsamiczną DRAGON.
- Krok 3: Pokost nakładaj równomiernie przy pomocy pędzla, wałka lub ściereczki.
- Krok 4: Pozostaw na około 30 minut (20°C), aż wniknie w drewno.
- Krok 5: Wypoleruj powierzchnię suchą szmatką.
- Krok 6: Przy wcieraniu i polerowaniu uważaj, aby nie pozostawić nadmiaru środka.
- Krok 7: Nadmiar nie wyschnie i pozostanie kleisty pozostawiając widoczne różnice w połysku.
- Krok 8: Pokost musi całkowicie wniknąć w drewno nie tworząc widocznej powierzchni na drewnie.



Użyj pędzla
lub wałka



Wymieszaj
przed użyciem



Umyj
narzędzia

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Elementy drewniane przeznaczone do impregnacji muszą być surowe, czyste, suche, odtłuszczone, gładko oszlifowane, zdrowe i chłonne.
2. Przed malowaniem przeprowadź próbę w niewidocznym miejscu w celu oceny ewentualnych różnic w barwie drewna oraz wykluczeniu ewentualnych oddziaływań z substancjami zawartymi w podłożu.
3. Prace prowadź w temperaturze (10÷30)°C.
4. Duża wilgotność powietrza, niska temperatura, duża ilość naniesionego pokostu lub duża zawartość garbników w drewnie może wydłużyć czas schnięcia pokostu.
5. Po wyschnięciu pokostu podłoża nie należy malować farbami wodnymi, epoksydowymi ani poliuretanowymi.
6. Po 24 h schnięcia (w temperaturze 20°C), podłoża możesz malować farbami nawierzchniowymi olejnymi lub ftalowymi.
7. Całkowitą twardość powierzchnia uzyskuje po około 4 tygodniach.
8. Do tego czasu należy ją użytkować ostrożnie.
9. Narzędzie po pracy umyj niezwłocznie terpentyną balsamiczną lub rozcieńczalnikiem olejno - ftalowym.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w pozycji pionowej w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. (0÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nasączone pokostem czysciwa mogą doprowadzić do samozapłonu.

Nigdy nie zostawiaj zrolowanych lub zwiniętych bawełnianych kłębków ani szmatek nasączonych pokostem!

W takich warunkach pokost utlenia się generując ciepło i może dojść do samozapłonu tkaniny!

Przed wyrzuceniem rozłóż materiał na powietrzu i dobrze wysusz.

Zanieczyszczone, wysuszone czysciwo przekaż do utylizacji.

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

W razie nie zastosowania się do wskazówek na opakowaniu, producent nie odpowiada za efekt impregnacji.

Chronić przed dziećmi.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Żółtawy
Zapach	Charakterystyczny
pH	Brak danych
Lepkość kinematyczna	Brak danych

Gęstość	0,93±0,02 g/cm ³ w 20°C
Typ produktu	na bazie zagęszczonego oleju lnianego
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	bezbarwny
Całkowity czas schnięcia powłoki	24 h
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	30 min
Wydajność	~10 m ² /L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz

LZO: Kategoria A, podkategoria g: Farby do gruntowania o właściwościach wiążących, typ FR; maksymalne dopuszczalne LZO wynosi 350 g/L, maksymalne LZO w produkcie wynosi <30 g/L.



Wydajność do: 10 m²/L

ok. 10 m²/L przy jednokrotnym malowaniu w zależności od chłonności podłoża.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DPL05	5903649050489	PL	5 l	metal wiadro	1	12
DPL750	5903649050465	PL	750 ml	metal puszka	8	12
DPL03	5903649068255	PL	3 l	metal wiadro		

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **nie jest wymagane sporządzenie karty charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-12-02

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.