



6840 decor

Bazująca na cemencie, wodoodporna i paroprzepuszczalna obrzutka/tynk do wykańczania stałych i jednolitych powierzchni bazujących na cemencie.

- Jednokomponentowa
- Można nakładać w kilku warstwach
- Tworzy powierzchnię strukturalną
- Gotowa po 18-24 godzinach

Paroprzepuszczalna obrzutka odpowiednia do powierzchni takich jak otynkowane ściany, beton, bloczki leca i cegła.

6840 decor pakowany jest w 15 kg worki.



Zastosowanie

- ☒ Ściany
- ☐ Podłogi
- ☐ Pomieszczenia mokre
- ☒ Wewnątrz
- ☒ Zewnątrz

Podłoże

- ☒ Beton
- ☒ Tynk
- ☐ Izolacja
- ☐ Stare płytki
- ☐ Gipsowe płyty/szpachla
- ☒ Mur
- ☒ Bloczki leca
- ☐ Bloczki z betonu lekkiego

Grubość warstwy

- ☒ 2-5 mm w zależności od metody aplikacji

Opis produktu

Bazująca na cemencie obrzutka, wodo- i mrozoodporna.

Dane techniczne

Gęstość, mokra:	1950 kg/m ³
Gęstość, zużycie	1,54 kg/l
Czas przydatności do użycia:	1-2 godz.
Czas schnięcia (w zależności od temperatury otoczenia) do dalszego wykańczania powierzchni:	18-24 godz.
Zalecana temperatura pracy:	10-25°C
Zużycie zależy od stopnia gładkości powierzchni:	3-5 kg/m ²

Zastosowanie

Obrzutka tynkarska do powierzchni ścian wewnątrz i na zewnątrz.

Typy podłoży

6840 decor można nakładać w warstwie o grubości od 2-5 mm na podłożach takich jak mur, bloczki lecca, okładziny z płytek, istniejący tynk, cegła i beton. Odpowiednia do cokołów i kominów.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być zwarte, suche i oczyszczone z kurzu, oleju, tłuszczu i luźnych części. Z podłoża należy usunąć wapno i plastikową farbę. Ewentualne naprawy i wygładzenie/wyrównanie powierzchni wykonać mira 6850 cemplaster lub podobną masą szpachlową do ścian.

Gruntowanie

Podłoża chłonne należy zagruntować używając mira 4180 primer w proporcji 1 część 4180 primer na 2 części wody.

Wykonanie

mira 6840 decor wymieszać z 3,8-4,4 litra wody na 15 kg proszku, tak aby powstała jednolita masa. Mieszać wolnoobrotowym mieszadłem. Nanosić gładką stroną pacy, szczotką, wałkiem lub natryskiem. Przy nakładaniu łąką dodać minimalną ilość wody - a stosując szczotkę, wałek lub natrysk dodać maksymalną ilość wody. Strukturę powierzchni można zaraz po nałożeniu poprawić szczotką lub wałkiem, tak aby uzyskać zamierzony efekt końcowy.

Uwaga! Aplikacja tynku powinna przebiegać w sposób nieprzerywany, aż do pokrycia całej powierzchni w celu uniknięcia różnic w kolorze, spowodowanych zmieniającymi się z dnia na dzień warunkami atmosferycznymi. Przerwy w pracy należy wykonać w narożnikach, załamaniach muru itp. Narzędzia myć wodą natychmiast po użyciu.

ZUŻYCIE

1½-2 kg na m² na warstwę przy nakładaniu szczotką.

3-5 kg na m² przy nakładaniu stalową łąką.

Warunki higieny pracy

Produkt zawiera cement. Należy zachować środki ostrożności dotyczące cementu.

6840 decor bazuje na białym cemencie, który ma niską zawartość chromu (VI) i zachowuje bezterminowo jego wartość graniczną max. 2 mg/kg.

Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie

15 kg worek.

Przechowywanie i transport

Przechowywać i transportować w warunkach suchych.

W oryginalnym, zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu produkt zachowuje właściwości techniczne przez minimum rok od daty produkcji. Po upływie tego czasu produkt nadaje się do użytku ale jego właściwości techniczne mogą ulec zmianie - np. wydłużyć się czas wiązania.

Sprzedaż

Zestawy produktowe mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek i hurtownie budowlane w całym kraju.