

Silikon sanitarny SOUDAL 280ml brązowy uniwersalny



Producent	Soudal
Przeznaczenie	glazura, drewno, metal
Pojemność	280 ml
Temperatura minimalna	-60°C
Temperatura maksymalna	+120°C
System utwardzania	Polimeryzacja z udziałem wilgoci
Temperatura aplikacji	+ 5°C do + 35°C
Czas tworzenia naskórka	20 min
Minimalna szerokość spoiny	5 mm
Podstawa	Polisiloksan
Wydajność	ok. 11 m przy spoinie 5x5 mm
Zakres stosowania	sanitarny
Czas przechowywania	12 miesięcy
Temperatura przechowywania	+ 5°C do + 25°C
Miejsce przechowywania	Suche
Twardość	15 +/- 5

Szybkość utwardzenia	ok. 2 mm/24 godz
Dopuszczalne odkształcenie	25%
Wydłużenie przy zerwaniu	800% (DIN ISO 37)
Moduł elastyczności	0,23 N/mm² (DIN ISO 37)
Maksymalne naprężenie	1,45 N/mm² (ISO 37)
Konsystencja	pasta
Metoda aplikacji	wyciskacz do kartuszy
Ciężar właściwy	ok. 0.95 g/cm³
Typ utwardzania	kwaśny (acetony)
Kolor	Brązowy