

MAGIC FIX

MAGIC FIX – ŁATA NAPRAWCZA Proste i szybkie rozwiązanie do naprawy różnych powierzchni. Idealna do renowacji elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, metalu i drewna – sprawdzi się m.in. przy naprawie zderzaków, elementów karoserii samochodowej, nieszczelnych rur, zbiorników, skorodowanych części metalowych czy popękanego lub zbutwiałego drewna.

Poliestrowa łata naprawcza wzmocniona włóknem szklanym – odporna na korozję i gnienie, przeznaczona do setek praktycznych zastosowań w warsztacie, domu i ogrodzie. Utwardzana promieniami UV. Produkt po utwardzeniu nadaje się do lakierowania.

KOLOR

Szary.

PODŁOŻE

Produkt nadaje się do różnych powierzchni takich jak:

- ✓ tworzywa sztuczne,
- ✓ metal,
- ✓ drewno,
- ✓ włókno szklane,
- ✓ beton,
- ✓ płyty gipsowo-kartonowe, i wiele innych

Nie stosować na powierzchnie z polipropylenu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Przed aplikacją powierzchnię należy wstępnie przeszlifować papierem ściernym **P-120 – P-180, dokładnie odtłuścić** zmywaczem silikonowym RANAL.
- Dociąć pożądany kształt za pomocą nożyka lub nożyc
- Odkleić papierowe zabezpieczenie z plastra.
- Produkt nakleić bezpośrednio na uszkodzone miejsce.
- Łata utwardza się pod wpływem naturalnego światła UV lub przy użyciu lampy UV. Nie stosować na mokre powierzchnie.
- Można nakładać do 5 warstw – każdą kolejną aplikować po pełnym utwardzeniu poprzedniej.
- Po utwardzeniu zdjąć bezbarwną folię z wierzchniej strony.
- Nadaje się do szlifowania papierem ściernym.
- Produkt można lakierować: Lakiery i podkłady epoksydowe, akrylowe, poliuretanowe, alkidowe.

CZAS SCHNIĘCIA

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ✓ Przy świetle słonecznym | 30 minut do 1 godziny |
| ✓ Światłem UV | około 10 minut |

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania:	Produkt jednoskładnikowy
Grubość materiału	1,7-1,9 mm
Mechanizm utwardzania:	Ultrafiolet (UV), lampa UV
Wytrzymałość na zginanie:	>18 000 PSI (ASTM D 790-0)
Wytrzymałość na rozciąganie:	7970 PSI (BS 2782 1994)
Wydłużenie przy zerwaniu:	>3% (BS 2782 1994)
Wytrzymałość na ściskanie:	>29 000 PSI (BS2782 1998)
Przyczepność:	>500 PSI (BS2782 1999)

Klasyfikacja ogniowa:

Klasa A (ASTM E84)

Zakres temperatur:

-34,4°C do +185,0°C

PRZECHOWYWANIE

Czas przechowywania produktu w oryginalnym nieotwieranym opakowaniu 5 lat

Po otwarciu i odcięciu potrzebnej ilości pozostałość umieścić w oryginalnym opakowaniu i przechowywać z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego.

OPAKOWANIE

Nr Art	Rodzaj	Wielkość	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Opakowanie zbiorcze (kg)
	SEALANT AND CAR BODY PROTECTION AGENT 2in1		s	

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Zastrzegamy jednak, że nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.