

CZYŚCIK DO KLINKIERU

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

Czyścik do klinkieru jest specjalnym środkiem czyszczącym powierzchnie zabrudzone przez wykwyty wapienne, naloty wapienne, stwardniały osad cementowy, brud, sadzę oraz lekkie rdzawe plamy. Czyścik usuwa również z powierzchni olej i tłuszcz. Czyścik do klinkieru przeznaczony jest nie tylko do czyszczenia powierzchni wykonanych z klinkieru i płytek klinkierowych, ale także powierzchni betonowych i wykonanych z betonu licowego.

Przygotowanie podłoża

Wszystkie chłonne i nasiąkliwe podłoża, przed przystąpieniem do ich czyszczenia, należy najpierw obficie nawilżyć wodą. Z czyszczonych powierzchni usunąć mechanicznie mchy i glony. Czyścik zawiera w swoim składzie różne kwasy, dlatego wskazane jest zabezpieczenie elementów chromowanych lub stalowych (niezabezpieczonych i pokrytych powłokami ochronnymi) przed możliwością wystąpienia korozji. Optymalnie należy takie elementy zdemontować.

Obróbka

Przygotowane podłoże czyścimy twardą szczotką ryżową. W zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia czyścik stosujemy po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 lub stosujemy środek w stanie nierozcieńczonym. Po czyszczeniu pozostawiamy czyścik na podłożu na ok 10-15 minut. Następnie szorujemy szczotką i obficie spłukujemy wodą. Ciepła woda podwyższa skuteczność działania środka. W przypadku silnych zabrudzeń zabieg czyszczenia powtórzyć. Każdorazowo należy czyszczoną powierzchnię spłukiwać dużą ilością czystej wody.

Wskazówki

Przed przystąpieniem do właściwego czyszczenia należy w miejscu niewidocznym wykonać próbę na tolerancję środka przez podłoże. Podczas pracy należy przestrzegać zasad BHP i nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki gumowe, okulary). Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku dostania się preparatu do oczu, należy natychmiast przemyć je dużą ilością czystej, bieżącej wody i skontaktować się z lekarzem. Do mycia dobrze jest używać ciepłej wody. W zamkniętych, niewietrzonych pomieszczeniach mogą powstawać podczas pracy Czyścikiem do klinkieru oraz w czasie jego wysychania, opary, które mogą podrażnić drogi oddechowe - przy pracy zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń. Elementy wykończenia wnętrz takie jak np. chromowaną armaturę sanitarną należy dokładnie zabezpieczyć (ryzyko korozji). Po wyschnięciu powierzchnię zabezpieczyć Olejem do klinkieru lub Impregnatem do elewacji. Nie używać przy temperaturze powietrza i podłoża niższej niż +5 °C

Informacje techniczne

Baza materiałowa	kwasy nieorganiczne i organiczne oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne
Kolor	bezbarwny
Konsystencja	płynna
Temperatura obróbki	podłoża i powietrza od +5°C do + 25°C
Zużycie	ok. 50 - 100 ml/m ² w zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia podłoża
Agresywność wobec stali	wykazuje agresywność, ryzyko korozji
Czyszczenie	w stanie świeżym- woda
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 2 lata od daty produkcji.
Opakowanie	1 l – butelka z tworzywa sztucznego 2 l – butelka z tworzywa sztucznego
Utylizacja	puste i czyste opakowania można wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wy- mogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.