



OB-008-Ölbeize

Oparta na oleju lnianym bejca rozpuszczalnikowa o bardzo długim czasie otwartym



Kolor	Formy dostawy			
	Ilość na palecie	360	640	96
	Jedn. opak.	0,338 l	1 l	5 l
	Rodzaj opakowania	pojemnik blaszany	pojemnik blaszany	pojemnik blaszany
	Kod opakowania	83	01	05
	Nr art.:			
bezbarwny (wypełnienie poj. 90%)	2787	■	■	
intensywna biel (RC 995)	2788		■	
orzech (RC-660)	2789		■	
dąb jasny (RC-365)	2790		■	
teak (RC-545)	2791		■	
heban (RC-790)	2792		■	
srebrnoszary (RC-970)	2793		■	
kolory niestandardowe	2794		■	■
kolory niestandardowe	052794	■		

Zużycie

40 - 80 ml/m²



Zużycie zależy w dużej mierze od chłonności drewna i szlifu końcowego.

Usunąć nadmiar materiału niestrzępiącą się bawełnianą szmatką po ok. 20-30 minutach od każdej aplikacji..

Obszary stosowania



- Szczególnie nadaje się do drewna iglastego i gruboporowatych gatunków drewna (np. dębiny)
- Do stosowania pod powłokami uszlachetniającymi na bazie wosków i żywic alkidowych
- Do drewnianych podłóg i schodów
- Do mebli i elementów zabudowy wewnątrz
- Samodzielnie: jako olej do impregnacji/barwienia na powierzchniach narażonych na niewielkie zużycie
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości



- Wzajemnie mieszalne kolory bazowe, gotowe do użycia
- Długi czas otwarty umożliwiający aplikację bez tworzenia śladów łączenia przejść na dużych powierzchniach
- Intensywnie barwi
- Produkt na bazie surowców odnawialnych (olej lniany i naturalna żywica)
- Nie zawiera kobaltu i MEKO

Dane techniczne produktu

Spoivo	olej lniany / naturalna żywica
Gęstość (20 °C)	około 0,82 g/m ³

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

- **Zatwierdzenie jako system powlekania powierzchni parkietów i podłóg drewnianych**

Informacje dodatkowe

- **Wzornik kolorów**
- **Aplikacja produktów na bazie oleju za pomocą tkanin**



► **Pflege von geölten oder mit Hartwachssiegeln behandelten Oberflächen und Böden**

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)**
- **HSO-118-High-Solid-Öl [eco] (7708)**
- **Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel [eco] (5290)**

Przygotowanie pracy

■ **Wymagania wobec podłoża**

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować. Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

■ **Przygotowania**

Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć. Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890. W pomieszczeniach stosować UN-894. Należy pozwolić, aby rozpuszczalnik dobrze odparował. Szlif drewna wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 80-150. Im grubszy szlif, tym intensywniejsze zabarwienie, nadawane przez warianty pigmentowane.

Sposób stosowania



■ **Warunki stosowania**

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać.

Malowanie wałkiem, pędzlem, szpachlowanie, nanoszenie padem

Po każdej aplikacji nadmiar materiału należy zebrać po około. 20 - 30 minutach, za pomocą niekłaczącej ściereczki bawełnianej.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze



Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor. Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

Niebezpieczeństwo samozapłonu

Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ściereczki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

■ **Schnięcie**

Pyłosuchość powłoka osiąga po ok. 4 godzinach

Dalsze malowanie natryskowe: po ok. 6 godzinach.

Możliwość dalszego malowania wałkiem: po ok. 14 godzinach

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

■ **Rozcieńczanie**

W razie potrzeby z maks. 2% rozcieńczalnikiem V 101. OB-008-Ölbeize bezbarwny jest materiałem bazowym do rozcieńczania oraz do regulacji lub zmiękczenia intensywności koloru.

Wskazówki

Produkty na bazie oleju zawierają naturalne składniki. Pod wpływem promieniowania UV, wykluczenia światła (żółknięcie w ciemności), ciepła lub indywidualnych zmian zachodzących w drewnie może dojść do zmiany powierzchni. Wymaga to szczególnej dbałości o nią. Należy zapoznać się z arkuszem informacyjnym dotyczącym ogólnych instrukcji stosowania olejów i wosków. Białe, pastelowe i szare odcienie mogą w krótkim czasie stracić swoją intensywność. Dzieje się tak w zależności od rodzaju użytego drewna, jego składników, ekspozycji na światło i ciepło. Jeśli zmiany te nie są pożądane, zaleca się nałożenie lazury i odpornego na światło lakieru.

Należy przestrzegać instrukcji "Pielęgnacja podłóg i powierzchni olejowanych".

Narzędzia / czyszczenie




Pędzel-tawkowiec, wałek z krótkim włosiem (3-5 mm) welurowy lub moherowy, maszyna jednotarczowa z białym, nieścieralnym padem, zwitki z gazy/ niestrzępiąca się bawełniana ściereczka, szpatałka ze stali nierdzewnej/sprężynowa.

Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

Bрудną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Narzędzia z oferty Remmers

- **Wałek welurowy (4442)**
- **Federspachtel (4788)**

**Przechowywanie / trwałość**

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność