

Karta Techniczna

PL

PUR PRIMER

Data sporządzenia 21.03.2024

Przegląd 16.07.2025

Charakterystyka produktu

Jednoskładnikowa żywica służąca do przygotowania podłoża pod masy uszczelniająco-klejące. Przeznaczona jest do gruntowania betonowych krawędzi szczelin dylatacyjnych. Produkt należy używać do gruntowania suchych, dojrzałych podłoży betonowych o niskiej wilgotności wewnętrznej. Primer doskonale penetruje dojrzałe podłoża betonowe i zapewnia prawidłową przyczepność mas uszczelniająco-klejących.

Stan skupienia	ciecz
Barwa	brunatna
Zapach	charakterystyczny
Gęstość w 25°C [g/cm ³]	0,97 ± 0,1
Czas schnięcia w 25°C [h]	3

Sugerowany sposób przetwórstwa

Produkt należy nakładać na czyste, odkurzone, wolne od zanieczyszczeń, olejów, tłuszczów i materiałów ropopochodnych podłoża betonowe. Maksymalna dopuszczalna wilgotność wewnętrzna podłoża betonowego wynosi 8%. W przypadku nakładania na inne podłoża należy wykonać test przyczepności i reakcji z występującymi na nich substancjami chemicznymi. Produkt powinien być aplikowany na uprzednio przygotowane podłożu przy pomocy odpowiedniej wielkości pędzla dostosowanego do wielkości szczeliny dylatacyjnej. W celu uniknięcia nałożenia produktu na obszar poza strefą szczeliny dylatacyjnej należy zastosować samoprzylepnej taśmy ochronnej przyklejonej wzdłuż całej długości krawędzi dylatacji. W temperaturze pokojowej powierzchnia wysycha po zagruntowaniu w ciągu 3 godzin. W niższej temperaturze proces ten trwa dłużej. Masę uszczelniająco-klejącą należy nanosić po całkowitym wyschnięciu gruntu.

Transport i magazynowanie

Magazynować w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Chronić przed dostępem wilgoci i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w oryginalnie zapakowanych pojemnikach w pozycji pionowej.

Produkt powinien być transportowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Pojemniki, które były otwierane powinny być szczelnie zamknięte i przetrzymywane w pozycji uniemożliwiającej wycieki.

Zalecana temperatura przechowywania [°C]	10 - 25
--	---------

W przypadku magazynowania w zalecanych warunkach w oryginalnych opakowaniach okres trwałości od daty produkcji wynosi:	12 miesięcy
--	-------------

Bezpieczeństwo stosowania

Przed użyciem należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu. Przy pracy z produktem należy stosować standardową odzież ochronną.

Uwagi

Dane zawarte w niniejszej informacji uzyskane zostały w warunkach modelowych. Podczas pracy w innych warunkach możliwe jest uzyskanie wyników nieco odbiegających od podanych.

Każdorazowo użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu i środków pomocniczych do swojego zastosowania.

Użytkownik zobligowany jest do posiadania aktualnej Karty Charakterystyki produktu, która dostarczana jest przez producenta przy sprzedaży i każdorazowo na życzenie Klienta.

Przed przystąpieniem do przetwórstwa, obowiązkiem Użytkownika jest dokładne zapoznanie się z wymienioną dokumentacją oraz przestrzeganie zawartych w nich zasad postępowania z produktem.