



KARTA TECHNICZNA



GLOW POLI Lakier brokatowy poliuretanowy

Opis
Prezentujemy lakiery GLOW POLI od SPLinx z efektem brokatowym. Są to dwuskładnikowe lakiery dekoracyjne o wyjątkowych walorach wizualnych. Każdy lakier składa się z bazy poliuretanowej (z dodatkiem drobin brokatu) oraz utwardzacza na bazie izocyjanianu alifatycznego. Gotowy produkt tworzy przezroczystą, ale migoczącą powłokę, która odbija światło dzięki zawartości brokatu i nadaje powierzchni efekt połysku, głębi oraz dekoracyjnego rozbłysku. Dzięki temu uzyskasz dekoracyjny efekt idealny do zastosowań artystycznych, wnętrzarskich i wystawienniczych – zarówno w świetle naturalnym, jak i sztucznym. To doskonałe rozwiązanie do wykańczania elementów metalowych, drewnianych, mebli, ozdób czy detali architektonicznych – tam, gdzie liczy się wyjątkowa estetyka i trwałość. Oferujemy je w opakowaniach 0,5 kg i 1 kg (baza + utwardzacz). Dostępne warianty brokatu to: • White Sparkle (biały) • Blue Sparkle (niebieski) • Red Sparkle (czerwony) • Green Sparkle (zielony) • Gold Sparkle (złoty) • Silver Sparkle (srebrny) • Multi Sparkle (wielobarwny) Potrzebujesz innego efektu lub rodzaju brokatu? Skontaktuj się z nami – stworzymy produkt dopasowany do Twoich potrzeb.
Właściwości
• brokatowy połysk, efekt dekoracyjny • wysoka odporność na ścieranie • powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości
Aplikacja
Należy upewnić się, że malowana powierzchnia jest czysta i sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni oraz samego lakieru w czasie aplikacji produktu oraz schnięcia nie może być niższa niż +5°C. Temperatura stali powinna być przynajmniej o 3°C wyższa niż temperatura punktu rosy. Względna wilgotność nie powinna przekroczyć 80%. Przed aplikacją należy dokładnie wymieszać bazę i osobno utwardzacz. Składniki należy następnie połączyć w proporcji 5 (baza):1 (utwardzacz) i dokładnie wymieszać, najlepiej za pomocą mieszadła mechanicznego. Gotowa mieszanina zachowuje przydatność do użycia przez ok. 4 godziny w temperaturze otoczenia 23°C.

Dane zawarte w niniejszej karcie opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców półproduktów oraz naszych badaniach. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed przystąpieniem do ostatecznej pracy należy bezwzględnie wykonać testy

Lakier może być aplikowany pędzlem lub metodą natrysku konwencjonalnego. W przypadku malowania pędzlem dopuszczalne jest rozcieńczenie według potrzeb, natomiast przy natrysku można dodać rozcieńczalnik do uzyskania lepkości 20-25 s DIN4. Zaleca się użycie dyszy pistoletu o średnicy 1,2 – 1,8 mm i ciśnienia powietrza 4-6 barów.

Aby uzyskać najlepszą jakość powłoki, warto najpierw nałożyć cienką warstwę wstępną (mist coat), a po 5-30 minutach, gdy rozcieńczalniki odparują, nałożyć warstwę właściwą.

Faktyczna wydajność produktu zależy od warunków otoczenia (temperatura, wilgotność), techniki aplikacji oraz struktury malowanej powierzchni.

Tabela. Zestawienie czasów schnięcia lakieru w zależności od temperatury otoczenia (T)

Grubość warstwy suchej (DFT) 40 µm	T [°C]			
	+5	+10	+25	+35
Suchość pyłowa po czasie [min]	45	30	20	10
Suchość dotykowa po czasie [h]	12	8	4	2,5

Podłoża

Podłoża wymagające szczególnej wytrzymałości mechanicznej, m. in. betonowe, metalowe, drewniane i z tworzyw sztucznych. Podłoża betonowe warto zagruntować primerem epoksydowym bądź poliuretanowym – zalecamy testy przed właściwą aplikacją.

W każdym przypadku należy usunąć zanieczyszczenia z podłoża. Jeżeli aplikacja tego wymaga, warto naprawić ewentualne ubytki w warstwie podkładowej i/lub umyć ją i wysuszyć.

Przechowywanie i okres przydatności

Należy przechowywać bazę oraz utwardzacz w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, z dala od mrozów, źródeł ciepła i nasłonecznienia. Zakres temperatur przechowywania: 15°C - 23°C.

Okres przydatności do użycia: do 5 miesięcy od daty produkcji. Należy mieć na uwadze, że wielokrotne otwieranie skraca żywotność lakieru.

Żywotność mieszanki bazy i utwardzacza: ok. 4 godzin w temperaturze otoczenia 23°C.

Produkty pomocnicze

Rozcieńczalniki do farb poliuretanowych.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zalecana ostrożność dotycząca chemikaliów. Szczegółowe informacje zawarte są w Kartach Charakterystyki dla poszczególnych produktów z serii.

W trakcie pracy i po jej zakończeniu należy wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu; w przypadku niedostatecznej wentylacji pomocne będą środki ochrony dróg oddechowych.

Należy zachować ostrożność podczas usuwania odpadów z lakierów dekoracyjnych, przestrzegając odpowiednich przepisów i wytycznych.

NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNA OFERTA FARB SPECJALNYCH W EUROPIE!!!

Dane zawarte w niniejszej karcie opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców półproduktów oraz naszych badaniach. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed przystąpieniem do ostatecznej pracy należy bezwzględnie wykonać testy

