

DISTYK®

**Opakowanie:**

- Butelka 1L

Kolor:

- Bezbarwny

Karta techniczna Impregnat Mokra Kostka

Produkt:

Jednoskładnikowy wodorozcieńczalny roztwór, tworzący skuteczną hydrofobową ochronę wszystkich rodzajów chłonnych podłoży. Przezroczysta ciecz z aktywnym składnikiem o efekcie mokrej powierzchni.

Właściwości:

- Wodoodporny, hydrofobowy
- Wysoka i długotrwała skuteczność, zapobiega powstawaniu mchu;
- Zachowuje oryginalny wygląd;
- Skuteczna ochrona przed warunkami atmosferycznymi;
- Samoczyszczący efekt.

Zastosowanie:

Impregnacja tynków elewacyjnych, betonów niekonstrukcyjnych, murów ceglanych, piaskowca i materiałów włókno-cementowych.

Hydrofobowe zabezpieczenie i ochrona wszystkich porowatych materiałów.

Dekoracyjne posadzki, mury, betonowe tarasy oraz balkonowe elementy betonowe.

Kamień naturalny, kostka brukowa.;

Bez rozpuszczalników.;

Dane techniczne			
Baza		Baza silikonowa	Ciecz o niskiej lepkości
Konsystencja	-	płynna	
Gęstość	g/cm ³	1,01	
Odczyn pH		7,0 – 8,0	
Rozcieńczanie	wodą	Do 1:3	
Temperatura aplikacji °C		+5 / +30	dla powietrza i podłoża
Czas schnięcia impregnatu	godz.	3 - 5	przy 23°C / 60% względnej wilgotności powietrza
Zużycie	l/m ²	0,25 – 1	W zależności od sposobu aplikacji i chłonności podłoża.
Okres trwałości (przechowywanie)	miesiące	24	W temperaturze od +5 °C do +25 °C
Wydajność	m ² /l	Do 10	W zależności od sposobu aplikacji i chłonności podłoża.
Trwałość powłoki	lat	5-10	W zależności od warunków klimatycznych, częstotliwości i sposobu użytkowania. Odnawialny poprzez nałożenie kolejnej powłoki.

Podłoże:

Powierzchnia musi być czysta, sucha, stabilna i wolna od luźnych cząstek kurzu, tłuszczu oraz oleju.

Wszelkie uszkodzenia konstrukcyjne należy naprawić, a naprawione elementy z zapraw i betonu pozostawić do pełnego wyschnięcia przez około 28 dni.

Grzyby i pleśń należy usunąć odpowiednim środkiem, spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia na 2 dni.

Sposób użycia:

Rozcieńczony roztwór nakłada się metodą natrysku przy użyciu standardowego opryskiwacza, pędzlem lub poprzez zanurzenie (dla pokryć dachowych), na powierzchnie silikatowe w jednej warstwie, aby umożliwić całkowite wchłonięcie.

Przy nanoszeniu wałkiem impregnację należy wykonywać techniką od góry do dołu, a na powierzchniach poziomych równomiernie rozprowadzać.

Aplikowany roztwór nie może spływać po ścianach, aby uniknąć powstawania zacieków.

Podczas natrysku należy zachować krótszą odległość i stosować technikę krzyżową.

Preparat schnie w zależności od temperatury od 3 do 5 godzin w temperaturze 23°C.

Przy aplikacji pędzlem stosuje się roztwór rozcieńczony do proporcji 1:3, natomiast w przypadku mało chłonnych podłoży lub natrysku rozcieńcza się wodą w proporcji 1:4. W metodzie zanurzeniowej stosuje się rozcieńczenie wodą w stosunku 1:3. Podczas impregnacji hydrofobowej przez zanurzenie czas moczenia wynosi od 0,5 do 5 minut w zależności od chłonności materiału. Maksymalny efekt hydrofobowy pojawia się po kilku dniach. Należy zawsze aplikować na raz tylko w jednej warstwie!

Uwagi:

Nie należy nanosić na podłoża przemarznięte i zamarznięte!
Podczas aplikacji należy nanosić tylko taką ilość, która wchłonie się w podłoże.
Roztwór nie może spływać po ścianach, ponieważ nadmierna ilość może powodować powstawanie zacieków.
Nakładanie drugiej warstwy na wyschniętą, wcześniej zabezpieczoną powierzchnię może prowadzić do powstawania białych plam z wyschniętej substancji, która nie przeniknie przez pierwszą, już działającą warstwę!
Do aplikacji należy używać narzędzi i pojemników odpornych na alkalia.
Należy chronić otaczające materiały i powierzchnie przed zabrudzeniem impregnatem!

Czyszczenie:

Materiał: natychmiast wodą, zabrudzone powierzchnie do czasu wyschnięcia preparatu
Ręce: pasta do rąk, mydło i woda, regeneracyjny krem do rąk

Bezpieczeństwo:

Patrz «Karta charakterystyki 06.96DEU

Aktualizacja:

Zaktualizowano w dniu: 27. 03. 2025 r.

Przygotowano w dniu: 27. 03. 2025 r.

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.