

BRAND

PRIMACOL® DECORATIVE

VÝROBEK

Let's shine**Dekorativní barva s brokátem**

- Saténová
- na stěny a stropy
- latexová
- skvělá krycí schopnost



KAPACITA

2l

VLASTNOSTI

Let's shine je dekorativní barva třpytlivá díky tisícům drobných částíček. Získaný efekt je velmi subtilní a jeho intenzita se zvyšuje při dobrém osvětlení. Výrobek je určen k nátěru stěn a stropů v interiérech. Vyznačuje se vysokou odolností na umytí a skvělými krycími schopnostmi.

Použití:

Barva je určena k nátěru povrchů z minerálních a sádrových omítek, sádkartonových desek, cihel, dřevěných povrchů, povrchů na bázi dřeva a sklolaminátových tapet.

APLIKACE

Barva zobrazená na obale se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro zjištění přesné barvy požádejte prodejce o vzorník. Než začnete barvu aplikovat, proveďte test na kontrolní ploše, seznámíte se tak s malířskou technikou. K nátěru celého povrchu používejte výrobky z jedné výrobní série.

Před použitím barvu Let's shine správně připravte. Po otevření obalu ji pečlivě promíchejte! Následně nasypete do hlavní nádoby obsah přiloženého sáčku (brokát) a opět důkladně ale opatrně promíchejte. K míchání nepoužívejte vysokorychlostní míchadla. Činnost proveďte při použití ručního míchadla, brokát rozdělte v celém objemu barvy.

Pozor! Naplánujte si práci tak, abyste spotřebovali připravenou barvu co nejrychleji, během max. 24 h. V opačném případě existuje pravděpodobnost, že nebude brokátový efekt vidět.

Malířské práce provádějte při teplotě místnosti a podkladu $>5^{\circ}\text{C}$, vyvarujte se bezprostřednímu působení slunečního záření na natíraný povrch.

Strop natírejte tak, že začnete ze strany od okna a pokračujte směrem ke středu pokoje, v souladu se směrem dopadu světla. Nátěr stěn začněte od těžce dostupných míst (např. okolí radiátorů) a rohů. Velké plochy stěn natírejte válečkem z mikrovlákna s krátkým vlasem (6-8 mm), barvu roztírejte vertikálním pohybem ve směru od shora dolů. Nátěr každé části ukončete pohyby válečku stejným směrem. Následující natírané části spojujte technikou „mokra na mokro“. Při nátěru jedné plochy nedělejte pauzy ani korekce na polosuchém nátěru. Barvu nabírejte na váleček ve velkém množství a následně ji pečlivě a rovnoměrně rozetřete po povrchu. Je důležité, abyste nenatírali „suchým“ válečkem. Po vyschnutí nátěru už neprovádějte lokální korekce.

V závislosti na podkladu a zvoleném odstínu může být nutné nanést druhou vrstvu barvy. Druhou vrstvu barvy naneste po vyschnutí první vrstvy (3-4 h).

Během malířských prací a po jejich dokončení místnost vyvětrejte do zániknutí zápachu.

Barevný nátěr získá své plné trvanlivé vlastnosti (odolnost proti umytí a otěr) 28 dnů po provedení malířských prací.

PŘÍPRAVA PODKLADU Podklad určený k nátěru musí být stabilní, čistý, suchý, kompaktní. Čerstvé omítky mohou být natírány až po 4 týdnech schnutí.

Špatně přilnavé nátěry barev (které se loupou) je třeba odstranit. Staré nátěry lepivých barev odstraňte a podklad umyjte vodou. Dobře přilnavé nátěry emulzních barev očistěte vodou s přídavkem čisticího přípravku. Úbytky vyplňte tmelící hmotou, přebruste a zbavte prachu. V případě nasákavých podkladů doporučujeme provést nátěr penetrační emulzí nebo základní barvou.

SKLADOVANI Skladujte v neprodyšně uzavřeném originálním obalu při teplotě 5-25 °C, na suchém místě.

BEZPEČNOST Nevystavujte účinkům slunečního záření. Chraňte před dětmi. V případě požití vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc - ukažte obal nebo štítek. Výrobek ošetřený biocidním produktem. Obsahuje C(M)IT/MIT (3:1). Obsahuje reakční hmotu 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu a 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) a 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Může způsobit alergickou reakci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Chemické složení	polymerní disperze, minerální plnidla, pomocné látky, pigmenty	Doba schnutí na dotek	1-2 h
Forma/ barva	viskózní emulze/ veselá šablona	Doba sušení	12 h
Vůně	světlo, charakteristické	ředidlo	Voda
pH	7,5-8,5	Limit obsahu	Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (I) VŘNH: 200g/l, výrobek obsahuje max. 200g/l. Obsah netěkavých látek (sušina) 58 hm. % Obsah organických rozpouštědel (VOC) 0,0004 hm. %
Hustota	1,3-1,4 g/cm ³	Způsob nanesení	váleček, štětec
Vydatnost	7,5- 8,5 m ² /l	Mytí nástroje	voda s čisticím prostředkem
Počet vrstev	1-2		
Nanesení druhé vrstvy	Po 3-4 h		

PRÁVNÍ INFORMACE Všechny zde obsažené informace a údaje jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je třeba

je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě produktu ani nabídkou. Výrobce nenese odpovědnost za nevhodné použití informací obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování zákazníka.