

KARTA TECHNICZNA**ANTIGRAVITEX SPRAY**

Środek wykonany na bazie żywic syntetycznych, przeznaczony jest do zabezpieczenia elementów nadwozia, doskonale nadaje się również do zabezpieczenia podwozia. Po wyschnięciu powłoka zachowuje elastyczność, jest odporna na uderzenia żwiru, kamieni, soli oraz na działanie czynników atmosferycznych.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**MOŻE BYĆ STOSOWANY NA NASTĘPUJĄCYCH PODŁOŻACH**

- ◆ Stare powłoki lakierowe, łącznie z farbami termoplastycznymi.
- ◆ Szpachłówki poliestrowe.
- ◆ Stal.
- ◆ Aluminium.
- ◆ Stal ocynkowana.
- ◆ Stal nierdzewna.
- ◆ Grunty reaktywne (wash primer).
- ◆ Tworzywa sztuczne.
- ◆ Laminaty poliestrowe.
- ◆ Podkłady akrylowe dwukomponentowe.
- ◆ Podkłady epoksydowe.

CECHY PRODUKTU

- ◆ Bardzo dobra przyczepność do wielu rodzajów podłoży.
- ◆ Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne, rozpyloną wodę i ścieranie.
- ◆ Dobra przyczepność wodorozcieńczalnych emalii do utwardzonej warstwy środka.
- ◆ Dobra ochrona przed uszkodzeniami.

SPOSÓB UŻYCIA

- ◆ Przed nałożeniem oczyścić, osuszyć i odtłuścić powierzchnię.
- ◆ Zabezpieczyć taśmą, papierem do oklejania lub folią miejsca nieprzeznaczone do pokrycia.
- ◆ Przed naniesieniem pojemnik z preparatem wstrząsnąć.
- ◆ Nakładać 2-3 pojedyncze warstwy.
- ◆ Między warstwami robić 5-10 min. przerwy.
- ◆ Oczyścić rozpylacz po zakończeniu malowania, przechylając pojemnik do góry dnem i naciskając zawór przez 5 sekund.

KARTA TECHNICZNA

UWAGA! Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C.

CZAS SCHNIĘCIA

Od 40 do 60 min. przy temperaturze 20°C. Po pełnym wyschnięciu (60 min.) może być nakładany lakier nawierzchniowy.

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

II/B/e limit = 840 g/l, VOC = 580 g/l

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 60 miesięcy.

PRZEPISY BHP

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE

Art. Nr	Pojemność, L:	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg:
20111-1 [biały]	0,5	12	6,50
20131-1 [szary]	0,5	12	6,50
20141-1 [czarny]	0,5	12	6,50

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.