

BONIFIX TAP

KLEJ KONTAKTOWY



- Elastyczna, trudnopalna spoina
- Natychmiastowy pierwszy chwyt
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Regulacja szerokości strumienia kleju
- Szybkie odparowanie
- Łatwa aplikacja
- Precyzyjne nanoszenie
- Nie zawiera DCM

CHARAKTERYSTYKA

Jednoskładnikowy klej kontaktowy na bazie kauczuku syntetycznego z dodatkiem środków modyfikujących w rozpuszczalnikach organicznych. Charakteryzuje się nowoczesnym, mobilnym systemem klejenia, nie wymagającym dodatkowych urządzeń.

DANE TECHNICZNE

Baza	kauczuk syntetyczny
Barwa	naturalna
Zapach	charakterystyczny
Zawartość suchej masy	ok. 40 %
Temperatura pracy	min. 15°C
Czas otwarty	ok. 30 minut*
Lepkość	350 – 400 mPa·s
Gęstość	0,8 g/cm ³
Odporność termiczna spoiny	do 60 °C
Wydajność	8 – 10 m ²

*Czas otwarty zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Podane wartości mierzone były w warunkach laboratoryjnych.

ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony do zastosowań profesjonalnych w przemyśle meblarskim do produkcji i naprawy mebli tapicerowanych, materaców piankowych oraz elementów tapicerskich.

Służy do klejenia:

- pianek, włókien i wat tapicerskich
 - materiałów obiciowych: skór naturalnych i syntetycznych, tkanin tapicerskich
 - filcu, mat kokosowych, itp.
- po między sobą oraz z drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturą itp.

SPOSÓB UŻYCIA

BONIFIX TAP i materiały sklepane doprowadzić do temperatury min. 15°C. Powierzchnie muszą być suche, odtłuszczone, oczyszczone i odpylone.

Wstrząsnąć przed użyciem. Natryskiwać równomiernie, cienką warstwą z odległości 10-20 cm na obydwie sklepane powierzchnie. Klej nanosić w taki sposób, aby podczas łączenia materiałów jeden element miał naniesiony klej pionowo, a drugi poziomo (w spoinie warstwy kleju powinny się krzyżować). W celu osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości spoiny należy precyzyjnie pokryć klejem krawędzie łączonych materiałów. W przypadku powierzchni chłonnych (np. skóra, guma itp.) klej nanosić dwukrotnie. Odczekać ok. 2-5 minuty, złączyć sklepane elementy i równomiernie docisnąć. Zastosowanie prasy, rolowania czy młotkowania znacznie poprawia adhezję. Powierzchnie gładkie łączonych elementów przed klejeniem zaleca się zszorstkować, a powierzchnie metali należy odrdzewić i wypiąskować. Spoina uzyskuje pełną wytrzymałość po 24h.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia z narzędzi i materiałów odpornych chemicznie usuwać za pomocą BONIFIX CLEANER lub BONIFIX CLEANER CITRUS. Utwardzony klej można usunąć jedynie mechanicznie.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Produkt przechowywany niezgodnie z wymaganiami traci właściwości klejące i nie nadaje się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

TERMIN WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Opakowania ciśnieniowe: 500 ml.

ZALECENIA BHP

Przestrzegać zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w miejscach z dobrą wentylacją. Chronić przed dziećmi. Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny i wysoce łatwopalny – szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki.



Wydanie 1, styczeń 2022r. Niniejsze wydanie zastępuje poprzednie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na doświadczeniach praktycznych oraz na wynikach naszych badań laboratoryjnych i w żadnym przypadku nie stanowią prawnej gwarancji właściwości, ponieważ nie mamy wpływu ani na różnorodność, ani na sposób stosowania materiałów używanych w powiązaniu z naszymi wyrobami. **Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych prób dla określenia przydatności produktu.**

