Filler Pro H20

Właściwości produktu

Masa szpachlowa do aplikacji wałkiem, o bardzo dobry właściwościach wypełniających, odporna na wilgoć, do pomieszczeń o zmiennych warunkach wilgotnościowych. Wykończyć za pomocą okładziny ściennej i/lub odpowiedniej farby do sufitów lub ścian w wybranym kolorze o wybranym stopniu połysku. Wchodzi w skład systemu Flügger H2O do pomieszczeń wilgotnych.



- **Wchodzi w skład systemu Flügger H2O do pomieszczeń wilgotnych**
- **Dopuszczony do połączeń płyt gipsowo-kartonowych**
- **Łatwe do szlifowania**

Znakowania

Zastosowanie

Masa szpachlowa do punktowego i całopowierzchniowego szpachlowania oraz wygładzania tynków, betonu, lekkiego betonu, płyt gipsowo-kartonowych i wcześniej malowanych powierzchni. Wypełnianie i wzmacnianie połączeń z użyciem zalecanej taśmy gipsowej Flügger z oznakowaniem CE oraz wypełnianie otworów po wkrętach w płytach gipsowo - kartonowych.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do dalszej obróbki.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, plamy z nikotyny i sadzę oczyścić za pomoca produktu Fluren 49.
Twarde, gładkie powierzchnie należy zmatowić.
Nałożyć i wyrównać masę szpachlową.
Odkurzyć i zaszpachlować połączenia płyt gipsowo-kartonowych, a taśmę skierować prefabrykowanym zagięciem w stronę połączenia, docisnąć szpachlą i wcisnąć w mokrą masę.
Taśmę do spoinowania docisnąć do tego stopnia, aby cienka warstwa masy wypłynęła na zewnętrzną część taśmy.
Bezpośrednio po dociśnięciu zaciągnąć masą szpachlową wierzchnią cześć taśmy.
Po wyschnięciu ponownie zaszpachlować spoiny, profile i otwory po wkrętach.
Przed dalszą obróbką powierzchnię przeszlifować, odpylić i zagruntować.

Aplikacja
Nałożyć za pomocą wałka i wyrównać szeroką szpachlą.
W zależności od wielkości powierzchni należy wybrać odpowiednie narzędzia do pracy.
Nałożyć odpowiednią ilość masy szpachlowej, rozprowadzić na powierzchni, wygładzić i wyrównać.
Niska/wysoka temperatura może mieć wpływ na lepkość materiału.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas nakładania i wysychania.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między kolejnymi aplikacjami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Występuje ryzyko skurczu jeśli masa szapchlowa całkowicie nie wyschła przed dalszą obróbką
Zawsze należy wykonać aplikację testową w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Oczekiwany rezultat
Równomierna powierzchnia gotowa do dalszej obróbki.

Uwaga!
CE claims:
EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101).
EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 3A.

Płyty gipsowe powinny być ułożone zgodnie z instrukcjami i standardami producenta płyt gipsowo-kartonowych.
Patrz Instrukcja obsługi Flügger dotycząca płyt gipsowo-kartonowych, szpachlowania połączeń.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, wypełniacza jest potrzebne.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość wypełniacza z narzędzi.
Wypełniacz i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Informacje dodatkowe
Produkt spełnia wymagania M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Dane Techniczne

Kolor (tynk, gładź)	Szaro-niebieski
Gęstość (kg/l)	0.99
Zawartosc części stałych wagowo	58
Zawartosc części stałych objętościowo	56
Nominalna wydajność przy grubości warstwy 2 mm (ltr./m²)	2
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	2
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	16
Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)	28
Przyczepność do betonu (MPa)	0,86
Grubość warstwy (nominalna mm)	2
Rozmiar ziarna (max. mm)	0,2
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Sweden

Obecna wersja karty technicznej

marzec 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2025