

C.B.P. ALCOR Opole ul. Kępska 12 45-130 OPOLE tel: 77 457 98 56	DANE PRODUKTU FARBA NA PLAMY																				
OPIS ZAŁECANE ZASTOSOWANIA DANE TECHNICZNE WYDAJNOŚĆ PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ROZCIEŃCZANIE I APLIKACJA WARUNKI APLIKACJI WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA WARUNKI PRZECHOWYWANIA	FARBA NA PLAMY jest szybkoschnącym preparatem opartym na bazie alkoholu etylowego. FARBA NA PLAMY przeznaczona jest do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie, oleju, tłuszczach itp. Farba kryjąca plamy na podłożach ceramicznych: tynki cementowo-wapienne, płyty kartonowo- gipsowe, cegła i drewnie. <table border="0"> <tr> <td>Polysk:</td><td>matowy</td></tr> <tr> <td>Kolor:</td><td>biały</td></tr> <tr> <td>Gęstość:</td><td>1 – 1,16 kg/l</td></tr> <tr> <td>Zawartość substancji stałych:</td><td>29% obj. 49% wag.</td></tr> <tr> <td>Zalecana grubość warstwy:</td><td>25-30 µm na sucho , µm na mokro</td></tr> <tr> <td>Zawartość LZO:</td><td>max: 450 g/1 L</td></tr> <tr> <td>Czas schnięcia:</td><td>20°C/50%RH</td></tr> <tr> <td>Dla użytku:</td><td>20 min.</td></tr> <tr> <td>Dla ponownego malowania:</td><td>po 1 h</td></tr> <tr> <td>Pełna twardość:</td><td>1 dni</td></tr> </table> Teoretyczna : 10 m²/litr przy grubości suchej warstwy 25 µm Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i pofałdowanie powierzchni oraz od strat materiału podczas aplikacji. Podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, czyste, suche, bez kurzu. Świeży tynk powinien być sezonowany i suszony przez co najmniej 30 dni przed położeniem powłoki. Uszkodzony karton-gips powinien zostać naprawiony przed malowaniem. Nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową. Grzyb i pleśń: miejsca zagrzybione oczyścić, usunąć grzyba i zagruntować podkładem grzybobójczym Gruntem Ag, następnie nałożyć FARBĘ NA PLAMY. Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwy farby higienicznej GALVI. Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać dla uzyskania jednorodności . Pędzel, wałek: nie rozcieńczać stosować pędzle z naturalnego lub syntetycznego włosa (nylon lub poliester) Temperatura powietrza, podłoża i farby w granicach 5 ÷ 25 °C, wilgotność względna poniżej 85%. Zapoznać się z informacjami na puszcze i ulotce. Zamknięte puszki można przechowywać 1 rok od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5 °C do +25 °C.	Polysk:	matowy	Kolor:	biały	Gęstość:	1 – 1,16 kg/l	Zawartość substancji stałych:	29% obj. 49% wag.	Zalecana grubość warstwy:	25-30 µm na sucho , µm na mokro	Zawartość LZO:	max: 450 g/1 L	Czas schnięcia:	20°C/50%RH	Dla użytku:	20 min.	Dla ponownego malowania:	po 1 h	Pełna twardość:	1 dni
Polysk:	matowy																				
Kolor:	biały																				
Gęstość:	1 – 1,16 kg/l																				
Zawartość substancji stałych:	29% obj. 49% wag.																				
Zalecana grubość warstwy:	25-30 µm na sucho , µm na mokro																				
Zawartość LZO:	max: 450 g/1 L																				
Czas schnięcia:	20°C/50%RH																				
Dla użytku:	20 min.																				
Dla ponownego malowania:	po 1 h																				
Pełna twardość:	1 dni																				

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, C.B.P. ALCOR nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i praw osób trzecich. W celu zapewnienia najskuteczniejszego wykorzystania naszych produktów zawsze gotowi jesteśmy pomagać naszym klientom w rozwiązywaniu szczegółowych problemów związanych z ich stosowaniem. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Opole, 04.01.2023 r.