

HG ochranný film na přírodní kámen (výrobek 33)

- dodává lesk
- chrání proti opotřebení a poškození vrchního nátěru

HG ochranný film na přírodní kámen je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím se horní vrstva přírodního kamene chrání proti opotřebení a poškození nebo narušení kyselým prostředím, jako jsou ovocné nápoje a víno. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

1. Podklad musí být naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu.
2. Lepidlo/malta a spáry u nových podlah musí být zcela vytvrdlé a suché. Většinou je potřebná délka schnutí 4–6 týdnů.
3. Stávající podlahy musí být po očištění řádně suché. Případné podlahové topení je nutné vypnout minimálně 12 hodin před ošetřením.
4. Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštič na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky. Na hrubý podklad použijte váleček (malířský váleček), při nanášení válečkem se však vyhněte nadměrné tvorbě pěny.
5. Nafedte přípravek se studenou vodou v poměru 1:1, poté nalijte roztok na podlahu a naneste ho jedním směrem na podlahu bez vynaložení tlaku na leštič nebo váleček.
6. Jakmile přípravek uschne (přibližně po 40 minutách), můžete nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
7. Přibližně 3 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaskchlý.

Spotřeba: ± 60–80 m² z litru na jednu vrstvu.

Pozor: Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte na povrch ošetřený přípravkem *HG ochranná politura pro přírodní kámen (výrobek 35)*. Používejte pouze v interiéru. Tento výrobek není vhodný pro použití na mokřích površích, jako je například sprchový kout v koupelně. Obal odevzdávejte ve sběrné nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777

Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG ochranný film na přírodní kameň (výrobek 33)

- dodává lesk
- chrání pred opotrebením a poškodením vrchného náteru

HG ochranný film na přírodní kameň je tekutá polymérová emulzia s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po vyschnutí vytvorí lesklý a tenký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto bude vrchná vrstva prírodného kameňa chránená pred opotrebovaním a poškodením alebo naleptaním kyslým prostredím ako sú napríklad ovocné nápoje a víno. Tento ochranný film okrem toho vytvára aj protišmykový účinok.

Návod na použitie:

1. Podklad musí byť úplne čistý, odmastený a bez prachu.
2. Lepidlo/malta a spoje nových podláh musia byť úplne vytvrdnuté a suché. Preto je potrebné nechať vytvrdnúť 4 – 6 týždňov.
3. Existujúce podlahy musia byť po vyčistení úplne vyschnuté. Prípadné podlahové kúrenie musí byť pred ošetrením týmto produktom aspoň 12 hodín vypnuté.
4. Na správne nanesenie prostriedku použijete, pokiaľ je to možné, leštič na podlahy (viď etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použijete čistú utierku, ktorá nezanecháva vlákna, namotanú okolo stierky. Na drsný podklad použijete maliarsky valček (valček z vlny), ale vyhnite sa nadmernej tvorbe peny počas nanášania valčekom.
5. Tekutinu zriedte v pomere 1:1 so studenou vodou, potom nalejte roztok na podlahu a rozotierajte ho jedným smerom bez vyvíjania tlaku leštič alebo valček.
6. Keď prípravok vyschne (asi po 40 minútach), môžete naniesť druhú vrstvu priečne cez prvú vrstvu.
7. Asi po 3 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť podlahu opäť bežne používať a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Spotreba: ± 60 – 80 m² na liter na 1 vrstvu.

Upozornenie: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chráňte pred mrazom. Nepoužívejte na povrchy ošetrené produktom *HG ochranná politúra na prírodný kameň (výrobek 35)*. Používejte výlučne v interiéru. Tento produkt nie je vhodný na použitie v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako je priestor sprchy v kúpeľni. Obal odovzdávejte v zberni nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu