

KARTA TECHNICZNA

USZCZELNIACZ BITUMICZNY 602

1 – OPIS

Akfix 602 jest opartym na rozpuszczalniku, plastyczno-elastycznym, bitumicznym uszczelniaczem, wzmocnionym włóknami, stosowanym do klejenia i napraw na powierzchniach bitumicznych. Po utwardzeniu tworzy się trwała masa elastyczna.

2 – WŁAŚCIWOŚCI

- Natychmiastowe i trwałe przyleganie na wszystkich powszechnych materiałach konstrukcyjnych (takich jak cegła, beton, ołów, cynk, płytki ceramiczne, panele izolacyjne, niektóre plastiki, itp.)
- Można stosować w warunkach wilgotnych.
- Jest tiksotropowy a więc nie kapie, nie płynie lub nie rozlewa się a także nie tworzy nitek.
- Wolny od azbestu.
- Pozostaje elastyczny po przetwarzaniu i wulkanizacji.
- Odporny na wilgoć.
- Ekonomiczny w stosowaniu.
- Nie palny, (jeśli używany prawidłowo).
- Wysoko izolacyjny.
- Ochronia przed korozją i wilgocią.



3 – APLIKACJE

- Uszczelnienia wodoszczelne spoin, szczelin, kominów, rur wentylacyjnych, rynien, itp.
- Spoiwo do materiałów syntetycznych, płytek, betonu, gumy, paneli izolacyjnych, itp.
- Uszczelnienia pęknięć, szczelin w drewnianych łodziach i statkach.

4 – INSTRUKCJA

Przed przystąpieniem do aplikacji, należy upewnić się, że powierzchnie są czyste, suche i wolne od smaru. Na powierzchniach wilgotnych lub przy specjalnych okazjach zaleca się wykonanie wstępnego testu przylegania.

Należy aplikować szczeliwo za pomocą kartusza lub szpaułki. Powinno być nakładane w pasmach lub punktowo w celu dobrego parowania rozpuszczalnika.

5- PAKOWANIE

Produkt	Pojemność	Opakowanie
Czarny	310ml	24

6- OKRES PRZECHOWYWANIA I MAGAZYNOWANIE

Dopuszczalny okres przechowywania wynosi 12 miesięcy, jeśli uszczelniacz jest przechowywany w temperaturze pokojowej.

7- OGRANICZENIA

- Nie można go malować farbami na bazie rozpuszczalnika.
- Można stosować tylko do materiałów syntetycznych bez zmiękczacza.
- Kontakt z mineralnymi olejami zmiękcza produkt.

8- BEZPIECZEŃSTWO

Mechanicznie za pomocą noża do wypełniania, terpentyna lub ksylen.

9 - WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Baza	: Bitum	
Mechanizm Utwardzania	: Neutralny, fizyczne schnięcie	
Gęstość	: 1,25 +/-0,02 g/ml	(ASTM D 792)
Tworzenie naskórka	: 30 min	(23°C i 50% R.H.)
Tempo utwardzania	: 0, 5 - 1 mm/dzień (23°C i 50% R.H.)	
Zużycie:	450 g/ m ²	
Temperatura użycia	: +1°C do +30°C	

Przedstawicielstwo/dystrybucja na Polskę firmy **AKFIX**

SOLEO Waterproofing Group Spółka z o.o.,
41-200 Sosnowiec, ul. Stalowa 3/10, tel./fax. 32 291 50 13, NIP: 6292443700,