

Kit Dekarski

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

Kit dekarski jest przeznaczoną do stosowania na zimno masą na bazie bitumicznej, przeznaczoną do prac naprawczych i uszczelniających na płaszczyznach poziomych i pionowych, na dachach, balkonach, tarasach a także w części przyziemnej budowli. Po wyschnięciu powstaje plastyczna, wytrzymała powłoka, nieprzepuszczalna dla wody oraz odporna na wpływy czynników atmosferycznych, przemysłowych oraz innych agresywnych substancji. Kit dekarski wykazuje dużą przyczepność do betonu, muru, tynku, papy dachowej, eternitu, stali, blachy ołowianej i ocynkowanej oraz wszystkich pozostałych podłoży bitumicznych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, nieprzemarznięte i nośne. Należy usunąć z niego tłuszcze, stare powłoki malarskie, mleczko cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. Podłoże nie może być uprzednio pokryte pakiem smołowym. Chłonne podłoża mineralne należy zagruntować Gruntem bitumicznym. Przed przystąpieniem do nakładania kitu powłoka gruntująca musi być całkowicie wyschnięta.

Obróbka

Kit dekarSKI nanosi się na podłoże kielnią lub szpachlę. Całkowita grubość warstwy nakładanej w jednym cyklu nie powinna wynosić więcej niż 5 mm. W razie potrzeby należy nakładać kilka warstw. Wyjątek można zrobić przy wykonywaniu wyoblen, gdzie grubość może wynosić do 10 mm. Przy wysokiej temperaturze i silnym nasłonecznieniu powstaje ryzyko, że przy grubszych warstwach poprzez przyspieszone odparowywanie oraz za sprawą powietrza zamkniętego w podłożu, na powierzchni powłoki utworzą się pęcherze. W takim wypadku należy wykonywać cienkie warstwy oraz zwiększyć liczbę cykli roboczych. Materiału nie można nakładać na mokre podłoża. Nie może być obrabiany w temperaturze powietrza i podłoża niższej niż +5 °C.

Wskazówki

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza opóźniają przebieg schnięcia. Kit dekarSKI nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Podczas obróbki należy pamiętać, aby nie używać otwartego ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Należy przestrzegać zasad BHP

Tabela przeglądowa produktu KIT DEKARSKI

Baza materiałowa	Emulsja bitumiczna z wypełniaczem polistyrenowym
Kolor	czarny
Konsystencja	gęsta pasta
Czas schnięcia	Od 12- 24 godzin
Zużycie	Ok. 1l/m ² na 1mm
Temperatura obróbki	Podłoża i powietrza od +5°C do +30°C
Odporność chemiczna	Kwas humusowy, węglowy, siarczany
Czyszczenie	w stanie świeżym woda po związaniu benzyna lakowa
Mostkowanie rys	≤ 2mm
Przechowywanie	w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu wolnym od mrozu, 24 miesiące od daty produkcji
Opakowanie	1 l, 5l, 10l– wiaderko z tworzywa sztucznego

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku