

TIMOTI

Masa powierzchniowa m ² EN 12127:2017 / Mass per unit area m ²	420g/m ² +/-5%
Skład / Composition	100% Polyester
Szerokość użytkowa / Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny / Type of fabric	Inne / Other

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006				Good ← → Poor				RESULTS	
			CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D			
	Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934-1:2013	600-663 N WARP 411-455 N WEFT	>600	≥400	≥350	≥250	A/B	
	Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO 12947-1:2007; EN ISO12947-2:2017	90000-100000	≥35000	12000-30000	4000-10000	-	A	
	Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937-3:2002	41,4-45,8 N WARP 38,9-43 N WEFT	≥40	≥30	≥25	≥20	A/info#5	
	Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO13936-2:2004 180 N LOAD	1,9-2,1 mm WARP 1,5-1,7 mm WEFT	≤4	≤6	≤8	-	A/A	
	Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2021 2000cycles	4	≥4-5	4	3-4	3	B	
	Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014-11	5	≥6	5	4	-	B	
	Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105-X12:2016	4-5	≥4-5	4	3-4	-	A-B	
	Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105-X12:2016	4-5	≥3-4	3	2-3	-	A	
	Zapalność Ignitability	EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117						Passed - no burning identified	
	Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match)	Usługa dodatkowa Additional service						
Sposób konserwacji Care labeling									

