


Charakterystyka produktów TERAFAST®

Skład



60% drewno

- odnawialne źródła



40% HDPE (Polietylen o wysokiej gęstości)

- w 100% nadający się do recyklingu
- nieszkodliwy dla zdrowia

7 powodów, aby wybrać TERAFAST®

- trwały kolor i stabilny materiał
- powierzchnia antypoślizgowa
- odporny na chemie basenową
- gwarancja do 25 lat
- podlegający recyklingowi z certyfikacją PEFC
- atrakcyjne wzory
- stabilny niezależnie od warunków pogodowych

Odporność i trwałość

POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA	Nasze deski idealnie nadają się do ogrodów, przy basenach oraz na przestrzeniach publicznych (centra handlowe, restauracje, itp.)
ODPORNY NA INSEKTY, GRZYBY ORAZ GNICIE	Na wszystkie nasze deski udzielamy 25 lat gwarancji na grzyby, gnicie i owady niszczące drewno w normalnych warunkach
WYTRZYMAŁY MATERIAŁ	Równomierne starzenie się desek, odporne na promieniowanie UV
MATERIAŁ O TRWAŁYM KOLORZE	Stabilny w różnych warunkach pogodowych
MATERIAŁ O NISKIEJ CHŁONNOŚCI	Niska absorpcja wody
NIESZKODLIWY DLA ZDROWIA	Nasz produkt nie zawiera w składzie żadnych toksyn
BEZPIECZNY DLA DZIECI	Nie zawiera drzazg
STABILNY WYMIAROWO	Stabilny we wszystkich warunkach pogodowych
NOŚNOŚĆ	450 kg/m ²

Właściwości produktów Woodplastic®

WŁAŚCIWOŚĆ	METODA TESTOWA	WARTOŚĆ
Wytrzymałość	EN 310, warunki zgodnie z EN 15534-1:2014, 7.3.2.	21,7 MPa
Kurczenie (100°C, 60 min, kierunek wzdłuż deski)	EN 479, warunki zgodnie z EN 15534-1:2014, 9.3	0,02%
Odporność na uderzenia (przez spadającą masę, na zimno)	EN 477, warunki zgodnie z EN 15534-1:2014, 7.1.2.1	0% uszkodzeń
Poślizg- współczynnik tarcia	ČSN EN 15534-4, 6.4.2. (test wahadła)	na suchej powierzchni wzdłuż: 63 na suchej powierzchni wszerz: 66 na mokrej powierzchni wzdłuż: 46 na mokrej powierzchni wszerz: 49
Pęcznienie w wodzie (28 dni, 20 °C)	EN 317, warunki zgodnie z EN 15534-1:2014, 8.3.1	2,8%
Wtrzymałość na zginanie przed testem cyklicznym	EN 317, warunki zgodnie z EN 15534-1:2014, 8.3.1	30,9 MPa
Wytrzymałość na zginanie po teście cyklicznym	EN 321, warunki zgodnie z EN 15534-1:2014, 7.3.2., EN 310	27,8 MPa
Współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej	EN 15534-1:2014, 9.2	2,9*10 ⁻⁵ °C ⁻¹
Reakcja na ogień dla profili tarasowych	EN 11925-2, EN ISO 9239-1, EN 13501-1+A1	Dfi - s1

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ
Gęstość	1210 kg/m ³
Twardość powierzchni	127 MPa, bardzo twarde deski, zgodnie z normą ČSN 49 136
Odporność na insekty	Brak ataku w stanie początkowym jak i z upływem czasu
Odporność na grzyby N34/EN318	Bardzo trwały materiał, testy starzenia nie wpływają na trwałość

TOLERANCJA WYMIARÓW

DŁUGOŚĆ: +/- 10mm	SZEROKOŚĆ: +/- 2 mm	GRUBOŚĆ: +/- 1 mm
-------------------	---------------------	-------------------