

DINITROL ML

Wysokowydajne zabezpieczenie do wnęk o doskonałej penetracji

DINITROL ML to produkt o wyjątkowo silnych właściwościach penetracyjnych, który wnika w szczeliny, styki metalu i skorodowane obszary, zapobiegając postępowi korozji.

- » **Znakomite właściwości penetracyjne**
- » **Zatrzymuje zaawansowaną korozję**
- » **Wodoodporny**
- » **Tłusta, elastyczna powłoka**
- » **Aplikacja mokro na mokro z bitumem UBC**



Wyposażenie

**Pistolet do mas natryskowych
UBS/HR GSI DINITROL**
Nr art. 1701900

**Pistolet do mas natryskowych HS
1-P DINITROL**
Nr art. 1700500

**Pompa do pojemników
20 L DINITROL**
Nr art. 1705100

Bezpowietrzna pompa 1:26 DINITROL
Nr art. 1705900

DINITROL ML

Nr art.	Rozmiar	Opakowanie	Kolor
11071	500 ml	Aerazol	Brązowy
11070	1 L	Pojemnik	Brązowy
11068	5 L	Wiadro	Brązowy
11067	20 L	Wiadro	Brązowy
11066	60 L	Beczka	Brązowy
11065	208 L	Beczka	Brązowy

a brand of

DINOL

DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

07.2021

Wszystkie dane i zalecenia są wynikiem starannych testów przeprowadzonych przez nasze laboratorium. Można je uznać jedynie za rekomendację, która odpowiada poziomowi dzisiejszej wiedzy. Dane te podane są w dobrej wierze. Jednak ze względu na różnorodność możliwych zastosowań i metod pracy nie jesteśmy w stanie przejąć żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań wynikających z niewłaściwego użytkowania naszych produktów. W związku z tym umowny stosunek prawny jest nieuzasadniony i nie ma żadnych wtórnych zobowiązań wynikających z jakichkolwiek umów kupna.

DINITROL ML

Informacje Techniczne

Opis produktu

DINITROL ML został opracowany do stosowania w profilach zamkniętych oraz wnękach takich jak drzwi, elementy ramy oraz zewnętrzne złącza i otwory. Produkt może być stosowany do zabezpieczania przed korozją używanych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i innych pojazdów.

Obszary aplikacji

DINITROL ML jest aplikowany na używanych obiektach, gdzie występuje, zaciek i wilgoć. Produkt wypiera wilgoć i zatrzymuje postępującą korozję.

Sposób użycia

DINITROL ML jest zwykle aplikowany ręcznie lub półautomatycznym sprzętem do obróbki DINITROL. Produkt nadaje się do stosowania w urządzeniach typu airmix lub airless.

Przygotowanie podłoża

DINITROL ML można aplikować na wilgotne i skorodowane powierzchnie. W celu uzyskania najlepszych efektów luźną korozję należy usunąć przed aplikacją.

Aplikacja dwuwarstwowa

DINITROL ML może być aplikowany w systemie dwuwarstwowym z dowolną bitumiczną powłoką na podwozia DINITROL. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z DINOL GmbH.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w temperaturze 15 – 30°C. Okres przechowywania wynosi 2 lata w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

Dane Techniczne

Kolor	brązowy
Rodzaj warstwy	oleista
Gęstość w 23°C	860 kg/m ³
Lepkość w 23°C (DIN 2)	60 sekund
Zawartość suchej masy	46% wagowo
Temperatura zapłonu	40°C
Zawartość aromatów w rozpuszczalniku	< 1 %
Zalecana grubość warstwy	10 µm
Zalecana grubość warstwy mokrej	30 µm
Czas schnięcia	1 godzina
Odporność na ciepło	> 80°C
Przyczepność w niskich temperaturach	< -40°C
Test w komorze solnej	> 96 godzin
Penetracja w szczelinach o szerokości 50 µm	> 70 mm
Wpływ na lakier samochodowy	brak
Usuwanie	benzyna lakowa
Dostępne w	pojemnik 1 L / wiadro 5L / wiadro 20L / beczka 60 L / beczka 208 L / kontener

Aby uzyskać wszystkie istotne porady dotyczące bezpieczeństwa, należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu lub etykietą na opakowaniu.