



AC-A0800 STRUKTURALNY USZCZELNIACZ AKRYLOWY

1 –OPIS

Uszczelniacz akrylowy A0800 to jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie emulsji akrylowej o piaszczystej teksturze, o dobrej przyczepności i elastyczności.

2 –WŁAŚCIWOŚCI

- Może być stosowany na wszystkich porowatych powierzchniach, takich jak cegła, itp.
- Wyższa lepkość
- Bardzo łatwy w aplikacji i czyszczeniu
- Stabilny przy zamrażaniu i rozmrażaniu
- Wodoodporny po utwardzeniu
- Nadmiernie nadaje się do malowania
- Brak zapachu
- **Spełnia wymagania specyfikacji zawartości LZO w LEED credit EQc4.1 "Produkty niskoemisyjne" zgodnie z regułą SCAQMD 1168.**

3 - APLIKACJE

- Wypełnienie do naprawy szorstkich powierzchni na ścianach.
- Uszczelnianie obszarów strukturalnych, takich jak otynkowane ściany i elewacje.
- Wypełnianie pęknięć i spoin wokół okien, drzwi, sufitów i ścian.

4 - INSTRUKCJE

Połączenia muszą być czyste i wolne od kurzu, tłuszczu i rdzy. W przypadku powierzchni nieporowatych nie jest wymagany podkład. Na porowatych powierzchniach, takich jak, kamień, cement i tynk, można nałożyć podkład (mieszaniej jednej części uszczelniacza akrylowego i 4-5 części wody). Minimalna/maksymalna szerokość spoiny musi wynosić 5 mm/25 mm. Zalecany stosunek głębokości do szerokości spoiny wynosi 1 do 2. Temperatura stosowania wynosi od +5 °C do +40 °C. Natychmiast po nałożeniu należy natychmiast wygładzić szczeliwo mokrym palcem lub mokrym narzędziem. Nadmiar szczeliwa można usunąć wilgotną szmatką. Utrzymuj uszczelnione połączenie w suchości przez co najmniej dwie godziny. Utwardzony uszczelniacz można usunąć mechanicznie.

Zużycie (w przybliżeniu)

Szerokość aplikacji	5mm	10mm	15 mm	20 mm	25 mm
Głębokość aplikacji	3mm	5mm	8 mm	10 mm	12 mm
Wydajność /310 ml	20 metrów	6 metrów	2,5 metra	1,50 metra	1 metr

**5- OPAKOWANIE**

Produkt	Głośność	Pakiet
Biały//Szary/Brązowy	Pojemność 310ml	24
Biały//Szary/Brązowy (Kielbasa)	Pojemność 600ml	12
Biała (mini kielbasa)	Pojemność 80ml	36

6- PRZECHOWYWANIE I OKRES TRWAŁOŚCI

15 miesięcy, jeśli są odpowiednio przechowywane.

7- OGRANICZENIA

- Nie powinien być stosowany do uszczelniania połączeń trwale narażonych na działanie wody.
- Nie należy go stosować w przypadku ryzyka deszczu lub mrozu.

8- WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Baza	: Dyspersja akrylowa	
Konsystencja	: Gładka pasta	
ph	: 7,5-9	
Ciężar właściwy	: 1,68± 0,03 gr/cm ³	(ASTM D 792)
Czas wolny od klejenia	: 50 ± 20 min (23 °C i 50% wilgotności względnej)	(ASTM C 679)
Szybkość utwardzania (mm / dzień)	: 2 mm/dzień (23 °C i 50% wilgotności względnej)	
Twardość w skali Shore'a A	: 30-45	
Wydłużenie graniczne	: ≥100%	(ASTM D 412)
Odporność na temperaturę	: -10 °C do +80 °C	
Temperatura aplikacji	: +5 °C do +40 °C	