

GRUNTOREX WS-GRIP

DATA OPRACOWANIA 2020.04.02 DATA AKTUALIZACJI

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Gotowy do użycia WIELOFUNKCYJNY PREPARAT GRUNTUJĄCY SZCZEPNY NA TRUDNE PODŁOŻA do wewnątrz i na zewnątrz.

- zwiększa przyczepność i wzmacnia podłoże
- na gładki beton, płyty OSB, stare płytki, lastryko, lamperie
- pod podkłady podłogowe, kleje, tynki, hydroizolacje na powierzchni pionowe i poziome.

GRUNTOREX WS-GRIP jest gotowym do użycia preparatem gruntującym zwiększającym przyczepność do podłoża oraz do nowo nakładanych na niego warstw produkowanych na bazie żywic polimerowych i mączek kwarcowych. Zawartość kruszywa zwiększa przyczepność dzięki znacznemu rozwinięciu efektywnej powierzchni pomiędzy warstwami przez stworzenie chropowatej powierzchni. Przeznaczony do aplikacji w zakresie temperatury od +5 °C do +25 °C, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ogranicza przebijanie koloru z podłoża i powstawanie plam np. na powierzchni nowo nakładanych na niego warstw wykończeniowych innych produktów. GRUNTOREX WS-GRIP stanowi doskonały grunt na trudne podłoża, umożliwiając aplikację klejów, hydroizolacji i innych materiałów w sposób umożliwiający otrzymanie odpowiednich parametrów technicznych, nawet na wymagających podłożach takich jak płyty OSB, stare okładziny ceramiczne, lastryko i inne szczelne podłoża mineralne. Ponadto chroni nową warstwę przed niekorzystnym oddziaływaniem podłoża, stanowiąc chemiczną barierę (odcinającą) pomiędzy podłożem a nowo nakładaną warstwą przez co ogranicza wzajemne oddziaływanie jednej na drugą.

2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE

Główne parametry

Dane techniczne

Gęstość: ok.: 1,4 g/cm³

Temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C

Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie ≤ 199,9 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 200 g/l.

3. DANE WYKONAWCZE

temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C

czas schnięcia: 24 godziny

zużycie: ok. 0,3 kg masy na 1 m²

Ilość warstw: 1

Suchość dotykowa: ok. 2 godziny*

*czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

4. SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych. Wykwity biologiczne usunąć mechanicznie i odkazić preparatem PURGO PERFEKT.

Przygotowanie gruntu

GRUNTOREX WS-GRIP jest gotowy do użycia. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać.

Gruntowanie

GRUNTOREX WS-GRIP należy nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę,

unikając powstawania zacieków. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

Gruntowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i podczas wysychania tynku przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Kolejne warstwy można nakładać po całkowitym wyschnięciu warstwy szczepnej (min. 24h).

5. WSKAZÓWKI

Przed gruntowaniem zaleca się starannie zabezpieczyć folią wszelkie powierzchnie znajdujące się поблизу, ponieważ po wyschnięciu grunt jest trudny do usunięcia. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

6. PRZECHOWYWANIE

Grunt należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w temp. 5÷25°C do 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Produkt przegrzany lub przemrożony nie nadaje się do użytku.

7. OSTRZEŻENIA

Chronić przed dziećmi. Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania
Atest PZH

KCH GRUNTOREX WS-GRIP

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań, nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego, aby na własną odpowiedzialność przeprowadzić próby przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach innych niż opisane w niniejszej karcie technicznej. Zawarte informacje mogą służyć pomocą w tym zakresie.