

NaturExpert HydRo Holzöl

Informacje techniczne

Charakterystyka: Szybkoschnący, wodorozcieńczalny olej ochronny do drewna, na bazie naturalnych składników. **NaturExpert HydRo Holzöl** utrzymuje otwartoporowość, oddychanie i regulację wilgotności naturalnego drewna, ma działanie antystatyczne i nie zawiera substancji aromatycznych ani biobójczych.

Nie jest samozapalny!

Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe instrukcje.

Obszar zastosowania: Do odpornego wykańczania elementów drewnianych we wnętrzach i chronionych obszarach zewnętrznych. Nadaje się również do podłóg i schodów.

NaturExpert HydRo Holzöl bardzo dobrze wnika w impregnowane drewno i zapewnia wodoodporne i odporne na ścieranie powierzchnie.

Może być również stosowany na bielonych podłogach.

Podłoże: Podłoże musi być suche, czyste, nadające się do obrabiania i wolne od pyłu szlifierskiego, smaru, żywicy i innych pozostałości oddzielających. Dokładnie oczyścić stare otwartoporowe malowania, całkowicie usunąć starą farbę i powłoki lakiernicze. Szlifowanie wstępne nie powinno być grubsze niż P180, wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20%.

Ważne: W przypadku (nieznanych) starych powłok otwartoporowych, należy zawsze wykonać aplikację testową!

Aplikacja: **NaturExpert HydRo Holzöl** powinien być nakładany pędzlem i natryskowo (pistolet z kubkiem). W zależności od chłonności podłoża, nanieść 1-2 razy, do momentu nasycenia. Po nałożeniu materiał jest obrabiany przy użyciu pędzla. Nie pozostawiać żadnego nadmiaru na powierzchni. Wyschniętą powierzchnię można wypolerować odpowiednim narzędziem polerskim (np. szczotką lub padem).

Metoda natrysku:

Pistolet z kubkiem

Ciśnienie natrysku:

Ciśnienie

1,8 - 2,0 bar

powietrza:

1,8 - 2,0 mm

Wielkość dyszy:

Lepkość natrysku:

ok. 11 - 13 s/4 mm

Rozcieńczalnik: **NaturExpert HydRo Holzöl** jest gotowy do aplikacji i nie może być rozcieńczany.

Wydajność: Ilość do nałożenia: 100-140 g/m²
7-10 m²/l na warstwę w zależności od chłonności drewna i rodzaju aplikacji.

Odcień: bezbarwny

Czas schnięcia: W temperaturze pokojowej 20°C i maks. 65% względnej wilgotności powietrza:
- pyłosuchy po ok. 40 min.
- odporny na dotyk po ok. 90 min.
- wysuszony po 12 godzinach.

Prosimy odwrócić kartkę!

NaturExpert HydRo Holzöl

Informacje techniczne

Czyszczenie urządzeń: Użyte narzędzia można czyścić wodą z kranu.

Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu **NaturExpert HydRo Holzöl** może być przechowywany 2 lata. Przechowywać w suchym, chłodnym i chronionym przed mrozem miejscu.

**Szczególne
wskazówki:**

NaturExpert HydRo Holzöl musi być starannie mieszany przed każdą aplikacją. Nawet jeśli powierzchnie pokryte **NaturExpert HydRo Holzöl** są już suche i nadają się do układania na sobie po krótkim czasie, wymagana odporność chemiczna i mechaniczna jest osiągana dopiero po kilku dniach utwardzania (20°C/65% względnej wilgotności powietrza).

NaturExpert HydRo Holzöl może być używany do zastosowań zgodnych z normą Decopaint (Kat. A/d: 130 g/l; LZO w formie aplikacji < 15 g/l).

Sprawdzony wg:

Odpowiednio do **DIN EN 71-3** Bezpieczeństwo zabawek (migracja metali ciężkich).

DIN 53 160: Odporność na ślinę i pot (Skala szarości stopień 5).

Uwagi prawne:

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych dla robót budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności.

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie.

Wersja 09/23