



EKO Farba akrylowa na beton

Główne cechy

- **podwyższona odporność na działanie czynników atmosferycznych**
- **zabezpiecza powierzchnie betonowe przed efektem „pylenia”**
- **farba ekologiczna**
- **do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń zadaszonych**

Przeznaczenie

Nowoczesna, jednoskładnikowa, farba akrylowa. Produkt przeznaczony do wykonywania powłok zabezpieczających powierzchnie betonowe. Znajduje zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń zadaszonych oraz do wymalowań wewnętrznych pomieszczeń takich jak: piwnice, pomieszczenia gospodarcze, kotłownie, przydomowe garaże i inne elementy betonowe. Nie nadaje się do malowania posadzki.

Kolory

4 kolory:
Biały, szary, jasny szary, grafitowy.

Opakowania

0,75L – puszk metalowa
2,5L – puszk metalowa
5L – puszk metalowa
10L – puszk metalowa

Parametry techniczne

wygląd powłoki:	mat
lepkość:	12000 mPas, Brookfield dysk 5
gęstość:	1,55 g/cm ³
ilość warstw:	2
nanoszenie drugiej warstwy:	po 3 h (20°C)
całkowity czas schnięcia:	
wydajność:	8 m ² /litr
narzędzia:	walek, pędzel
magazynowanie:	+5°C do +30°C
termin przydatności:	2 lata
limit zawartości LZO:	kat. A/a/FW 30 g/l – zawiera maks. 29 g/l

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia betonu powinna być mocna, sucha, równa, czysta, lekko chropowata o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pył, ślady oleju lub tłuszczu, luźne, niezwiązane lub słabo związane z podłożem fragmenty oraz stare powłoki należy usunąć. Czyszczenie podłoża najlepiej przeprowadzić metodą strumieniowo-ścierną lub mechaniczną, a następnie dokładnie odpylić. W przypadku betonu o dużej chłonności lub w celu wzmocnienia osłabionego podłoża powierzchnię należy zagruntować głęboko penetrującym preparatem akrylowym.

Aplikacja

Przed malowaniem dokładnie wymieszać zarówno na ściankach oraz na dnie, aby wymieszaniu uległ ewentualny osad. Zalecane jest stosowanie mieszałki mechanicznej. W razie potrzeby można rozcieńczyć dodając niewielką ilość czystej wody (do 10% objętościowo). Nanosić przy pomocy wałka lub pędzla i rozprowadzać równomiernie aż do uzyskania jednolitej ciągłej powłoki. Nie nakładać jednocześnie zbyt grubej warstwy, gdyż może to spowodować problemy z właściwym jej utwardzeniem. Zaleca się malowanie dwukrotne. Drugą warstwę nanosić po dostatecznym utwardzeniu poprzedniej, co następuje po ok. 3 h w temperaturze +20°C. Czas schnięcia zależy od grubości warstwy i warunków podczas aplikacji. Prace wykonywać w warunkach suchych. W przypadku stosowania wewnątrz pomieszczeń zapewnić odpowiednią wentylację. Minimalna temperatura podłoża, otoczenia oraz farby powinna wynosić +15°C.

Utylizacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Środki bezpieczeństwa

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Dane logistyczne

Opakowanie 0,75L – 576 szt/paleta
Opakowanie 2,5L – 204 szt/paleta
Opakowanie 5L – 72 szt/paleta

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.

Data aktualizacji karty technicznej: 11.04.2022