Karta danych technicznych 2025

LAKIER DO schodów drewnianych i drzwi wewnętrznych

Kneho Lacke DD Kheho Pur
KL 4003-8465-3
KL 4003-8465-1

LAKIER DO schodów wewnętrznych drewnianych DD Kheho Pur to szybkoschnący, nieżółknący lakier do malowania schodów o dobrym wypełnianiu i wspaniałej odporności na ścieranie. Wykazuje dobra mechaniczną i chemiczną wytrzymałość przy dużej twardości i sprężystości.

Zakres zastosowania: LAKIER DO drzwi wewnętrznych DD Kheho Pur stosowany jest jako lakier gruntujący i pokrywający. **LAKIER** DD Kheho Pur może być także stosowany w przypadku powierzchni białych, bielonych lub barwnych. Ten system lakierów nie ulega zażółceniu.

Właściwości: **LAKIER** DD Kheho Pur wykazuje jako lakier gruntujący dobrą szlifowalność oraz dobre podkreślenie struktury drewna. Lakier tworzy piękne powłoki, wykazuje bardzo dobre schnięcie, wyjątkową twardość i odporność na zarysowania, jak również wspaniałą przyczepność i wyjątkową elastyczność. **LAKIER** nadaje się również do lakierowania powierzchni wybielanych.

Sieciowanie/czas przydatności do stosowania: Z **UTWARDZACZEM KL 7533-0050** , stosunek składników mieszanki lakier/utwardzacz 10:1. Mieszanka lakier/utwardzacz nadaje się do użytku przez cały dzień roboczy.

Obróbka: **LAKIER** DD Kheho Pur jest gotowy do użytku po dodaniu utwardzacza. Aplikacja odbywa się przez natryskiwanie za pomocą pistoletu kubkowego, urządzenia typu airless, airmix lub przez polewanie. Normalna nakładana ilość wynosi ok. 120 g/m^2 na warstwę. Zagruntowane powierzchnie mogą być szlifowane po ok. 2h.

Schnięcie: Po 30 - 40 minutach jest pyłosuchy. Przy temperaturze pokojowej po ok. 2 h można go szlifować. Do przeszlifowania lakieru najlepiej nadaje się papier ścierny do lakieru o ziarnie 220 lub 240. Polakierowanie bez przeszlifowanie możliwe jest tylko w ciągu 8 godzin. Gotowe polakierowane elementy mogą być po schnięciu przez noc składane w stosy. Przy pakowaniu używać materiałów przepuszczających powietrze.

Dane techniczne:

Lepkość:	**25" DIN 4** Zbiornik przy temperaturze pokojowej		
FK:	**25,5%**		
Stopień połysku:			
	LAKIER DD Kheho Pur	półmat	**KL 4003-8465-3**
	LAKIER DD Kheho Pur	mat	KL 4003-8465-1
Normy:	**DIN 68861 część 1**		Odporność chemiczna **1 B**
	DIN 68861 część 2		Zachowanie przy ścieraniu **2C**
	DIN 4201		normalnie zapalny **B 2**
	VTL 7100-001/2 punkt 2.7		trudno zapalny
	DIN 53151		przyczepność **GT0**

Oznaczenie: VbF: Klasa zagrożeń A I Temperatura zapłonu: poniżej 21°C
Nie zawiera formaldehydu, insektycydów ani metali ciężkich. Prosimy przestrzegać naszej aktualnej Karty danych substancji chemicznej

Rozcieńczanie: **LAKIER** DD Kheho Pur może być rozcieńczany za pomocą **ROZCIEŃCZALNIKA FL 0102**, jednak maks. 10%. Zasadniczo **LAKIER** dostarczany jest o lepkości odpowiedniej do natryskiwania. Jeśli mają być malowane małe powierzchnie, **LAKIER** należy rozcieńczyć **20%** za pomocą opóźniacza

Składowanie: Przynajmniej 12 miesięcy przy temperaturze pokojowej.

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej.