

Intra P2824C

Taśma samoprzylepna odbłaskowa mikropryzmatyczna konturowa

OPIS

Taśma mikropryzmatyczna konturowa INTRA P2824C. Taśma świetnie odbija światło, dzięki temu jest dobrze widoczna w ciemności. Produkt jest homologowany i oznaczony obowiązkowym „znakiem E” (homologacja E1 104R-00821)

ZASTOSOWANIE

- Oznakowanie konturu w płaszczyźnie pionowej
- Obklejanie/oznakowanie:
 - pojazdów, a zwłaszcza ciężarówek, służb drogowych, pojazdów specjalnych, karetek, straży pożarnej czy policji
 - naczep
 - przyczep
 - kontenerów
 - maszyn budowlanych
 - dźwigów
 - wózków widłowych
 - pojazdów reklamowych
 - łodzi i sprzętu wodnego
- Oznakowanie przeszkód drogowych:
 - barier
 - słupków
 - pachołków
 - innych elementów infrastruktury drogowej
- Widoczne oznaczenie elementów infrastruktury magazynowej np. regały czy bramy
- Oznakowanie konstrukcji tymczasowych:
 - zapór,
 - rusztowań
 - barier budowlanych

ZALETY PRODUKTU

- Wyraźne oznaczenie zarówno w dzień, po zmierzchu, w „szarówkę” czy w nocy
- Znakomicie widoczne w świetle odbitym z dużych odległości, a co za tym idzie zwiększają widoczność i bezpieczeństwo
- Odporna na warunki atmosferyczne, w tym na intensywny deszcz
- Nie blaknie nawet przy ciągłej ekspozycji na słońce czy przy zmiennych warunkach pogodowych
- Łatwa do cięcia i montażu
- Nadaje się do różnych powierzchni
- Homologacja E1 104R-00821

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Nośnik	-	PET
Grubość całkowita	mm	0,45mm
Grubość folii	mm	0,075
Grubość kleju	mm	0,05
Grubość warty powietrznej i baz	mm	0,06
Struktura	-	plaster miodu
Zakres temperaturowy	°C	od – 20 do +80

Współczynnik retrorefleksji (testy rzeczywiste):

Kat obserwacji	Kąt wejścia	Wartość współczynnika światła	
		biała	czerwona
0,2°	-4°	300	90
	30°	300	60
	45°	60	15
0,5°	-4°	98	10
	30°	68	10
	45°	25	5

	Chromatyczność koloru			Współczynnik luminacji
	X	Y	Z	
Biała	0,3026	0,332	0,601	≥ 0,27
Czerwona	0,3025	0,321	0,602	0,03 do 0,10

KOLORY:

- żółty neon
- żółty
- biały
- czerwony
- biało-czerwony

ZALECENIA DO APLIKACJI:

Powierzchnia na którą jest naklejana taśma powinna być sucha i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Nakładając samoprzylepne taśmy na dowolną powierzchnię, należy upewnić się, że nie jest ona zabrudzona olejem lub innymi zanieczyszczeniami powierzchni, takimi jak proszek, kurz lub środki anty adhezyjne.

Zalecana temperatura otoczenia, powierzchni na którą taśma będzie naklejana i samej taśmy, zapewniająca najlepsze rezultaty wynosi minimum $+15^{\circ}\text{C}$ lub więcej. Prawidłowe wiązanie może nie nastąpić, jeśli temperatura kleju i powierzchni materiału nie wynosi $+15^{\circ}\text{C}$ lub więcej. Właściwa siła przylegania taśmy zostaje osiągnięta po okresie wiązania wynoszącym 24 godziny w temperaturze otoczenia $+23^{\circ}\text{C}$.

ZALECENIA SKŁADOWANIA:

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy $+10^{\circ}\text{C}$ a $+30^{\circ}\text{C}$. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana nie mniej niż 12 miesięcy.

UWAGI:

Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor:

INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.pl
www.intra.pl
BDO 000021476



2025-01-24