

NIVELADEX**Uniwersalna zaprawa wyrównująca mineralna; klasy CT-C20-F5**

DATA OPRACOWANIA 2019.04.23 DATA AKTUALIZACJI

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mrozo i wodoodporna zaprawa wyrównująca przeznaczona jest do naprawy i wypełniania ubytków w ścianach i podkładach podłogowych przed wykonywaniem prac izolacyjnych lub prace glazurniczych i innych prac wykończeniowych. Zaprawę można stosować także do wypełniania bruzd instalacyjnych na ścianach i sufitach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawę wyrównującą NIVELADEX można stosować na wszelkie podłoża betonowe oraz murowane z elementów ceramicznych, kamienia naturalnego oraz na podłoża silikatowe, betony kruszywowe lekkie a także komórkowe.

2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE

Uniwersalna zaprawa wyrównująca mineralna; klasy CT-C20-F5
grubość warstwy od 5 do 50 mm
wysoka przyczepność
wodo- i mrozoodporna
Do wyrównywania podłoża
Duża wytrzymałość mechaniczna

3. DANE WYKONAWCZE

Średnie zużycie wynosi około 1,5 kg / m² / mm

4. SPOSÓB UŻYCIA**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**

Zaprawę wyrównującą NIVELADEX można stosować na każde stabilne, mineralne, suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność, wysezonowane podłoża budowlane.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zawartość całego opakowania wsypać do naczynia z wodą zachowując proporcja : 4,5 litra wody na 25 kg suchej zaprawy. Mieszać ręcznie lub przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania masy o jednolitej konsystencji bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i powtórным wymieszaniu. Tak przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez okres do 2 godzin.

WYKONANIE

Zaprawę należy nanosić na podłoża za pomocą kielni lub pacy stalowej gładkiej do uzyskania równej płaszczyzny. Przy zastosowaniu jako podkład pod prace glazurnicze nie należy zaprawy zacierać. W innych przypadkach zaprawę można zatrzeć na gładko. Świeżo nałożoną zaprawę należy chronić przed szybkim wysychaniem spowodowanym nadmierną temperaturą, nasłonecznieniem lub przeciągami.

5. WSKAZÓWKI

Produkt nakładać przy temperaturze materiału, podłoża i powietrza w zakresie +5 °C do +25 °C.

6. PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze od +5 do + 25 °C. Okres przydatności produktu do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

7. OSTRZEŻENIA

Produkt nakładać przy temperaturze materiału, podłoża i powietrza w zakresie +50C do +250C.



Eye Dam.1 H318

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu kat.1. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.



Skin Irrit. 2 H315

Działanie drażniące na skórę kat.2. Działa drażniąco na skórę.

STOT SE 3 H335

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na suchą masę produktu ≤0,0002% (2ppm)

Warunki bezpiecznego stosowania:

P101 - w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102 - chronić przed dziećmi

P103 - przed użyciem przeczytać etykietę

P261 - unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P271 - stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P302+P352 - w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem

P304+P340 - w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie

P305+P351+P338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem

P332+P313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P362 - zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem

P501 – zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi przepisami.

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania.

DWU 203/2018

KCH NIVELADEX

NIVELADEX**Uniwersalna zaprawa wyrównująca mineralna; klasy CT-C20-F5**

DATA OPRACOWANIA 2019.04.23 DATA AKTUALIZACJI

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań, nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego, aby na własną odpowiedzialność przeprowadzić próby przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach innych niż opisane w niniejszej karcie technicznej. Zawarte informacje mogą służyć pomocą w tym zakresie.