

TKK INDUSTRY

TKK-EPDM

TKK-EPDM to jednoskładnikowy klej na bazie hybrydowego polimeru przeznaczony do klejenia membran EPDM do różnych podłoży budowlanych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonała przyczepność do większości materiałów bez stosowania podkładu: drewna, stali, aluminium, różnych tworzyw sztucznych, ceramiki, płyt gipsowo-kartonowych, szkła, klinkieru, żelaza, porcelany, styropianu, emalii
- Dobre właściwości mechaniczne
- Dobra elastyczność i sprężystość
- Przyjazny dla środowiska. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonu
- Obojętny chemicznie i bezwonny
- Odporny na różne warunki atmosferyczne: deszcz, śnieg i ekstremalne temperatury
- Odporny na promieniowanie UV
- Wodoszczelność (nie jest odpowiedni w przypadku stałego obciążenia wodą)
- Kolor: czarny

UŻYCIE

- Klejenie i uszczelnianie membran EPDM na dachach, elewacjach i podłodze
- Klejenie ze sobą membran EPDM

DANE TECHNICZNE

Świeży uszczelniaacz

Wygląd bazy
Mechanizm utwardzania
Ciężar właściwy
Czas powstawania warstwy

23 °C/50% wilgotności
względnej

hybrydowy polimer
pasta
pod wpływem wilgotności
powietrza $1480 \pm 10 \text{ kg/m}^3$
20-30 minut

Czas utwardzania

23 °C/50% wilgotności
względnej

2-3 mm/dzień
od +5 °C do +30 °C

Temperatura aplikowania

Utwardzony uszczelniaacz

Twardość według Shore'a - A
Zmiana objętości
Wytrzymałość na rozciąganie:
Współczynnik E 100%
Wydłużenie przy zerwaniu
Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie przy zerwaniu
Odporność na temperaturę

ISO 868
ISO 10563
ISO 8339
ISO 8339
ISO 8339
ISO 37
ISO 37

25 ± 5
< 1,5%
($0,5 \pm 0,1$) MPa
< 0,4 MPa
250-350%
1,00-1,30 MPa
350-450%
od -40 °C do +90 °C



ZASTOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie podłoża należy oczyścić, usuwając wszelkie zabrudzenia, olej, wodę i inne zanieczyszczenia.

Następnie trzeba rozwinąć membranę i ustawić sąsiednie arkusze we właściwym ułożeniu. Membranę należy pozostawić do rozprostowania na co najmniej trzydzieści minut. Następnie trzeba złożyć arkusz membrany do tyłu, w taki sposób, aby połowa spodniej strony arkusza była odsłonięta i leżała płasko bez marszczeń i odkształceń.

Klej należy aplikować na membranę EPDM na szerokości ok. 30 mm i grubości 1 mm. W razie potrzeby klej należy wygładzić w taki sposób, aby uzyskać pożądany kształt i ułożyć go na powierzchni. Aby zapewnić całkowite przyleganie materiału należy stosować nacisk za pomocą wałka dociskowego do membran.

Świeży klej i narzędzia można czyścić środkiem czyszczącym TEKA Cleaner.

Utwardzony klej należy usuwać tylko mechanicznie.

OPAKOWANIE

- pojemnik o pojemności 300 ml (karton zawierający 20 sztuk)
- tubka o pojemności 600 ml (karton zawierający 20 sztuk)

Inne rodzaje opakowań są dostępne na zamówienie

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze poniżej 25 °C, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Tubki — 18 miesięcy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE HIGIENY, BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA I UTYLIZACJI

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcji bezpiecznego postępowania i sprzętu ochrony osobistej, a także informacje dotyczące utylizacji są dostępne w najnowszej karcie charakterystyki substancji. Karta charakterystyki substancji jest dostępna na życzenie. Możesz też otrzymać kopię od lokalnego przedstawiciela handlowego.

UWAGA

Dostarczone informacje są dokładne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i opierają się na rzetelnych testach i praktycznym doświadczeniu. Ze względu na specyficzne warunki i sposoby stosowania produktu zalecamy przeprowadzenie dokładnych wstępnych testów dla każdego rodzaju zastosowania.