

ACRYLIC PRIMER -PODKŁAD AKRYLOWY– jednokomponentowy, wypełniający podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych. Idealny do napraw miejscowych. Główną zaletą tego podkładu jest bardzo krótki czas wysychania umożliwiającą bardzo szybkie naprawy.


VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 720 g/l.

Termin przydatności: 5lat /20°C


Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
500	Podkład akrylowy	34402	szary	6
		34412	czarny	6



Wstrząsać przez
2 min.



Nanosić
2-3 warstwy



5-10min



15-30min/20°C
15 min/60°C



P360-500



P800-1000




oczyszczać zawór
przez 5 sekund

WHEEL SPRAY -LAKIER DO FELG - jest szybkoschnącym wyrobem aerozolowym przeznaczonym głównie do renowacji felg i kołpaków ze stali i aluminium. Lakier ten jest produktem o bardzo dobrych właściwościach kryjących, trwałym połysku, odporności na wodę, benzynę i warunki atmosferyczne. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 690 g/l. Termin przydatności: 5lat /20°C


Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
500	Lakier do felg	34102	srebrny	6
		34112	stalowy	6
		34122	czarny mat	6
		34132	czarny	6




Wstrząsać przez
2 min.



Nanosić 2-4 warstwy



5-10min



2h/20°C



Oczyszczać zawór
przez 5 sekund


CLERACOAT-LAKIER BEZBARWNY- jest wyrobem jednoskładnikowym, termoplastycznym o bardzo dobrej rozlewności i łatwości polerowania. Idealny do napraw miejscowych. Dostępny w wersji połyski i mat. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 670 g/l

Termin przydatności: 5lat /20°C


Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
500	Lakier bezbarwny	34002	Bezbarwny połysk	6
		90406	Bezbarwny mat	6




Wstrząsać przez
2 min.



Nanosić 2-3 warstwy



5-10min



2h/20°C



Oczyszczać zawór
przez 5 sekund

ANTIGRAVEL HS- ŚRODEK OCHRONY KAROSERII – produkt tworzący mocną, bardzo elastyczną warstwę o gruboziarnistej strukturze, odporną na uderzenia kamieni. Zabezpiecza przed benzyną, olejami, wodą i solą. Ma również właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Oparty jest na żywicach syntetycznych, nie zawiera asfaltów i bitumów, może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi. Produkt ekologiczny, o obniżonej zawartości rozpuszczalników. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 590 g/l.

Termin przydatności: 5lat /20°C

Poj. (ml)	Nazw	Nr artykułu	Kolor	szt/ pak
500	Środek ochrony karoserii HS	34252	czarny	6



Odtłuścić




Przeszlifować




Odtłuścić




Wstrząsać przez 2 min.



Nanosić 2-3 warstwy



5-10min



40- 60 min/20°C



oczyszczać zawór przez 5 sekund

ANTIGRAVEL MS- ŚRODEK OCHRONY KAROSERII – produkt tworzący mocną, elastyczną warstwę o drobnoziarnistej strukturze, odporną na uderzenia kamieni. Zabezpiecza przed benzyną, olejami, wodą i solą. Ma również właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Oparty jest na żywicach syntetycznych, nie zawiera asfaltów i bitumów, może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 580 g/l.

Termin przydatności: 5lat /20°C

Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
500	Środek ochrony karoserii MS	34202	czarny	6
		34212	szary	6
		34222	biały	6



Odtłuścić




Przeszlifować




Odtłuścić



Wstrząsać przez 2 min.



Nanosić 2-3 warstwy



5-10min



40- 60 min/20°C



oczyszczać zawór przez 5 sekund


CAVITY WAX -ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH - jest środkiem konserwującym ,doskonale zabezpieczającym przed korozją. Jest odporny na wpływ czynników atmosferycznych oraz na słabe zasady i kwasy. Ma dobre właściwości penetrujące w głąb szczelin, tworzy elastyczną, szczelną powłokę chroniącą przed działaniem wody i soli. Posiada bardzo dobre zdolności wypierające wilgoć z podłoża. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 570 g/l..

Termin przydatności: 5lat /20°C

Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
500	Środek do konserwacji profili zamkniętych	34012	transparentny	6



Wstrząsać przez 2 min.



Wprowadzać za pomocą adaptera do profili zamkniętych



oczyszczać zawór przez 5 sekund


CONTROL SPRAY- LAKIER KONTROLNY jest wyrobem pomocniczym przeznaczonym do kontroli procesu szlifowania powierzchni, na które naniesiono szpachlówkę poliestrową lub podkład. Służy do wykrycia nierówności i rys szlifierskich. Poprzez aplikację cienkiej, niejednorodnej warstwy umożliwia łatwe określenie, które miejsca i w jakim stopniu wymagają jeszcze obróbki. Bardzo krótki czas schnięcia pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie szlifowania. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 740 g/l

Termin przydatności: 5lat /20°C


Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
500	Lakier kontrolny	34022	czarny	6



Wstrząsać przez 2 min.



Natryskiwać 1warstwę



Czekać 3-5 min



Szlifować



oczyszczać zawór przez 5 sekund

STRUCTURE TOPCOAT - LAKIER STRUKTURALNY jest szybkoschnącym dekoracyjnym lakierem akrylowym o bardzo dobrych właściwościach kryjących z drobnoziarnistą strukturą imitującą tworzywo sztuczne. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 680 g/l.

Termin przydatności: 5lat /20°C


Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
500	Lakier strukturalny	34502	czarny	6
		34512	antracyt	6




Odłuszczyć




Wstrząsać przez 2 min.



Nanosić 1-2 warstwy



5-10min



2h/20°C



Oczyszczać zawór przez 5 sekund

PLASTIC PRIMER - PODKŁAD DO TWORZYW SZTUCZNYCH – szybkoschnący środek podkładowy poprawiający przyczepność podkładów, lakierów akrylowych i poliuretanowych do różnych podłoży (stal, stal ocynkowana, aluminium), przede wszystkim tworzyw sztucznych (również polipropylenu i jego mieszanin). VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 710 g/l.

Termin przydatności: 5lat /20°C

Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
500	Podkład do tworzyw sztucznych	34482	żółtawy	6



Odłuszczyć




Przeszlifować




Odłuszczyć




Wstrząsać przez 2 min.



Nanosić 1-2 warstwy



5-10min



15 min/20°C



oczyszczać zawór przez 5 sekund

ACRYLIC TOPCOAT LAKIER AKRYLOWY - jest wyrobem jednoskładnikowym, termoplastycznym, szybko schnącym o bardzo dobrych właściwościach kryjących.


VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 715 g/l.

Termin przydatności: 5lat /20°C


Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
500	Lakier akrylowy	34312	biały połysk	6
		34302	czarny połysk	6
		34342	czarny satynowy	6
		34352	czarny mat	6




Wstrząsać przez
2 min.



Nanosić
2-3 warstwy



5-10min



2h/20°C

PAINT REMOVER ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK LAKIERNICZYCH

Produkt przeznaczony do usuwania większości farb i innych powłok lakierniczych z różnych powierzchni (np. metalu, kamienia, drewna, szkła, asfaltu i betonu). Jego działanie polega na skutecznej i szybkiej penetracji powłoki i osłabieniu wiązań pomiędzy powłoką a powierzchnią, co pozwala na jej łatwe usunięcie.

Produkt ma konsystencję żelu. Wydajność środka to około 0,8m². Przed użyciem należy sprawdzić odporność podłoża na działanie produktu. Aerosol powinien mieć temperaturę pokojową, natomiast temperatura elementu od 5 do 30°C. Przed aplikacją wyrób musi być wstrząśnięty. Efektywność oraz czas działania produktu zależy od jakości, rodzaju oraz wieku usuwanej powłoki i wynosi od 15 do 60 minut. W niektórych przypadkach może pojawić się potrzeba powtórzenia procesu. Zmiękczoną powłokę usunąć za pomocą odpowiednich narzędzi. Usunięta farba powinna być traktowana jako odpad chemiczny.


VOC II/B/a limit = 850g/l VOC < 449 g/l.

Termin przydatności: 5lat /20°C

Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
500	Środek do usuwania powłok lakierniczych	34032	transparentny	6




Wstrząsać przez
2 minuty



Nanieść preparat



Oczyszczać zawór
przez 5 sekund



Odczekać od
15 do 60 min



Usunąć powłokę

BITUMEN UNDERBODY COATING ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA PODWOZI NA BAZIE BITUMÓW - produkt tworzący elastyczną powłokę odporną na warunki atmosferyczne, słabe zasady i kwasy oraz uderzenia kamieni. Posiada właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Jest to produkt jednoskładnikowy, szybko schnący o bardzo dobrych właściwościach kryjących.

VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 550 g/l.

Termin przydatności: 5lat /20°C


Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
500	Środek do zabezpieczania podwozi na bazie bitumów	90397	czarny	6




Odtłuścić




Wstrząsać przez
2 min



Nanosić
3-4 warstwy



5-10min



60 min/20°C



Oczyszczać zawór
przez 5 sekund

ALU – ZINC - jest wyrobem szybko schnącym o dobrych właściwościach kryjących, antykorozyjnych oraz bardzo dobrej przyczepności do stali i stali ocynkowanej. Tworzący powłokę odporną na warunki atmosferyczne oraz benzynę. Pozwala na spawanie miejsc pokrytych tym wyrobem. Odporny na temperatury do 250°C.


VOC II/B/a limit = 850g/l VOC < 690 g/l.

Termin przydatności: 5lat /20°C


Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
400	Alu - zinc	90408	srebrny	6




Wstrząsać przez
2 min.



Nanosić 2-3 warstwy



5-10min



2h/20°C



Oczyszczać zawór
przez 5 sekund


ZINC - jest wyrobem szybko schnącym o dobrych właściwościach kryjących, antykorozyjnych oraz bardzo dobrej przyczepności do stali i stali ocynkowanej. Tworzący powłokę odporną na warunki atmosferyczne oraz benzynę. Pozwala na spawanie miejsc pokrytych tym wyrobem. Odporny na temperatury do 350°C.
VOC II/B/a limit = 850g/l VOC < 650 g/l.

Termin przydatności: 5lat /20°C


Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
400	Zinc	90407	srebrny	6




Wstrząsać przez
2 min.



Nanosić 2-3 warstwy



5-10min



2h/20°C



Oczyszczać zawór
przez 5 sekund

EPOXY PRIMER - przeznaczony jest przede wszystkim na tzw „przeszlifki” powstające podczas szlifowania podkładów przed nałożeniem warstw lakierowych. Ze względu na właściwości antykorozyjne może być też stosowany jako pojedynczy podkład do napraw punktowych.


VOC II/B/a limit = 850g/l VOC < 690 g/l.

Termin przydatności: 5lat /20°C


Poj. (ml)	Nazwa	Nr artykułu	Kolor	szt/opak
500	Epoxy Primer	91141	Szary P3	6




Wstrząsać przez
2 min.



Nanosić 2-3 warstwy



5 minut



10 – 15 minut w 20°C



Oczyszczać zawór
przez 5 sekund

Inne informacje:

Numer rejestrowy: 000024104

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.