

Collatex Silver Matt Antyrefleksyjna Lateksowa Farba wewnętrzna Op. 3, 5, 10 L

DATA OPRACOWANIA 2011.02.20 DATA AKTUALIZACJI 2017.07.01

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wodorozcieńczalna farba lateksowa do wewnątrz, na typowe podłoża budowlane jak nowe tynki cementowe bądź pokryte wcześniej farbami na bazie tworzyw sztucznych, do malowania płyt gipsowo kartonowych, tapet. Stosowana do pomieszczeń mieszkalnych i innych, malowania wszędzie tam gdzie wymagane jest zachowanie wysokiej estetyki oraz długotrwałych i wytrzymałych pokryć dekoracyjno-ochronnych. Nadaje się w szczególności do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni betonowych przed szkodliwym działaniem dwutlenku węgla i siarki. Polecana jest do pomieszczeń wymagających zachowania szczególnej czystości ze względu na wysoką odporność na szorowanie. Płamoodporna i wodoodporna (hydrofobowa). Tworzy elastyczną powłokę. Produkt dostępny jest w kolorze białym lub w kolorach pastelowych zgodnie ze wzornikiem ACS. Produkt w 2 klasie odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002.

2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE

Mieszanka wodna dyspersji akrylowej, z dwutlenkiem tytanu (barwnymi pigmentami), wypełniaczami węglanowymi oraz środkami pomocniczymi pochodzenia organicznego.

pH = 8-9

3. DANE WYKONAWCZE

Bazowy środek wiążący – dyspersja akrylowa. Pigmenty – biel tytanowa, przyjazne dla środowiska barwne pigmenty. Zużycie – ok. 0,22 l/m² przy dwukrotnym malowaniu, dokładne zużycie należy wyznaczyć poprzez dokonanie prób. Gęstość – ok. 1,5 g/cm³. KOLORY: biały oraz paleta kolorów ACS.

W temp. +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem.

4. SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże – typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczyszczenia należy usunąć w sposób mechaniczny. Wszelkie nierówności i ubytki należy wyrównać. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować dwutygodniowy okres sezonowania. Farby kredowe należy dokładnie wymyć. Powierzchnie pomalowane farbami olejnymi lub lakierami należy przeszlifować i oczyścić.

Gruntowanie – nowe podłoża cementowe oraz podłoża o normalnej chłonności przed naniesieniem farby należy zagruntować preparatem z serii Gruntorex W. Plamy nikotynowe, zacieki pochodzące od wilgoci lub stare powłoki farb kredowych zawierające łatwo migrujące pigmenty należy pokryć gruntem odcinającym (izolującym).

Nie gruntować podłoży pokrytych wcześniej powłokami na bazie tworzyw sztucznych będących w dobrym stanie takie jak powłoki lakiernicze, stare warstwy farb akrylowych lub emulsyjnych.

Nakładanie – Należy nanosić dwukrotnie z zachowaniem 6-cio godzinnej przerwy wałkiem, szczotką lub przez natrysk. Stosować w temperaturze nie niższej niż 5 °C.

Rozcieńczanie – w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji można rozcieńczać wodą maks. 3 %

Wysychanie – w temperaturze +20 °C oraz przy względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4 - 6 godzin.

5. WSKAZÓWKI

Używać odpowiednich (długość włosa wałka do wymaganej struktury), nie zużytych narzędzi (wałki, pędzle) których uszkodzenia wpływają na negatywny estetyczny efekt końcowy. Po otwarciu opakowania sprawdzić, czy na

pokrywie nie ma zaschniętych pozostałości farby (powstałe w wyniku złego magazynowania lub transportu) których obecność może niekorzystnie wpływać na wygląd utworzonej powłoki. Przed nanoszeniem oraz w trakcie, farbę mieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Nanoszenie wałkiem, pędzlem lub przez natrysk hydrodynamiczny. Należy nanosić dwukrotnie z zachowaniem 6-cio godzinnej przerwy. Stosować w temperaturze nie niższej niż 10°C (niezawilgocone powierzchnie). Malowanie zacząć od miejsc trudno dostępnych i wymagających szczególnej precyzji. Na duże powierzchnie farbę nanosić długimi ruchami poczynając od środka ściany (górze-dół) bez dużego docisku bez przerw w pracy. Ilość farby na wałku (pędzlu), powinna zapewniać uzyskanie jednolitej i równomiernej powłoki na całej powierzchni ściany (mokra na mokro). Podczas ostatecznego wykańczania powierzchni, narzędzie prowadzić w jednym kierunku dla zapewnienia jednorodnej struktury, jednakowo rozpraszającej światło bez efektu smug i pasów (np. z góry na dół). Nie wykonywać poprawek na półsuchą farbę.

6. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temp. +5 °C do +25 °C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. UWAGA:

Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku. Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

7. OSTRZEŻENIA

Chronić przed dziećmi.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-EN 13300:2002 - "Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja"

Atest PZH

KCH Collatex Silver Matt lateksowa farba wewnętrzna

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań, nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego, aby na własną odpowiedzialność przeprowadzić próby przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach innych niż opisane w niniejszej karcie technicznej. Zawarte informacje mogą służyć pomocą w tym zakresie.