



HARDFLOOR wysokowytrzymała powłoka do posadzek i betonu

Główne cechy

- wysoka odporność na ścieranie i uderzenia
- podwyższona twardość oraz odporność na zarysowania
- farba ekologiczna
- trwałe powłoki i łatwe w utrzymaniu czystości
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń zadaszonych

Przeznaczenie

Nowoczesna, jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba akrylowa. Produkt przeznaczony do wykonywania warstwy dekoracyjno-ochronnej na takie powierzchnie jak: beton, ceramika i drewno. Może być stosowany wewnątrz pomieszczeń jak i w miejscach zadaszonych na zewnątrz budynków takich jak: nawierzchnie garaży, podłogi w piwnicach, kotłowniach, pomieszczeniach gospodarczych, wiaty, miejsca postojowe, parapety, schody itp.

Kolory

3 kolory:
Szary, jasny szary, grafitowy.

Opakowania

0,75L – puszka metalowa
2,5L – puszka metalowa
5L – puszka metalowa

Parametry techniczne

wygląd powłoki:	satyna
lepkość:	5000 mPas, Brookfield dysk 5
gęstość:	1,28 g/cm ³
ilość warstw:	2
nanoszenie drugiej warstwy:	po 8 h (20°C)
całkowity czas schnięcia:	8h
wydajność:	8 m ² /litr
narzędzia:	walek, pędzel
magazynowanie:	+5°C do +30°C
termin przydatności:	2 lata
limit zawartości LZO:	kat. A/i/FW 140 g/l – zawiera maks. 139 g/l

Przygotowanie podłoża

Podłoże przed malowaniem powinno być mocne, suche, równe, czyste, lekko chropowate o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pył, ślady oleju lub tłuszczu, luźne, niezwiązane lub słabo związane z podłożem fragmenty oraz stare powłoki należy usunąć. Czyszczenie podłoża najlepiej przeprowadzić metodą strumieniowo-ścierną lub mechaniczną, a następnie dokładnie odpylić. W przypadku betonu o dużej chłonności lub w celu wzmocnienia osłabionego podłoża powierzchnię należy zagruntować drobnocząsteczkowymi preparatami akrylowymi. Gruntowanie zaleca się także na powierzchniach gładkich takich jak lastriko czy gładź cementowa. Podłoże drewniane musi być mocne, czyste i suche. Należy je przeszlifować i potem dokładnie odpylić np. odkurzyć. W przypadku nakładania na stare istniejące powłoki o dobrej przyczepności do podłoża należy zmyć je wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu a następnie dokładnie opłukać wodą i wysuszyć. W przypadku nakładania powłoki na starą warstwę konieczne jest wykonanie próby przyczepności przed malowaniem i sprawdzenie, czy farba nie zmiękcza i nie podnosi starej warstwy.

Aplikacja

Przed malowaniem dokładnie wymieszać zarówno na ściankach oraz na dnie, aby wymieszaniu uległ ewentualny osad. Zalecane jest stosowanie mieszadła mechanicznego. Nie rozcieńczać. Nanosić przy pomocy wałka lub pędzla i rozprowadzać równomiernie aż do uzyskania jednolitej ciągłej warstwy. Nie nakładać jednorazowo zbyt grubej warstwy, gdyż może to spowodować problemy z właściwym jej utwardzeniem. Zaleca się malowanie dwukrotne. Kolejną warstwę nanosić po dostatecznym utwardzeniu poprzedniej, co następuje po ok. 8 h w temperaturze +20°C. Czas schnięcia zależy od grubości warstwy i warunków podczas aplikacji. Prace wykonywać w warunkach suchych. W przypadku stosowania wewnątrz pomieszczeń zapewnić odpowiednią wentylację. Minimalna temperatura podłoża, otoczenia oraz farby powinna wynosić +10°C.

Utylizacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Środki bezpieczeństwa

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Dane logistyczne

Opakowanie 0,75L – 576 szt/paleta
Opakowanie 2,5L – 204 szt/paleta
Opakowanie 5L – 72 szt/paleta

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.

Data aktualizacji karty technicznej: 11.04.2022