

2K-DD-Treppenlack

Informacje techniczne

Charakterystyka: Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy na bazie poliestrów zawierających grupy hydroksylowe, o dobrej odporności na światło. Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe instrukcje.

Obszar zastosowania: Do uszlachetniania drewna do mebli, mającego na celu poprawę wytrzymałości powierzchni. **2K-DD-Treppenlack** nadaje się do produkcji zarówno powierzchni otwartoporowych, jak i zamkniętoporowych.
Ważne: **2K-DD-Treppenlack** nie nadaje się do lakierowania wyblakłego drewna.

Podłoże: Drewno suche, czyste, nie zawierające żywicy, a w przypadku bejcowania, idealnie suche i czyste powierzchnie.

Składniki utwardzające: Utwardzacz **DD-Härter 74**

Stosunek mieszania: 1 część lakieru : 1 części utwardzacza
 Czas przydatności do użycia: maks. 5 godz. w 20°C/65% względnej wilgotności powietrza.
 W przypadku przekroczenia czasu przydatności do użycia mogą wystąpić wady powierzchniowe.
Uwaga: W wyższych temperaturach otoczenia i materiału czas przydatności do użycia ulega skróceniu.

Aplikacja: **2K-DD-Treppenlack** jest aplikowany przez natryskiwanie (pistolet z kubkiem, Airless, Airmix).

Metoda natrysku:	Airless	Airmix	Pistolet z kubkiem
Ciśnienie natrysku:	60 - 80 bar	50 - 60 bar	----
Ciśnienie powietrza:	----	1,5 - 2,0 bar	2,5 - 3,5 bar
Wielkość dyszy:	0,23 - 0,33 mm	0,23 - 0,33 mm	1,7 - 1,9 mm
Lepkość aplikacji:	ok. 16 s/4 mm	ok. 16 s/4 mm	ok. 16 s/4 mm

W zależności od zastosowanego urządzenia natryskowego, możliwe są różnice w zakresie ciśnienia natrysku, ciśnienia powietrza i wielkości dyszy. Temperatura aplikacji nie powinna spaść poniżej +18°C; dotyczy to również obrabianego materiału.

Nie nadaje się do walcowania i aplikacji pędzlem.

Przy aplikacji za pomocą urządzenia do polewania, należy je odpowiednio ustawić.

Rozcieńczalnik: **2K-DD-Treppenlack** wraz z utwardzaczem **DD-Härter 74** tworzy mieszkankę natryskową. W zależności od metody natrysku i wymagań, można rozcieńczać rozcieńczalnikiem **DD-Verdünnung Nr 20**. Jako opóźniacz suszenia zastosować rozcieńczalnik **DD-Verdünnung Nr 25** (maks. 5%).

Wydajność: Ilość do nałożenia: ok. 120-140 ml/m²
 ok. 7-8 m²/l na warstwę (w zależności od chłonności drewna i rodzaju aplikacji).

Prosimy odwrócić kartkę!

2K-DD-Treppenlack

Informacje techniczne

- Czas schnięcia:** W zależności od rodzaju aplikacji i ilości nałożenia w temperaturze pokojowej (20°C/65% względnej wilgotności powietrza):
- odporny na dotyk po 30 min.
- gotowy do szlifowania i lakierownia po 4 godzinach.
- Stopień połysku:** 1 = połysk, 3 = jedwabisty połysk, 4 = półmat, 45 = mat
- Gruntowanie i lakierowanie:** **2-K-DD-Treppenlack** jest stosowany zarówno jako podkład, jak i lakier nawierzchniowy. Przy większym obciążeniu zalecamy nałożenie trzech warstw **2K-DD-Treppenlack**.
- Czyszczenie urządzeń:** Zmywacz **Waschlöser Nr 52** i zmywacz do pędzli i urządzeń **PUG Pinsel- u. Gerätereiniger**
- Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym opakowaniu **2K-DD-Treppenlack** może być przechowywany przez 3 lata, składnik utwardzający przez 2 lata.
- Szczególne wskazówki:** Nawet jeśli powierzchnie lakierowane **2K-DD-Treppenlack** po krótkim czasie są suche i mogą być układane na sobie, wymagana odporność chemiczna i mechaniczna jest osiągana dopiero po okresie utwardzania przez 5-7 dni (20°C/65% względnej wilgotności powietrza).
Sprawdzony wg:
DIN 68861-1 (Odporność powierzchni mebli: Odporność chemiczna): klasa 1B
DIN EN 13893 (Odporność na poślizg)
- Uwagi prawne:** Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych dla robót budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności.

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie.

Wersja 06/17