



Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin
NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, KRS 0000390775
tel.+48 91 4321900, fax +48 91 4601459, info@csv.pl, www.csv.pl
Kapitał zakładowy: 66 291 000,00 PLN.
Spółka zarejestr. XIII Wydz.Gosp.Sądu Rejonowego w Szczecinie

GOLDCAR MASA KDM USZCZELNIAJĄCA POD PĘDZEL

1. CHARAKTERYSTYKA

Masa KDM to uszczelniacz na bazie rozpuszczalników do nakładania pędzlem. Stosowana do uszczelniania połączeń spawanych ciągłych i punktowych na powierzchni elementów stalowych i z tworzy w sztucznych. Charakteryzuje ją szybki czas schnięcia, p stwardnieniu nie pęka i stanowi doskonałą ochronę przed wodą i wilgocią.

2. DANE TECHNICZNE

BAZA	kauczuk syntetyczny żywice w rozpuszczalniku, mineralne wypełniacze nieorganiczne
POSTAĆ:	pasta tiksotropowa
KOLOR:	alumiowy, jasnoszary
LEPKOŚĆ w 25°C	: 250.000 – 350.000 cps
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH	: 70 ± 2 %
CZAS UTWARDZENIA w 25°C	: 3 - 4 min
CIEŻAR	: 1,20 ± 0,02 g/cm ³
CZAS CAŁKOWITEGO UTWARDZENIA	: 24 h (przy grubości warstwy 1 mm)
MOŻLIWOŚĆ MAŁOWANIA W 25°C	: po 24 h (po całkowitym wyschnięciu)
TEMPERATURA APLIKACJI	: 15°C ÷ 35°C

3. SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Nakłada się pędzlem o sztywnym włosiu. Przed całkowitym utwardzeniem produkt można szrotkować

4. PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu dobrze wentylowanym, w suchych warunkach, w temperaturze od + 15 ° C do + 30 ° C – wówczas okres przydatności wynosi 18 miesięcy od daty produkcji.

5. UWAGA

Powyższe informacje i wskazówki techniczne, w szczególności te dotyczące zastosowania produktu, są zgodne z wiedzą i doświadczeniem, jednak nie stanowią gwarancji w stosunku do efektu końcowego użycia produktu. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, jakość obsługi i warunków pracy, należy pamiętać, że użytkownik powinien zweryfikować wszystkie informacje podane w karcie technicznej.