



<https://swiatatlasa.com.pl/>

ATLAS TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

taśmy i narożniki uszczelniające

- uszczelnianie krawędzi i dylatacji
- wysoka elastyczność
- element zestawów wyrobów do wykonywania hydroizolacji typu WODER



Właściwości

Posiadają **wysoką wytrzymałość** - siatka wykonana jest białej dzianiny poliestrowej; warstwa uszczelniająca jest wykonana z wysoko-odpornego termoplastycznego elastomeru.

Są **elastyczne** - mają **zdolność odkształcenia poprzecznego** – zachowują wodoszczelność nawet przy znacznych odkształceniach, wobec czego są idealnym uszczelnieniem połączeń dwóch stykających się ze sobą, ale pracujących odmiennie elementów konstrukcyjnych, np. krawędzi ściany i podłogi.

Przeznaczenie

Zabezpiecza podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci - wraz z hydroizolacją podpiętkową typu ATLAS WODER.

Przeznaczone są do uszczelniania miejsc szczególnych (zatopione w folii ATLAS SZYBKOSCHNĄCA FOLIA W PŁYNIE WODER E, ATLAS FOLIA W PŁYNIE WODER W):

- TAŚMA USZCZELNIAJĄCA – taśma o szerokości 120 mm (pas środkowy – 70 mm, perforowane pasy boczne – 25 mm) i grubości 0,65 mm - do krawędzi ścian i podkładów podłogowych oraz do przerw dylatacyjnych,
- NAROŻNIKI USZCZELNIAJĄCE – elementy uformowane z TAŚMY USZCZELNIAJĄCEJ - do wewnętrznych i zewnętrznych naroży pomieszczeń,

Chronią podłoża przed wilgocią powstającą wewnątrz budynków – tynki i wylewki w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, łazieniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwłaszcza w strefach mokrych tych pomieszczeń - wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów itp.

Zalecane są do ochrony elementów szczególnie narażonych na zniszczenie w kontakcie z wilgocią - wyrobów gipsowych (płyt i tynków) i anhydrytowych, betonu komórkowego.

Rodzaj uszczelnianych podłoży – mineralne, tynki cementowe, cement-wap i gipsowe, cementowe i anhydrytowe podkłady podłogowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane z cegieł, pustaków, bloczków, płyty g-k itp.

Dane Techniczne

Waga	37,5 g/mb
Maksymalne ciśnienie	3,30 bar
Odporność na działanie ozonu (DIN 53509 część 1, ISO 1434-1)	odporna
Odporność na ciśnienie wody 1,5 bar (15 metrów słupa wody)	odporna
Odporność na promieniowanie UV (200 h)	odporna
Odporność na temperaturę	od -30 °C do +90 °C



ATLAS WSPIERA FACHOWCÓW

Wymagania techniczne

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ATLAS (2021) ITB-KOT-2020/1439 wydanie 1 Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr K9745-2/2021	
Szerokość części powleczonej	≥ 30
Szerokość całkowita, mm	≥ 80
Grubość całkowita, mm	0,61÷ 0,90
Masa powierzchniowa, g/m ²	≥ 490
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:	
- maksymalne naprężenie rozciągające, MPa	≥ 3,8
- wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	≥ 110

Taśma uszczelniająca ATLAS jest składnikiem zestawów wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych:

ATLAS WODER E ITB-KOT-2018/0491 wydanie 2
ATLAS WODER W ITB-KOT-2018/0492 wydanie 2

Montowanie taśmy

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod hydroizolację typu ATLAS WODER powinno być przygotowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w ich Kartach Technicznych. Powinno być czyste, wolne od pyłu, mleczka wapiennego i innych zanieczyszczeń.

Uszczelnianie

Miejsca przeznaczone do zamontowania akcesoriów należy pokryć jedną z hydroizolacji:

- ATLAS FOLIA W PŁYNIE WODER W,
- ATLAS SZYBKOSCHNĄCA FOLIA W PŁYNIE WODER E.

Akcesoria należy wtopić bezpośrednio po jej naniesieniu. Po wykonaniu zabezpieczenia wszystkich newralgicznych miejsc, całą uszczelnianą powierzchnię oraz powierzchnię taśm i akcesoriów uszczelniających przy wpustach podłogowych, odpływach liniowych i kratkach ściekowych, należy pokryć tą samą masą hydroizolacyjną, która użyta była do wykonania pierwszej warstwy. W innych przypadkach zaleca się pokrycie materiałem izolacyjnym tylko obrzeży taśmy. Pokrywanie taśmy na całej jej szerokości nie jest wymagane.

Opakowania

Szerokość taśmy	Długość rolki
120 mm	50 m i 10 m

Ważne informacje dodatkowe

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Wraz z wydaniem niniejszej Karty Technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2023-05-29

