

Karta techniczna

Opis produktu:

Klej Płynny gwóźdź jest klejem o wysokiej obciążalności początkowej i doskonałej końcowej wytrzymałości klejonego połączenia. Jest to klej bez zawartości rozpuszczalników na bazie dyspersji, utwardzany przez odparowanie wody. Jest to klej montażowy, który może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Specjalnie zaprojektowana bezrozpuszczalnikowa formuła sprawia, że jest on bezpieczny dla materiałów budowlanych i dekoracyjnych. Posiada mocny chwyt początkowy, który zapewnia możliwość klejenia bez podtrzymywania. Wypełnia i wyrównuje niewielkie nierówności podłoża. Klej płynny gwóźdź ma bardzo dobrą przyczepność do betonu, drewna, płyt gk, MDF, OSB, ceramiki, gipsu korka, PCV, styropianu i wielu innych.

Po utwardzeniu jest odporny na wodę oraz może być pomalowany.

Właściwości użytkowe:

- Natychmiastowe klejenie przedmiotów o wadze 125 kg/m² bez użycia dodatkowego mocowania.
- Odporny na wilgoć i kurz.
- Po utwardzeniu malowalny farbami dyspersyjnymi.
- Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
- Wysoka przyczepność do różnych materiałów w połączeniu chłonno-niechłonny.
- Możliwość wielokrotnego użytku (nie wysycha we wkładzie).

Obszary zastosowań:

- Klejenie większości materiałów, takich jak drewno, beton, metal, kamień, styropian, laminat itp.
- Klejenie parapetów wewnętrznych, okładzin izolacyjnych i listew.
- Do klejenia nawet niezbyt płaskich powierzchni.
- Klejenie progów, kasetonów sufitowych, sufitów.
- Do klejenia elementów okładzinowych.

Sposób użycia:

1. Klejone elementy powinny być suche, odtłuszczone i odpylone.
2. Temperatura klejenia powinna być w przedziale +5° do +40°C.
3. Obciąć końcówkę kartusza i nakręcić aplikator.
4. Klej nakładać punktowo lub pionowymi pasami na jedną z powierzchni klejonych.
5. Złączyć oba elementy i mocno dociśnij.
6. Materiały można nadal przesuwać w celu odpowiedniej regulacji położenia.
7. Ciężkie elementy powinny być podparte do pełnego utwardzenia kleju (2mm/24h). styropian, laminat itp.



Karta techniczna

Właściwości techniczne:

BAZA	EMULSJA
KONSYSTENCJA	PASTA TIKSOTROPOWA
UDZIAŁ SUCHEJ POZOSTAŁOŚCI	78%
CZAS OTWARTY (CZAS OTWARTEGO SCHNIĘCIA)	5 - 10MIN
PEŁNY CZAS UTWARDZANIA	24 - 72H
ODPORNOŚĆ TERMICZNA	-15 / +75 °C
CIEŻAR WŁĄCZIWY	1,62 G/ M
ODPORNOŚĆ TERMICZNA	+15 / +40 °C
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	15 KG/CM2
UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI	+ 5 - + 25 °C
ZUŻYCIE	500 - 1500 G/M2

- PRZY 23°C / 55% WILGOTNOŚCI
WZGLĘDNEJ

- W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY APLIKACJI,
CHŁONNOŚCI PODŁOŻA I GRUBOŚCI KLEJU

- PO UTWARDZENIU

- W ORYGINALNYM I SZCZELNIE
ZAMKNIĘTYM OPAKOWANIU

- W ZALEŻNOŚCI OD CHŁONNOŚCI PODŁOŻA
I WYMAGANEJ NOŚNOŚCI PO UTWARDZENIU

Ograniczenia:

Nie nadaje się do stałego obciążenia wodą. Po całkowitym wyschnięciu (72 godziny) może być przez krótki czas wystawiony na działanie ujemnych temperatur. Nie nadaje się do stosowania na PE, PP, teflonie.

Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 310ml. KOLOR biały. Opakowanie zbiorcze to 12 sztuk.
Na palecie mieści się 1248 sztuk.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.