

Bitu-Dicht -silver-

Bitumiczna masa uszczelniająca

Cechy charakterystyczne

- ▶ Optymalna przyczepność na masach bitumicznych, blachach, cynku, aluminium, ołowiu i płytach z cementu włóknistego
- ▶ Wysoka zawartość aluminium
- ▶ Trwale elastyczna
- ▶ Rozciągliwa
- ▶ Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- ▶ Szybkie tworzenie naskórka
- ▶ Natychmiastowa odporność na opady
- ▶ Odporna na proces starzenia
- ▶ Odporna na temperaturę
- ▶ Możliwość szpachlowania i malowania
- ▶ Nie zawiera silikonu

Korzyści

- ▶ Także do podłoży narażonych na opady atmosferyczne
- ▶ Do normalnych wyciskarek na kartusze
- ▶ Brak konieczności podgrzewania - obróbka na zimno
- ▶ Wysoka przyczepność

Zakres zastosowań

- ▶ Do zespajania połączeń i pęknięć w rejonie dachów, ścian i podłóg, np. kominów ze stali szlachetnej, powłok cynkowych, elewacji metalowych, rynien oraz dachów blaszanych
- ▶ Do uszczelnień i zaklejania w przypadku przecieków
- ▶ Bezpieczna i pewna realizacja „napraw awaryjnych”



Bitu-Dicht -silver-

Bitumiczna masa uszczelniająca

Opakowanie
310 ml
Nr art. 234 310

Materiały
uszczelniające

Obszar zastosowań

- ▶ Budownictwo
- ▶ Warsztaty blacharskie
- ▶ Warsztaty ciesielskie
- ▶ Budowa fasad
- ▶ Budowa wentylacji
- ▶ Konstrukcje metalowe

Obróbka

Powierzchnie przylegania muszą być czyste, mocne i nośne. Materiał **beko Bitu-Dicht -silver-** nadaje się do szpachlowania i malowania; możliwość wygładzania przy użyciu roztworu mydła. W przypadku stosowania na mokrych powierzchniach materiał należy dobrze przycisnąć, a po wyschnięciu sprawdzić przyleganie. Przed przystąpieniem do obróbki należy wykonać próby w warunkach roboczych.

Wskazówki

- ▶ Możliwość obróbki w temp. powyżej +10° C.
- ▶ Brak możliwości nakładania powłok malarskich.
- ▶ Nie stosować w akwariach.
- ▶ Nie stosować do marmuru i innego kamienia naturalnego.
- ▶ Zanieczyszczenia można usunąć za pomocą środka czyszczącego beko Allclean.
- ▶ W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- ▶ Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.
- ▶ Przed przystąpieniem do obróbki przeczytać informacje podane w karcie bezpieczeństwa!

Parametry techniczne

Baza	Bitum z dodatkiem pigmentu aluminowego		
Temperatura użycia	od +5° C do +35° C		
Temperatura	odporny od -50° C do +100° C (w stanie stwardniałym)		
Nielepkość	ok. 15 min w normalnych warunkach klimatycznych (+23° C przy 50% wzgl. wilgotności powietrza)		
Szybkość twardnienia	ok. 1 mm na 24 godz. (w temp. +23° C przy 50% wzgl. wilgotności powietrza) (w zależności od temperatury i grubości warstwy)		
Kolor	popielaty srebrny		
Gęstość	1,15 ± 0,05 g/ml		
Lepkość	plastyczny i elastyczny		
Okres przydatności	24 miesięcy w temp. od +5° C do +25° C (w stanie nieotwartym), ok. 3 miesiące w otwartym kartuszu		
Przechowywanie	chłodne, wolne od mrozu i suche		
Zawartość/opakowanie	kartusz 310 ml	12 sztuk/karton	1440 sztuk/palecie

Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych! Data druku: 04/2022. Nr art. 234 310 9PL

Katalog Online:



@pl.bekoGroup