

STROTEX HOTFLOOR

Numer karty:	018	Data wydania:	18.09.2024
Wersja:	1	Data aktualizacji:	18.09.2024
Identyfikator:	KT_PL_018_1	Asortyment:	Folia budowlana
Wprowadzone zmiany:	-		

Produkt	Taśma izolacyjna przeciwwilgociowa Strotex Hotfloor.
Materiał	PE-LD, PP, metalizowana folia polipropylenowa.
Zastosowanie	Wyrób przeznaczony do stosowania w instalacjach systemu wodnego ogrzewania podłogowego (pod i za elementy grzewcze), do zabezpieczenia płyt styropianowych przed wilgocią pochodzącą od zaprawy, w pracach renowacyjnych, prowadzonych w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków pod wylewki na standardowej podłodze, jako skuteczna izolacja przed parą i wilgocią. Zaleca się układać folie Strotex Hotfloor nadrukiem ku górze, a warstwy łączyć na zakład, dodatkowo klejąc taśmą aluminiową.
Indeks	FH1000*0100*50, FH1000*0100*25

WŁAŚCIWOŚCI

Parametr	Jednostka	Wymiar, tolerancja	Metoda badania
Szerokość folii	mm	1030 ± 3%	PN-EN 1848-2
Szerokość metalizy	mm	1000 ± 3%	PN-EN 1848-2
Grubość	µm	100 ± 10%	PN-EN 1849-2
Gramatura	g/m ²	93 ± 10%	PN-EN 1849-2
Długość nawoju	m	50, 25 ± 2%	PN-EN 1848-2
Szerokość zakładu	<i>krawędź 1</i> <i>krawędź 2</i> mm	30 - 40 ≤ 5	-
Wytrzymałość na rozciąganie	<i>MD</i> <i>CD</i> N/50 mm	≥ 80 ≥ 180	EN 12311-2
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	<i>MD</i> <i>CD</i> %	≥ 30 ≥ 13	EN 12311-2
Wodoszczelność (2 kPa)	-	Spełnienie wymagań	PN-EN 1928
Odporność na uderzenie	mm	≥ 150	EN 12691
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	-	Spełnienie wymagań	PN-EN 1296, PN-EN 1928
Odporność na alkalia	-	Spełnienie wymagań	PN-EN 1847, PN-EN 1928
Odporność na zginanie w niskiej temp.	°C	-30	PN-EN 495-5
Reakcja na ogień	Klasa	Klasa F	PN-EN 11925-2, PN-EN 13501-1
Substancje niebezpieczne	-	NPD	-
Zakres temperatur stosowania	°C	5 - 55	-

MD - kierunek maszynowy (machine direction), CD - kierunek poprzeczny (cross direction)

Klient zaznajomił się z powyższą kartą techniczną i zawartymi w niej wymaganiami. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian uzgodnień musi być zaakceptowane i poparte formą pisemną przez obie strony. Dokument jest własnością firmy Foliarex SP. z o.o. Zabrania się rozpowszechniania oraz kopiowania dokumentu.