

ŚRODEK PRZECIW WYKWITOM

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

ŚRODEK PRZECIW WYKWITOM jest gotową jednokomponentową zawiesiną otwartą na dyfuzję pary wodnej, blokujący wykwity pleśni, soli mineralnych oraz sadzy. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku w starym i nowym budownictwie. Materiał stosuje się w piwnicach, pralniach, łazienkach, kuchniach, kotłowniach, pomieszczeniach gospodarczych, przemysłowych i rolniczych np. w stajni.

Do stosowania na wszystkich mineralnych podłożach spotykanych w budownictwie tj. beton, tynk, mur. Gotowy do użycia po dokładnym wymieszaniu. Na wyschniętą i ostateczną warstwę ŚRODKA PRZECIW WYKWITOM można nanieść powłokę malarską z ogólnie dostępnych farb dyspersyjnych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże może być wilgotne, wolne od mrozu i rdzy, czyste, nośne oraz wolne od mleczka cementowego, tłuszczu, oleju, wykwitów solnych oraz wszelkich pokryw mogących działać rozdzielająco.

Obróbka

Przed użyciem ŚRODEK PRZECIW WILGOCI należy dokładnie wymieszać.

Po wymieszaniu nanosić materiał za pomocą wałka lub pędzla. Nakładać minimum dwie warstwy w dwóch cyklach roboczych, przy czym kolejną warstwę nanieść dopiero gdy poprzednia zupełnie wyschnie (minimum po 8 godzinach).

W przypadku porowatych i bardzo chłonnych podłoży, zalecane są trzy warstwy ŚRODKA PRZECIW WILGOCI. Jeżeli zachodzi konieczność wykonania tynku, należy na wilgotną warstwę ŚRODKA nanieść piasek w celu uzyskania odpowiedniej warstwy szczepnej. Przed przystąpieniem do nakładania farb należy przeprowadzić próbę malowania.

Wskazówki

ŚRODEK PRZECIW WYKWITOM nie może być obrabiany przy temperaturze powietrza i podłoża niższej niż +5°C. Należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia w czasie stosowania-nawiew powietrza z zewnątrz. Środek zawiera rozpuszczalnik, trzymać go z dala od źródła ognia. Wszystkie podane parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają a niższe temperatury i większa wilgotność powietrza opóźniają proces schnięcia.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	spoiwo hydrauliczne z dodatkami mineralnymi
Kolor	biały
Konsystencja	płynna
Czas schnięcia	ok. 8 godzin (23 °C, przy wilgotności względnej 50%)
Temperatura obróbki	> 5° C (temperatura podłoża i powietrza); względna wilgotność powietrza 50 %
Zużycie	ok. 350 - 500 g /m ² (w zależności od podłoża)
Czyszczenie	w stanie świeżym benzyną lakową
Narzędzia	wałek, pędzel
Utylizacja	puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 24 m-ce od daty produkcji.
Opakowanie	puszka 1l 2,5l

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 08.11.2024 r.