



euku polish

1. OPIS PRODUKTU

Oparty o twarde i modyfikowane woski środek do pielęgnacji powierzchni lakierowanych i olejowanych o przyjemnym zapachu, wysokich właściwościach hydrofobowych i skuteczności działania. Wszechstronne zastosowanie oraz trwałość rekomendują środek jako podstawowy środek do pielęgnacji podłóg w obiektach o zróżnicowanych typach posadzek.

2. PRZEZNACZENIE

1. Zalecany do pielęgnacji i regeneracji **posadzek drewnianych i korkowych olejowanych i lakierowanych**, także fabrycznie. Do posadzek wykonanych z **linoleum i kamienia**.
2. Jako produkt do pierwszej pielęgnacji podłóg gotowych, bezpośrednio po montażu, zabezpieczający krawędzie boczne elementów posadzki.
3. Może być wykorzystany do punktowego usuwania nieutwardzonych śladów po kleju, pozostałych po montażu na powierzchniach lakierowanych.

3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I APLIKACJA

UWAGA:

- Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 45-70%. a temperatura 17-25°C;
 - W pomieszczeniu należy zapewnić cyrkulację powietrza wraz z możliwością dopływu świeżego powietrza z zewnątrz;
 - Należy unikać aplikacji produktu, gdy temperatura pomieszczenia jest niższa niż 15°C lub podczas intensywnego nasłonecznienia posadzki.
- a) Przed konserwacją podłogi za pomocą **euku polish**, powierzchnie podłogi należy dokładnie zamieść miękką szczotką lub odkurzyć odkurzaczem przy użyciu ssawki z miękkim włosiem, usuwając kurz i luźne zabrudzenia. Następnie należy podłogę umyć za pomocą **euku clean** zgodnie z Kartą Techniczną tego produktu. Przy kolejnych, wcześniej pielęgnowanych powierzchniach należy przeprowadzić procedurę czyszczenia z użyciem preparatu **euku intensiv** (patrz Karta Techniczna tego produktu).
 - b) Przed aplikacją **euku polish** dobrze wymieszać poprzez wstrząsanie w zamkniętym opakowaniu w celu ujednolicenia produktu. Na duże powierzchnie preparat należy nanosić tzw. łasiczką. W przypadku mniejszych powierzchni można używać miękkiej szmatki. Nanosząc preparat unikać tworzenia powłoki. Nadmiar preparatu nie podnosi efektywności pielęgnacji i musi być usunięty. Częstotliwość nanoszenia powłok pielęgnacyjnych jest zależna od intensywności użytkowania.

- c) Po upływie ok. 10 minut powierzchnię przepolerować. Zaleca się polerowanie z wykorzystaniem maszyny jednotarczowej (do 150 obr/min) z białym padem. W przypadku potrzeby usunięcia zużytych warstw **euku polish**, można zastosować jako środek zmywający sam **euku polish** i bezpośrednio po aplikacji polerować beżowym lub zielonym padem, lub za pomocą rozcieńczalnika **eukula V28**.

UWAGA:

- W celu usunięcia śladów i nieutwardzonej pozostałości kleju wcierać płynny euku polish i wytrzeć go ściereczką.
- Aby zaimpregnować krawędzie gotowego parkietu należy pozwolić szczelinom wypełnić się płynnym produktem, a następnie zetrzeć z powierzchni podłogi cały nadmiar **euku polish** i ostatecznie wypolerować podłogę maszyną jednotarczową.

4. WYDAJNOŚĆ

W zależności od chłonności powierzchni zużycie ok 25-50 g/m². Litra produktu wystarczy na wykonanie prawidłowej pielęgnacji ok. 20-40 m² powierzchni.

5. CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU

Eksplorację podłogi można rozpocząć po ok. 1 – 2 godziny od zakończenia polerowania.

Przez 24 godzin nie przykrywać posadzki dywanami.

Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, słaba wentylacja mogą spowalniać proces schnięcia

6. CECHY PRODUKTU

Stopień połysku - Standardowo po zakończeniu prac powierzchnia jest matowa.

Kolor W opakowaniu: mętny, biały. Po wyschnięciu: transparentny.

Zapach - Łagodny, nie drażniący. Zanikający w trakcie wysychania.

7. PIELĘGNACJA

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją czyszczenia i pielęgnacji posadzek drewnianych zabezpieczonych lakierami.

8. OKRES I WARUNKI PRZECHOWYWANIA

W oryginalnym nieotwieranym pojemniku produkt nie ulega zepsuciu/degradacji. Przechowywać z dala od dzieci w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

9. ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

LZO (g / l) 710 (ISO11890)

ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych

CLP: Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

10. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Bezpośrednio po użyciu benzyną lakową.

11. ZASADY POSTĘPOWANIA BHP I Z ODPADAMI

Nawet podczas korzystania z produktów o bardzo niskiej zawartości substancji szkodliwych należy zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa (patrz KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU).

Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Dokładnie opróżnione puste opakowania mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu.

Nie dodawać żadnych obcych materiałów. Nie spożywać. Chronić przed dziećmi.

12. OPAKOWANIA

Pojemnik z tworzywa sztucznego 1 l

13. UWAGI DODATKOWE

- Powierzchnie, które były pielęgnowane **euku polish**, są wysoce hydrofobowe i dlatego nie można ich po prostu zastąpić środkiem do pielęgnacji na bazie wody. Jeśli system pielęgnacji podłogi zostanie zmieniony, konieczne jest usunięcia powłoki. Nieemożliwe jest polakierowanie podłogi zabezpieczonej euku polish.
- Podłogi pokryte **euku polish** wykazują niskie tarcie ślizgowe dzięki woskowi. Jeśli wymagany jest wyższy poziom zabezpieczenia przed poślizgiem, zalecamy pielęgnację podłogi środkiem **euku wax**.
- Zastosowanie kilku warstw **euku polish** może tworzyć nieładną powierzchnię. Jeśli podłogi mają nadmiar środka pielęgnacyjnego, możliwe jest przeprowadzenie podstawowego czyszczenia za pomocą rozcieńczalnika **eukula V28**.

Karta Charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Dane producenta:

CC-Dr. Schutz GmbH

Holbeinstraße 17

D-53175 Bonn

Tel: +49 228/95 35 2-0

Fax: +49 228/95 35 2-46

E-Mail: export@dr-schutz.com

Dane dystrybutora w Polsce:

Dr. Schutz Polska Sp. z o.o

ul. Dekoracyjna 3

65-722 Zielona Góra

Polska

Tel. +48 535 500 483

dr-schutz@dr-schutz.eu

Informacje produktowe

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszej informacji zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość wyrobów, pod warunkiem, że zostaną spełnione wytyczne i normy, i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. W momencie wydania nowego opracowania karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.