

# GOTOWA MASA SZPACHLOWA DO ŁĄCZEŃ PŁYT G-K

TDS- MST-GK-2021



Przeznaczona do łączenia płyt gipsowo-kartonowych gotowa masa szpachlowa wzmocniona najnowszej generacji włóknami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich składników mineralnych zapewnia wysokie właściwości techniczne i użytkowe. Idealnie sprawdza się w miejscach szczególnie narażonych na odkształcanie.

Charakteryzuje się wysoką elastycznością i wytrzymałością, zapewnia trwałość połączeń, ma konsystencję białej pasty. Doskonale sprawdzi się również jako wypełniacz ubytków i pęknięć. Masa szpachlowa jest odporna na rozciąganie i zginanie. Tworzy doskonały efekt końcowy – idealnie gładkie ściany i sufity.



## ZALETY

- ▶ wzmocniona włóknami
- ▶ gotowa do użycia
- ▶ elastyczna
- ▶ nie pęka
- ▶ idealna konsystencja sprzyjająca łatwej aplikacji

## ZASTOSOWANIE

- ▶ łączenie płyt gipsowo-kartonowych lub zespolonych o krawędziach półokrągłych, półokrągłych spłaszczonych i spłaszczonych ściętych, jak również o krawędziach ostrych sfazowanych
- ▶ uzupełnianie pęknięć, rys i ubytków powstałych na powierzchni płyt, ścian i sufitów
- ▶ szpachlowanie narożników z kątownikami metalowymi

## NORMY I CERTYFIKATY

Deklaracja Zgodności nr 97v01/20 na zgodność z normą PN-EN 13963:2014

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| CE                                                             |          |
| 20                                                             |          |
| AB 1703                                                        |          |
| SELENA S.A., Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Polska            |          |
| DWU nr 97v01/20                                                |          |
| TYTAN Professional Gotowa masa szpachlowa do łączenia płyt G-K |          |
| PN-EN 13963:2014                                               |          |
| Gotowa masa do łączeń płyt gipsowo – kartonowych, typ 3A, 4A   |          |
| Klasa reakcji na ogień:                                        | A2-s1,d0 |
| Absorbpcja wody:                                               | klasa H3 |
| Przyczepność:                                                  | spełnia  |
| Wytrzymałość złącza – metoda rozciągania:                      | ≥ 100 N  |
| Wytrzymałość na zginanie:                                      | ≥ 69 N   |
| <a href="http://www.tytan.pl">www.tytan.pl</a>                 |          |

# GOTOWA MASA SZPACHLOWA DO ŁĄCZEŃ PŁYT G-K

TDS- MST-GK-2021



## DANE TECHNICZNE

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Kolor                  | biały                                   |
| Konsystencja           | gęsta pasta                             |
| Grubość warstwy        | max. 5 mm                               |
| Wydajność              | 0,3 kg/m <sup>2</sup> (dla warstwy 1mm) |
| Temperatura aplikacji  | od +5°C do +30°C                        |
| Klasa reakcji na ogień | A2-s1,d0                                |

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt) \*Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzenia.

## SPOSÓB UŻYCIA

### Przygotowanie podłoża

- płyty powinny być trwale przymocowane do konstrukcji nośnej, suche, pozbawione pyłu, kurzu.
- ostre krawędzie należy szlifować, odpylić i zagruntować
- w narożnikach i kątach obsadzić kątowniki.

### Aplikacja

- przestrzeń pomiędzy krawędziami należy wypełnić masą pomocą szpachelki, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne wciśnięcie masy w szczelinę
- pozostawić do wyschnięcia i po 24 godzinach nałożyć kolejną warstwę masy
- ostateczne wygładzenie z powierzchnią płyty należy wykonać po całkowitym wyschnięciu zaprawy, poprzez szlifowanie siatką poliwęglanową lub papierem ściernym.

### Zakończenie pracy

- jeżeli powierzchnia pierwszej warstwy nie jest idealnie równa zaleca się miejscowe uzupełnienie, bądź nałożenie cieńszej warstwy masy.
- przed nałożeniem kolejnej warstwy gładzi, a także przed rozpoczęciem prac malarskich konieczne należy usunąć pył z powierzchni lub związać go z podłożem.

## OGRANICZENIA STOSOWANIA

- produkt nie nadaje się do aplikacji na zewnątrz oraz w miejscach otwartych na zewnętrzne warunki atmosferyczne
- można stosować łączeń płyt nie szerszych niż 10 mm
- nie stosować na wilgotne powierzchnie lub zawilgocone płyty

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach w szczelnie, oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do + 25 °C. Data ważności i nr partii na opakowaniu.

Dostępne kolory: biały

Dostępne pojemności: 1,8 kg; 5 kg; 10 kg

# GOTOWA MASA SZPACHLOWA DO ŁĄCZEŃ PŁYT G-K

TDS- MST-GK-2021



## DANE KATALOGOWE

| OPAKOWANIE  | KOLOR        | IŁOŚĆ SZTUK<br>W KARTONIE | ALIAS                | INDEKS          | KOD EAN              |
|-------------|--------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1,8 kg      | biały        | ----                      | SGK-MASA-1,8-PL      | 10045826        | 5902120190843        |
| <b>5 kg</b> | <b>biały</b> | ----                      | <b>SGK-MASA-5-PL</b> | <b>10045898</b> | <b>5902120191529</b> |
| 10 kg       | biały        | ----                      | SGK-MASA-10-PL       | 10045823        | 5902120189311        |

## OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

**Data sporządzenia**  
**10.04.2021**

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

