

Informacja techniczna

Hesse Koncentrat do matowienia EL 459-0099



Opis produktu

EL 459-0099 to koncentrat do matowienia służący do zmniejszenia stopnia połysku (zmatowienia) rozpuszczalnikowych, przezroczystych i barwnych lakierów poliuretanowych.

Obszar zastosowania

Rozpuszczalnikowe systemy lakiernicze PUR, takie jak UNA-COLOR, UNA-THIX-COLOR, FANTASTIC-COLOR oraz UNA-PUR, MEGA-PUR lub FANTASTIC-CLEAR.

Dziedzina zastosowania

- Wykończenie wnętrz
- Kuchnia i łazienka
- Meble

Materiał podłożowy

- nie dotyczy

Aplikacja

Aplikacja

pozostałe metody natryskowe



Wskazówki dotyczące sposobu użycia

Matowy lakier barwny można łatwo mieszać we własnym zakresie. Poprzez dodanie ok. 10 % Koncentratu do matowienia EL 459-0099 w odniesieniu do lakieru podstawowego jedwabiszcie matowej serii Lakierów barwnych UNA-COLOR DB 45245-(barwa), UNA-THIX-COLOR DB 45205-(barwa) oraz FANTASTIC-COLOR DB 48885-(barwa) można uzyskać stopień połysku 2 (matowy). (Przykład: FANTASTIC-COLOR DB 48882-(barwa))

Matowy przezroczysty lakier PUR można łatwo mieszać we własnym zakresie. Poprzez dodanie ok. 7 % Koncentratu do matowienia EL 459-0099 w odniesieniu do lakieru podstawowego jedwabiszcie matowych lakierów poliuretanowych UNA-PUR DE 42594, FANTASTIC-CLEAR DE 48774 oraz MEGA-PUR DE 45034 można uzyskać stopień połysku 2 (matowy). (Przykład: FANTASTIC-CLEAR DE 48772)

Możliwy jest dodatek Koncentratu do matowienia EL 459-0099 w ilości maks. 12 % w odniesieniu do lakieru podstawowego. Lakiery barwne PUR zmatowione za pomocą Koncentratu do matowienia EL 459-0099 można na w razie potrzeby bez wahania polakierować końcowo za pomocą odpornego na światło, przezroczystego, jednowarstwowego i nawierzchniowego lakieru PUR w celu uzyskania lepszej odporności chemicznej i mechanicznej.

Wskazówki specjalne

Poprzez dodanie Koncentratu do matowienia EL 459-0099 lakier barwny stanie się nieco bardziej płynny. W razie potrzeby użytkownik będzie musiał zredukować dodatek rozcieńczalnika w ramach ustawienia lepkości dla potrzeb natrysku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instrukcji zamawiania, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z naszymi account managerami i przedstawicielami handlowymi, a także ze specjalistycznymi sprzedawcami.

Informacja techniczna Hesse Koncentrat do matowienia EL 459-0099

Dane techniczne

Lepkość (+/- 15%)	 41 s / ISO3
Zawartość surowców odnawialnych	 0 %
Udział związków nielotnych (NFA)	 10,4 %
VOC EU	89,65 %
VOC FR	 A+
warunki transportu	 odporne na mróz - do maks. 30 °C
Trwałość podczas składowania tygodnie	 52
Temperatura przechowywania	 16 - 40

Wskazówki dotyczące zamawiania

Numer zamówienia	Połysk 60° (Gloss +/-5)	Stopień połysku
EL_459-0099	11	

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie oznaczają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instrukcji zamawiania, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z naszymi account managerami i przedstawicielami handlowymi, a także ze specjalistycznymi sprzedawcami.