

Glina rzeźbiarska 10kg

masa ceramiczna przeznaczona jest do wyrobu ceramiki użytkowej i artystycznej, głównie do formowania ręcznego, polecana do pracy z dziećmi ze względu na łatwość plastycznej obróbki. Po wypaleniu poddaje się łatwo dalszej obróbce, można wyroby malować, szkliwić, bez dalszej obróbki - wyroby w kolorze ecru.

Analiza chemiczna

SiO ₂	70,0%
Al ₂ O ₃	28,0%
TiO ₂	0,8%
Fe ₂ O ₃	1,2%
K ₂ O	1,8%

Dane techniczna

skurczliwość suszenia	3,5%	
temperatura wypału C	1150	1230
kolor	kremowo biały	kremowo żółty
skurczliwość wypału	9,0 %	12%
nasiąkliwość	8,6 %	4,0%

Skład mineralogiczny

Kaolinit	do 50%
Ilit	do 25%
Kwarc	do 30%